

PATTEX

Hotmelt Sticks

Sünteeiline kuumsulamliim

OMADUSED

- Universaalselt kasutatav
- Suurepärase nakkuvus
- Silikoonivaba
- Kõveneb läbipaistvaks



KASUTUSALAD

Sobib järgmiste materjalide kinnitamiseks, paigaldamiseks, kaunistamiseks ja meisterdamiseks:

- Puit, puitmaterjalid
- Papp, paber
- Metallid
- Kivid
- Plastikud nagu polüstüreen, ABS, Hart-PVC, Styropor®

Ei sobi järgmiste materjalide jaoks:

Pehme PVC, polüetüleen (PE), polüpropüleen (PP), PTFE®, silikoon jne.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Aluspind peab olema kuiv, puhas ja rasvavaba. Lihvige või karestage siledad pinnad. Kiiresti jahtuvad materjalid (nt kivid, metallid jne) tuleb eelkuumutada.

TÖÖTLEMINE

Kandke liimi ühele küljele. Suruge mõlemad pooled kohe tugevasti kokku. Mida kõrgem on liimi temperatuur ühendamisel, seda tugevam on side. Kui liim jääb pärast pealekandmist pikka aega aktiivseks (vedelaks), tuleb liim peale kanda võimalikult suurte täppidena, kuna need hoiavad soojust kauem kui väikesed. Painduvate materjalide puhul on pärltehnikas kasutamine eelistatav. Styropor®-i saab liimida, kui liimi ei kanta kuumustundlikule vahtpolüstüroolile, vaid vastavale vastaspoolele. Üleliigse liimi saab maha lõigata terava eelsoojendatud noaga. Liimitud kohad kõvastuvad umbes 2 minutiga.



PUHASTAMINE

Liimiühenduse lahti võtmine:

Liimiplekke saab eemaldada kuumutades.

Plekkide eemaldamine:

Liim on lahustumatu enamikus lahustites ja seetõttu saab seda eemaldada ainult mehaaniliselt. Tekstiililt eemaldamisel võib abiks olla liimi jahutamine temperatuurini -18 °C.

PANGE TÄHELE

Põletusohut:

Väljavoolav liim on kuni 200 °C juures. Kui puutute kokku kuuma sulamiga, jahutage seda kohe veega. Kui teil on suured põletused, pöörduge arsti poole. Selle vältimiseks asetage seade ohutusse kohta ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas. Lapsed ei tohi toodet ilma järelevalveta kasutada. Ärge valage püstolisse vedelaid või pasta vormis liime. Vanusega seotud värvimuutused ei mõjuta toimivust. Plastmassid võivad kokkupuutel kuuma otsiku või kuuma liimiga sulada!

SÄILITAMINE

Hoida kuivas. Vältige kokkupuudet päikesevalguse ja temperatuuriga üle 50 °C. Tavalise sisekliima korral (+5 °C kuni +30 °C) on Pattex HOTMELT Sticksi säilivusaeg 24 kuud.

PAKEND

Artikli lühend

PTK6

PTK56

PTK1

Pakendite suurused

6 rippuvat kokkupandavat kasti, igaüks 200 grammi

6 rippuvat kokkupandavat kasti, igaüks 500 grammi

6 rippuvat kokkupandavat kasti, igaüks 1 kilogramm

OHUTUSJUHISED

Enne töötlemise alustamist on soovitatav tutvuda ettevaatusabinõude ja ohutusnõuetega, kasutades kehtivat ohutускаarti.

Ohutускаart on kättesaadav aadressil www.mysds.henkel.com. Infot allergikutele saab tel. 0049 (0)211 797 0 (märksõna „hädaolukord“)





UTILISEERIMISJUHISED

Väikesed kuivanud kogused võib utiliseerida koos majapidamis-/kaubandusjäätmega. Utiliseerige suured kogused eraldi. Viige tühjad pakendid ümbertöötlusse. Euroopa jäätmekoodi (EAK) leiate ohutuskaardilt.

TEHNILISED ANDMED

Tooraine baas:	etüleenvinüülatsetaadi kopolümeer (EVA)
Vorm:	kassett
Mõõtmed:	Kasseti pikkus: 202 ±2 mm Läbimõõt: umbes 11,3 mm Kaal: 20 grammi pulga kohta
Farbe:	läbipaistev
Tihedus:	0,98 g/cm ³ 20 °C
Viskoossus 160 °C juures:	Circa 25000 mPas (Brookfield)
Sulamispunkt:	85 ±5 °C (vastavalt Ring+Ballile)
Temperatuuritaluvus:	maks 60 °C
Lahtiolekuaeg:	umbes 55 sekundit
Shore A-kõvadus:	75
Minimaalne säilivusaeg:	24 kuud

Olenevalt niiskusest ja ümbritsevast temperatuurist / lõpptugevuse spetsifikatsioonist viitab Henkel sisemistele laborimõõtmistele optimaalsetes tingimustes.

Käesoleva tehnilise andmelehe koostamisel oleme arvestanud tehnika arengu hetkeseisu, tuginedes oma kogemustele. Kõik eelmised väljaanded kaotavad selle tehnilise andmelehe väljaandmisel kehtivuse.

Tähelepanu! Eelnevad andmed on vaid üldised juhised. Kuna töötlemis- ja pealekandmistingimused ei ole meie kontrolli all ning olemas on suur hulk erinevaid materjale, soovitame piisavad katsetused alati ise läbi viia. Seetõttu ei saa sellel andmelehel oleva teabest ja juhistest tuletada vastutuse võtmist konkreetsete tulemuste eest toote kasutamisel.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf Postfach . 40191 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211/ 797-5800
www.patdex.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tel.: 061 825 7000