

Lepilni vložki za vroče lepljenje

KARAKTERISTIKE

- Sintetični lepilni vložki za vroče lepljenje za pištolo Pattex
- Različni nameni uporabe
- Prozorni
- Takojšnji oprijem
- Izjemno trdni
- Možnost barvanja
- Niso primerni za PE, PP, teflon, PVC

PODROČJA UPORABE

Uporabno za pritrjevanje, montažo, popravila in za okraševanje. Uporabljamo ga lahko tudi za lepljenje lesa, lesenih delov, kartona, kovine in plastike (PVC, ABS)

UPORABA

Nanesite lepilo na eno od površin. Površine, ki jih lepите, takoj močno stisnite skupaj. Višja ko je temperatura lepila med lepljenjem površin, trdnejši je končni izid lepljenja.

Če naj lepilo ostane v tekoči obliki dlje časa (za lepljenje velikih ali dolgih površin), nanesite lepilo v večji količini. Za lepljenje upogljivih materialov (npr. tekstil), priporočamo uporabo lepila v cik-cak obliki.

Lepilo ni raztopljivo. Zato se lahko ostanki strjenega lepila odstranijo samo mehansko s pomočjo topega in vnaprej segretega predmeta. Ostanke snovi in embalažo odstranite v skladu z predpisi in pravilniki, ki urejajo področje odstranjevanje odpadkov. Ne sprazniti v odtoke, zemljino ali vodovje.

PRIPRAVA PODLAGE

Površina mora biti suha, čista, brez madežev, nemastna in gladka. Materiali, ki se hitro hladijo (npr. kamen, kovina), naj bodo vnaprej segreti.

TEHNIČNI PODATKI

Osnova: Sintetični lepilni vložki za vroče lepljenje na osnovi topil

Specifična teža: cca. 0.98 g/cm³ (pri 20°C)

Čas uporabe: cca. 30 sec., odvisno od temperature

Čas nastavitve: cca. 15 sec.

Viskoznost: 12,000-18,000 cps (pri 180°C)
25,500-34,500 cps (pri 160°C)

Temperatura uporabe: do +60°C

Točka taljenja (R & B): cca. 89°C

POMEMBNO

Lepilni vložki za vroče lepjenje lahko dosežejo temperaturo do 200°C – nevarnost požarov! Po stiku s kožo takoj ohladiti s hladno vodo. Ne odstranjevati izdelka, ki se drži. Poiskati zdravniško pomoč. Pri stiku oči hladiti z vodo, poiskati zdravniško pomoč. Pri zaužitju izpiranje ustne votline in žrela, popiti 1-2 kozarca vode, poiskati zdravniško pomoč. Hranite izven dosega otrok.

PAKIRANJE

200 g vsebuje 10 lepilnih vložkov

1kg vsebuje 50 lepilnih vložkov

SKLADIŠČENJE

Hranite v suhem prostoru. Izogibajte se neposrednemu soncu in temperaturam do +50°C.