



百得强力型墙纸胶浆 MA11

产品特性

- 粘贴力优异
- 干后透明，不发黄变色



应用范围

百得强力型墙纸胶浆可用于墙纸边缘或起翘部位的修补，也可与墙纸胶粉混合，用于厚重墙纸的粘贴，另外，也可直接用于各种厚重墙布和墙纸的粘贴。

使用介绍

施工前预处理

- 1) 基层应当干燥、清洁（如没有粉尘、垃圾、油脂等隔离物），有适宜的强度，均匀吸收性，表面光滑平整。
- 2) 旧墙纸和墙纸胶必须用墙纸清除剂进

行清除。

- 3) 多孔性的或有吸收性的墙面必须用百得环保植物型墙纸胶粉或百得多功能型墙面处理剂进行预处理。

施工步骤

- 1) 修补墙纸边缘：
 - 用刷子将汉高强力型墙纸胶浆涂在墙纸起翘部分。
 - 立刻用胶辊压平。
 - 用毛巾抹去多余的胶浆。
- 2) 粘贴较重墙纸或墙布：
方法一：配合百得墙纸胶粉使用
 - 将两盒百得环保植物型墙纸胶粉

技术说明书

发布日期: 30.1.2024



溶入四至六升清水中。

- 待胶浆充分溶胀后, 加入 400 克百得强力型墙纸胶浆, 搅拌均匀后即可使用。

方法二：直接使用

- 如遇较难粘贴的墙布 (如纤维墙布或玻璃纤维墙布), 可直接使用百得强力型墙纸胶浆。
- 把墙纸裁好后, 用短毛尼龙刷, 直接将百得强力型墙纸胶浆涂于墙纸背面, 浆料须均匀而不可过多。
- 胶浆涂刷完成后, 即可将墙纸贴于适当位置, 无需等候。
- 用湿毛巾抹去多余的胶浆。

工具清洗

使用后立即用冷水清洗工具, 溢出的胶液可于施工后马上用湿布擦去。

产品参数

类目	参数
外观	白色乳液, 均匀无结块
不挥发物含量	≥ 45%
粘度	≥ 4000 mPa
180。剥离强度	≥ 8N/25mm

以上测试结果是在温度为 23±2 °C, 湿度为 50±5% 条件下获得。

注意事项

- 切勿稀释胶浆, 从包装瓶倒出后即可使用。
- 使用后盖紧罐盖, 剩余的胶浆尽量于数周内用完。
- 此产品必须存放在 5°C - 35°C 条件下, 以防霜冻。

执行标准

- Q/STHG 001

包装规格

400 克塑料桶

保质期限

12 个月 (原包装存放于室内 5°C - 35°C 干燥通风处)

健康与安全

在使用产品之前, 请参阅相关的材料安全数据表 (可应要求提供)。



技术说明书

发布日期: 30.1.2024



“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话: (+86-21) 2891 8000
传真: (+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

