技术说明书

发布日期: 30.1.2024

百得环保糯米型墙纸胶

MR50

产品特性

- 粘贴更牢固
- 植物淀粉原料、天然环保
- 适用范围广、耐候性强
- 调配方便施工便捷

产品介绍

百得糯米胶是一种高性能的胶粘剂，可用于粘贴多类壁纸、壁布，特别是工艺要求高的纯纸、金箔纸等壁纸。尤其适用于家庭装修及高档别墅装修。

应用范围

百得糯米胶适用于多类 PVC 墙纸、厚重墙纸、墙布（如用于墙布建议先做小面积匹配性测试）。

使用介绍

施工前预处理

1) 基层应当干燥、清洁（如没有粉尘、垃圾、油脂等隔离物），有适宜的强度，均匀吸收性，表面光滑平整。
2) 旧墙纸和墙纸胶必须用墙纸清除剂进行清除。
3) 多孔性的或有吸收性的墙面必须用百得环保植物型墙纸胶粉或百得多功能型墙面处理剂进行预处理。

施工步骤

1) 使用前确保所有工具必须清洁。先将

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话：(+86-21) 2891 8000
传真：(+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

百得糯米胶原液倒入干净的开胶桶中，然后分 3~5 次加入清水并充分搅拌稀释，前两次加水不宜过多，200-300ml 为宜，总加水量请根据所使用的壁纸按下表兑水比例进行调配。稀释调配过程约为 10~15 分钟，当胶液充分吸收水分后变成粘稠、细滑、均匀无颗粒的胶液时即可停止搅拌。

2) 刷胶：用干净的刷子将已调配好的胶液均匀充分地刷在已裁好的墙纸背面，保证墙纸的边缘也粘满胶液。将刷完胶的墙纸背面对折放置 10 分钟以使胶液充分浸润墙纸。然后将墙纸粘贴于墙面并立刻用干净的毛巾擦去多余的胶液。

3) 推荐配比和理论用量

使用场合	兑水比例	大约涂布面积
轻薄/普通墙纸	1：1	11-15m²/袋（规格：1.5Kg/袋）
厚重墙纸	1：0.5~1	8-11 m²/袋（规格：1.5Kg/袋）

工具清洗

使用后立即用冷水清洗工具，溢出的胶液可于施工后马上用湿布擦去。

产品参数

类目	参数
外观	乳白色（或微黄色）胶体状，略带淀粉味；干后呈半透明状
粘度	55000±5000mPa·s
pH 值	5~7
固含量	21~23%

以上测试结果是在温度为 23±2 ℃，湿度为 50±5%条件下获得。

执行标准

- JC/T 548
- GB 18583

包装规格

1.5 公斤塑料袋

保质期限

12 个月（原包装存放于室内 5℃ - 35℃干燥通风处）

健康与安全

在使用产品之前，请参阅相关的材料安全数据表（可应要求提供）。

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话：(+86-21) 2891 8000
传真：(+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

技术说明书

发布日期: 30.1.2024

“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、 预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话：(+86-21) 2891 8000
传真：(+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T11:22:57.846Z