COLLE INSTANTANEE
MAXI LIQUID

- ☑ Colle instantanée universelle liquide
- ☑ Super puissante et super rapide
- ☑ Transparente



Fiche du produit – septembre 2026

CONDITIONNEMENT

Flacon de 20 g

DESCRIPTION

La Pattex Colle instantanée Maxi Liquid est une colle liquide à base de cyanoacrylate.
Cette colle convient pour des encollages transparents, super rapides et super puissants. Elle est conçue pour un usage domestique et colle la plupart des matériaux poreux et non poreux.

APPLICATIONS

La Pattex Colle instantanée Maxi Liquid est la colle idéale pour le collage de matériaux tels que matières plastiques (PVC, ABS, Polystyrène extrudé), céramique, caoutchouc, métal, bois, porcelaine, cuir, textiles, liège, carton et papier. Ne convient pas pour photos, vitres de voiture, Polyéthylène, Polypropylène, Teflon®, Styropor® et fibres synthétiques. Formation de taches possible sur Plexiglas®.

PROPRIETES

- Super puissante et super rapide grâce à sa force d'adhésion concentrée
- Transparente
- Colle instantanément
- Grâce à sa fluidité, idéale pour les collages d'accès difficile (p.ex. angles aigus, fissures etc.)
- Excellents résultats sur des surfaces parfaitement lisses et en contact
- Ne convient pas pour des réparations d'objets qui peuvent contenir des liquides chauds ou qui soient exposés à l'eau pour une longue durée
- Application intérieure uniquement

DONNEES TECHNIQUES

Composition :	Ethyle-cyanoacrylate liquide
Densité à 20°C :	1,05 g/cm^3
Température application :	entre 15 et 30°C (Hum. Rel. Air: 30%)
Prise initiale :	10 à 30 secondes
Résistance finale :	10-20 N/mm^2 dans les 12 à 24 heures après le collage

MODE D'EMPLOI

Préparation du matériau

- Les surfaces à encoller doivent être propres, sèches, dépoussiérées et dégraissées.
- Préalablement poncer les surfaces en métal.

Application de la colle

- Appliquer une fine couche de Pattex sur une seule des deux parties.
- Assembler immédiatement les 2 parties et maintenir une forte pression pendant 10 à 30 secondes selon le matériau. Pour atteindre la résistance finale, laisser reposer pendant la nuit.
- Bien refermer le flacon après usage.

PARTICULARITES

Stockage

Bien refermer le flacon après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Ceci garantit une longue conservation de minimum 24 mois vu que la colle est conservée dans son emballage d'origine fermé (2O°C).

Il est conseillé de garder la carte explicative pour une prochaine utilisation.

Elimination des taches

Nettoyer les taches de colle avec de l'eau chaude.

ATTENTION

Cyanoacrylate. Danger ! Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. A conserver hors de la portée des enfants. Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Ne pas inhaler les vapeurs. Eviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter immédiatement un ophtalmologue. En cas de contact avec la peau, laisser tremper un bon moment dans de l'eau chaude savonneuse et détacher avec précaution. Ensuite, traiter la peau avec une lotion hydratante.

PRODUITS SIMILAIRES

- Les colles **Uni-rapides Pattex formule Gel** ne coulent pas, ne filent pas et conviennent particulièrement aux collages verticaux.
- Utiliser la **Pattex Uni-rapide Plastique** pour l'encollage de tous types de matières plastiques, même PE et PP.
- Utiliser la **Pattex Uni-rapide Ultra Gel** pour un collage flexible et résistant à l'eau.

Important

Les informations ci-dessus, et plus particulièrement les consignes de mise en œuvre et d'utilisation de nos produits, reposent sur nos connaissances et expériences. Eu égard aux différents matériaux et aux conditions de travail qui échappent à notre sphère d'influence, nous vous recommandons néanmoins de faire des essais suffisants afin de vous assurer de l'adéquation de nos produits en vue du procédé et du but de mise en œuvre envisagés. Nous déclinons toute responsabilité à la fois en ce qui concerne ces consignes ou d'éventuels conseils verbaux, hormis en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de notre chef. La parution de la présente fiche technique invalide l'ensemble des éditions précédentes

***En cas de doute, consultez notre service technique Pattex**.*

Henkel Nederland B.V.
Jaarbeursboulevard 284
3521 BC Utrecht
030-60 73 438
www.pattex.nl
info.diy@henkel.com

Henkel Belgium N.V.
Esplanade 1, bus/bte 101
1020 Brussel/Bruxelles
02 421 29 99
www.pattex.be
info.diy@henkel.com

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2026-10-26T17:12:26.365Z