PATTEX NURAL 44

Ficha Técnica

Data: 26/05/2020

Cola Universal Instantânea

1. Tipo de Produto

Pattex Nural 44 é uma cola universal instantânea à base de cianoacrilato formulada para obter uma união forte em poucos segundos.

2. Campos de Aplicação

Pattex Nural 44 adere a borracha (natural, butílica, nitrílica, neopreno e viton), plásticos (ABS, PVC, baquelite, metacrilato, poliestireno) e metais (alumínio, cobre, crómio, ferro e aço inox). Também é indicado para madeira, porcelana e couro. Não é indicado para polietileno, polipropileno nem teflon®.

3. Propriedades

- **Cor:** Transparente
- **Viscosidade:** 45-55 mPa.s
- **Resistência à temperatura depois de endurecer:** Até 90ºC.

4. Modo de emprego

1. As superfícies a unir não devem conter vestígios de poeiras ou gorduras. Para tal, podem ser limpas com álcool ou acetona.
2. Perfurar o tubo de Pattex Nural 44 procedendo do seguinte modo:
    a. Desenroscar a cânula com a tampa posta.
    b. Tirar a anilha.
    c. Enroscar a cânula com a tampa posta segurando no tubo pela base e exercendo a pressão necessária para que o percutor no interior da cânula perfure o tubo.
3. Aplicar uma pequena quantidade de Pattex Nural 44 sobre uma das superfícies a unir.

4. 4.Unir as peças entre si mantendo-as pressionadas durante alguns segundos.
5. Manter o tubo bem fechado e em local fresco.

Tempo de endurecimento:

3 segundos.

Este tempo varia consoante os materiais a unir, a quantidade de produto aplicado e a temperatura e humidade do ambiente.

5. Apresentação

Formato: Tubos de 3 g e embalagem de 20 g.

6. Prazo de validade e armazenamento

O prazo de validade deste produto, conservado na embalagem de origem fechada e em corretas condições de armazenagem, é de 1 ano. Decorrido este prazo, é possível que o produto ainda se encontre em bom estado. É recomendável comprovar procedendo a um teste prévio ou consultando o nosso Serviço de Assistência ao Cliente.

7. Dados de Segurança

Perigo. Cola a pele e os olhos em segundos. Não indicado para uso escolar.

Ficha de Segurança do produto disponível em https://mysds.henkel.com

A presente informação é baseada na nossa experiência prática e ensaios de laboratório. Considerando as diferentes condições de trabalho e a diversidade dos materiais, recomendamos que procedam sempre a ensaios prévios. A nossa garantia remete-se unicamente à qualidade uniforme do lote fornecido, que estão sujeitos a testes de controlo analíticos e rigorosos. Não podemos aceitar responsabilidade ou obrigação em relação às indicações genéricas deste boletim. Em caso de dúvida, deverão consultar os nossos Serviços de Assistência Técnica.

HENKEL IBÉRICA PORTUGAL
Rua D. Nuno Álvares Pereira, nº4 e 4ª
Polígono de Actividades Económicas, Parque Oriente
Bloco 1/2, piso 1 a 5
2695-167 Bobadela – Loures
Telefone: (+351) 21 957 81 60

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T11:39:58.062Z