



百得快干透明型强力环氧胶

PKM12C

产品特性

- 超强粘结
- 耐高温
- 透明粘结



产品介绍

百得强力环氧胶是双组分，高粘度，性能优异的产品。其固化速度快，无收缩，机械强度高，与基材的粘结性能良好，耐大多数化学品腐蚀，如燃油及溶剂，同时提供可靠的耐热性及耐水性。

应用范围

- 1) 适用于透明物体的粘合、修补及填充缝隙，也可适用于其他多种材质：金属、硬塑料、陶瓷、木材、皮革、混凝土、玻璃纤维等。
- 2) 不宜用于：聚乙烯/聚丙烯（PE/PP），特氟龙（PTFE）。

使用介绍

- 1) 清洁及抹干要粘贴的地方。
- 2) 将同等份量的A胶和B胶挤在胶碟上，用胶棒混合粘剂。
- 3) 混合后的粘剂须在5分钟内用完。
- 4) 将混合后的粘剂在粘贴物的两个面均匀涂抹，最后将两个粘贴面重合压紧15分钟直到粘贴完成。
- 5) 2小时后粘贴物可达到完全牢固粘贴。

工具清洗

使用完毕后，马上用化学稀释剂（酒精或丙酮）清洗，但必须先测试稀释剂是否会损害基材。

技术说明书

发布日期: 30.6.2024



产品参数

类目	参数
化学成分	环氧树脂
外观	A 组分(透明) B 组分(透明至浅黄色)
混合比率	1: 1 (体积比)
比重	A 组分~1.1 g/ml B 组分~1.1 g/ml
适用期	室温条件下 3 ~ 5 分钟
固化时间	室温条件下 2 小时
剪切强度	≥8.0 N/mm ² (钢/钢)

以上测试结果是在温度为 23±2 °C, 湿度为 50±5% 条件下获得。

本产品符合国家标准 GB 33372 《胶粘剂挥发性有机化合物限量要求》中相关要求。

注意事项

- 1) 使用本产品时, 保持良好通风。
- 2) 使用完毕后请将瓶盖拧紧密封, 瓶盖须正确地盖于相应的铝管上。
- 3) 请小心开盖, 避免让粘剂接触皮肤及

眼睛, 若不慎触及眼睛, 请立即用水冲洗并及时就医。

- 4) 必须放置在儿童接触不到的地方。

执行标准

- Q/0601LCTS12
- GB33372

包装规格

A 组分: 15ml 铝管, B 组分: 15ml 铝管

保质期限

36 个月 (原包装存放于室内 5°C - 35°C 干燥通风处)

健康与安全

在使用产品之前, 请参阅相关的材料安全数据表 (可应要求提供)。

“本技术说明书所示之信息, 包括对产品使用及应用的建议, 均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此, 汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定, 我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任, 因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话: (+86-21) 2891 8000
传真: (+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

