

Pattex PRO 100

Montagelijm

- Zonder oplosmiddelen
- Directe hechting: 350 kg/m²
- Reiniging met water



DEFINITIE

Nieuwe generatie montagelijmen op basis van polymeerharsen in waterdispersie.

GEBRUIK

Montage van de meeste inrichtingsmaterialen. Eén van de oppervlakken moet poreus zijn.

- Geschikt voor het monteren van decoratieve materialen (lijstwerk, haakjes, rozetten, platen, steen)
- Geschikt voor het monteren van materialen met grote lengte (plinten, lambrisering, lijsten, profielen, klampen).
- Geschikt voor het bevestigen van zware objecten (tot 100 kg/m²)

VOORDELEN VAN PRODUCT

- Geurloos
- Binnen de eerste 5-10 minuten verschuifbaar.
- Geschikt voor het vullen van gaten tot 10 mm.
- Overschilderbaar
- Voor gebruik binnenshuis.
- Geschikt voor ondergronden zoals beton, pleisterwerk, baksteen, metaal, hout en derivaten, hard PVC, polystyreen/piepschuim, steen.
- Compatibel met geëxtrudeerd (XPS) of geëxpandeerd (EPS) polystyreen/piepschuim.

TOEPASSING

Voorbereiding van de oppervlakken:

De oppervlakken moeten stevig, stabiel, droog, vetvrij, stofvrij en vrij van bekistingsolie zijn. Verf en lak moeten worden geschuurd. Pleisterlagen, beton, gasbeton, panelen van asbestcement, kartonnen pleisterwerk, gipsplaten, houtderivaten (spaanplaat, latten ...) en geëxtrudeerd polystyreen kunnen worden gebruikt.

Belangrijk: één van de twee oppervlakken moet absorberend of poreus zijn voor een goede hechting van de lijm.

Montage:

Breng **Pattex PRO 100** in een streng of met dotten aan op één van de oppervlakken met een pistool.

Het verlijmen:

Voeg de onderdelen samen en lijm ze indien nodig uit. Druk gedurende vijf seconden de twee oppervlakken goed samen. Er is direct hechting, zonder vloeien.

De uiteindelijke weerstand wordt pas na minimaal 48 uur bereikt. Belast het voorwerp pas na die tijd.

Voor zwaar montagewerk (zaken met grote afmetingen, met een hoog gewicht [$>100 \text{ kg/m}^2$]) op gladde en niet-poreuze oppervlakken wordt het aanbevolen om te stutten.

Verwijder overmatige lijm waar nodig (zoals bij plinten).

Verwijder lijmresten direct met een vochtige spons.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan +10°C.

LET OP: bij een te hoog gewicht kan het materiaal of de ondergrond scheuren.

KENMERKEN

Consistentie	Pasta
Dichtheid	Ongeveer 1,30g/cm ³
Verbruik	Met één koker kunnen 50 tot 70 dotten met een diameter van 2-3 cm worden geplaatst, of kan een rechte streng van ongeveer 15 m worden getrokken
Oplosmiddelen	Geen
Wachttijd	Geen
Opentijd	Ongeveer 30 min. bij +20°C
Uithardingstijd	De uiteindelijke weerstand wordt bereikt na 48 uur, afhankelijk van de dikte van het puntje of de sliert kit.
Afschuifsterkte	55kg/cm ² (test uitgevoerd met hout op hout)
Hoge aanvangshechting	Tussen de 250 en 350 kg/m ²
Weerstand tegen vocht	Binnen
Weerstand tegen water	Geen
Temperatuurbestendigheid	Van de lijm: -20°C tot +70°C
Overschilderbaar met alle verfsoorten	Ja

Kleur

Wit

VERPAKKING

Pattex PRO 100 is beschikbaar in verpakkingen van 380g.

OPBERGEN

18 maanden in de originele, gesloten verpakking, op een koele en vorstvrije plaat

VEILIGHEID - HYGIËNE – MILIEU

COV-opmerking:



*Informatie over het uitstootniveau van vluchtige middelen in de binnenlucht die een risico vormen op vergiftiging door inademing. Voor dit risico geldt klasse A+ (zeer kleine uitstoot) t/m C+ (zeer grote uitstoot).

Het blad met veiligheidsgegevens is op aanvraag beschikbaar voor professionals.

Bel daarvoor naar:

België 0032 (0)2 421 29 99

Nederland 0031 (0)30 607 34 38

of breng een bezoek aan <https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection>

Dit product dient voor gebruik door professionals. Dit document bevat te goeder trouw samengestelde informatie die is gebaseerd op de huidige regelgeving en onze kennis. Gezien de diversiteit van materialen en verschillende werkmethoden is deze informatie slechts een aanbeveling. Er moet altijd eerst een test worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat een product geschikt is voor het beoogde gebruik. Dit betekent dat Henkel niet verantwoordelijk mag worden gehouden voor de informatie in dit document in geval van problemen bij derden als gevolg van het gebruik van onze producten. De gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze handelen volgens de lokale wet- en regelgeving. Henkel garandeert dat zijn producten voldoen aan de verkoopspecificaties. De gebruikers wordt aangeraden te controleren of ze beschikken over de nieuwste versie van dit document. Henkel staat klaar om waar nodig aanvullende informatie te bieden.

Datum van samenstelling van het technisch blad: Januari 2024

HENKEL BELGIUM N.V./S.A
TECHNISCHE DIENST/ SERVICE TECHNIQUE - PATTEX
ESPLANADE 1, PO BOX 101
1020 BRUSSEL/BRUXELLES



HENKEL NEDERLAND BV
TECHNISCHE DIENST - PATTEX
BRUGWAL 11
3432 NZ NIEUWEGEIN

www.pattex.be
www.pattex.nl

