

# Pattex PRO 200



## Fixation puissante – Technologie Flextec Polymère

- Maintien immédiat puissant
- Intérieur et extérieur
- Tous matériaux même non absorbants, même humides

### DEFINITION

Colle de fixation à base de polymère haute performance (technologie Flextec).

### DESTINATIONS

La technologie flextec permet de réaliser des collages souples dans les conditions les plus extrêmes.

- Idéale sur supports bloqués
- Convient sur supports humides
- Permet la fixation d'éléments décoratifs (moultures, rosaces, parements muraux)
- Permet la fixation d'éléments de grandes longueurs (plinthes, baguettes, moultures de façade, profilés métalliques)
- Convient sur des supports tels que le béton, plâtre, brique, PVC rigide, pierre, miroir \*, métaux, carrelage

\*pattex PRO 200 convient pour le collage des miroirs si le revêtement de protection (peinture ou vernis) de la couche réfléchissante est conforme à la norme EN 1036 -1. En cas de doute, demander les recommandations au producteur du miroir.

Pour les carreaux de verre décoratifs à envers revêtu (peint, teinté), faire un essai préalable ou consulter le Service Technique.

### MISE EN ŒUVRE

#### Préparation des surfaces :

Les surfaces doivent être solides, stables, dégraissées, exemptes de poussière. Les collages peuvent s'effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées (peinture, enduit, crépi et divers revêtements). Vérifier la solidité du support.

ATTENTION : un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support.

#### Encollage :

Sur l'une des surfaces déposer Pattex PRO 200 par plot ou par cordon (5mm de diamètre) à l'aide d'un pistolet.

#### Assemblage :

Assembler immédiatement les surfaces et ajuster si nécessaire. Écraser fortement le cordon pendant quelques secondes. Le maintien est excellent.

La résistance finale est obtenue après 48 heures. Ne pas solliciter l'objet avant ce délai.

Lisser l'excès de colle ou débords immédiatement à l'aide d'un chiffon sec.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Enlever les traces de colle ou débords immédiatement à l'aide d'un chiffon propre et sec  
Pour les collages difficiles (éléments de très grande dimension, d'un poids élevé, il est recommandé d'étayer.

Ne pas appliquer par température inférieure à +5°C.

Ne convient pas pour la pose de parquets

Ne convient pas pour l'assemblage d'Aquarium.

Ne convient pas pour le collage ni la réalisation des joints de raccordement pour les panneaux isolants PSE (ITE) ni les éléments de décoration PSE en extérieur.

Ne convient pas pour des collages en immersion permanente dans l'eau

Compte tenu de la grande variété des matériaux plastiques, faire un essai préalable.

## CARACTERISTIQUES

Densité	1.65 g/cm <sup>3</sup>
Consommation	Une cartouche permet de réaliser un cordon de 12 m linéaire environ et de 5 mm de diamètre.
Solvant	Néant
Temps de gommage	Aucun
Temps de prise	Résistance finale après 48h en fonction de l'épaisseur du cordon de colle, de la nature des matériaux et des conditions ambiantes.
Résistance finale au cisaillement	25 kg/cm <sup>2</sup> (test réalisé collage alu sur alu) 15 kg/cm <sup>2</sup> (test réalisé collage bois sur bois)
Maintien immédiat	Entre 100kg/m <sup>2</sup> et 150 kg/m <sup>2</sup>
Résistance à l'humidité	Intérieur, extérieur, supports mouillés.
Résistance à l'eau	Oui
Résistance à la température	Du collage : de -30°C à +80°C
Recouvrabilité toute peinture	Possible après polymérisation
Etiquetage de danger	Non

**Couleur** Blanc

## CONDITIONNEMENT

Pattex PRO 200 est disponible en cartouche de 480g.

## STOCKAGE

18 mois dans la cartouche d'origine fermée, au frais et à l'abri du gel.

**Pattex®**

## SECURITE – HYGIENE – ENVIRONNEMENT

COV :



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 02 421 29 99 ou sur le site <https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection>**

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Mise à jour de la fiche technique : Février 2024

**HENKEL BELGIUM S.A  
SERVICE TECHNIQUE - PATTEX  
ESPLANADE 1, PO BOX 101  
1020 BRUXELLES**



[www.pattex.be](http://www.pattex.be)

**Henkel** Qualité Professionnelle