

- ☑ Vloeibare hard-PVC lijm
- ☑ Met kwast
- ☑ KOMO + KIWA gekeurd



Technische fiche – jan. 2011  
Pattex PVC Classic  
IDH 80557; 80558

### VERPAKKING

- Plastic (HDPE) fles HDPE 100 ml met kwast
- Blik 250 ml met kwast

### BESCHRIJVING

Pattex Hard PVC Lijm Classic is een vloeibare PVC-lijm die beantwoordt aan de normen KOMO en KIWA. Deze lijm is universeel toepasbaar voor de verlijming van hard-PVC buizen en hulpstukken.

### TOEPASSINGEN

Pattex Hard PVC Lijm Classic is gekeurd volgens de normen KOMO en KIWA en is universeel toepasbaar voor de verlijming van hard-PVC buizen en hulpstukken in sanitaire toepassingen, alsook voor hard-PVC dakgoten en afvoerbuizen zonder druk en met een diameter kleiner dan 355 mm.

Niet geschikt voor PVC-C.

### EIGENSCHAPPEN

- Ultrasterke hechting
- Lijmkwast
- Waterbestendig
- Snelle droging
- Voldoet aan de normen :
  - KIWA : tot buitendiameter 90 mm (+0,3 mm)
  - KOMO : buitendiameter van 40 mm tot 160 mm

### TECHNISCHE KENMERKEN

- Samenstelling: PVC in mengsel van organische oplosmiddelen
- Viscositeit: 500-1500 mPas (Epprecht Viskosimeter, meetlichaam 3 bij 23°C)
- Densiteit: 0,91 g/ml
- Verwerkingstemperatuur: Van +5°C tot +35°C
- Temperatuurbestendig: Van -60°C tot +60°C
- Eindsterkte: Na 24 uur

### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Vorbereiding materiaal

- De te verlijmen delen (het buisuiteinde van buiten en de mof van binnen) reinigen en ontvetten.
- De inschuifdiepte van de buis op het buiseinde markeren met een viltstift

#### Aanbrengen van de lijm

- De lijm goed schudden, voor gebruik.
- De lijm gelijkmatig in de lengterichting aanbrengen (mof dun, buiseinde dikker) om rilvorming te voorkomen.
- De delen binnen 5 minuten zonder draaien of kantelen samenvoegen, om waterdichtheid te verzekeren, en enkele seconden fixeren. Overtollige lijm onmiddellijk verwijderen.
- De verbinding de eerste 5 minuten niet mechanisch belasten (15 minuten beneden 10°C)
- Ter indicatie vermelden wij dat het vervaardigen van 100 lijmverbindingen de volgende hoeveelheid lijm vereist:

Diameter (da/mm)	Pattex PVC Classic (kg)
32	Ca. 0.7
40	Ca. 1.0
50	Ca. 1.4
63	Ca. 1.6
75	Ca. 2.1
90	Ca. 3.9
110	Ca. 7.8
140	Ca. 12.6
160	Ca. 18.5

- Verpakking goed sluiten, na gebruik, in een koele, goed geventileerde ruimte.

#### Reiniging van het gereedschap

- Onmiddellijk reinigen met aceton of white-spirit

### BIJZONDERE RICHTLIJNEN

#### Opslag

In gesloten verpakking, koel en droog bewaren. 24 maanden houdbaar.

#### Vlekken verwijderen

Vlekken onmiddellijk verwijderen met aceton of white-spirit. Eerst testen of de ondergrond niet aangetast wordt door de solventen. Uitgeharte lijm kan enkel mechanisch verwijderd worden.

### AANDACHT

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-luchtmengsel vormen. Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Aanraking met de ogen vermijden. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen /het gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

### ALTERNATIEVE PRODUCTEN

- **Pattex Hard PVC Gel** met vullend vermogen.

#### Belangrijk

*De bovenstaande gegevens, vooral adviezen voor de verwerking en toepassing van onze producten, berusten op onze kennis en ervaring. In verband met de verschillende materiaalsoorten en de buiten onze invloedssfeer liggende omstandigheden tijdens de verwerking raden wij in ieder geval aan om voldoende tests uit te voeren te nemen om de geschiktheid van ons product voor de geplande toepassing en het verwerkingsdoel te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van deze aanwijzingen noch op mondeling advies worden aanvaard, tenzij ons in dit opzicht opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Met dit technische merkblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.*

*In geval van twijfel, contacteer onze Technische Dienst Pattex.*

[www.pattex.be](http://www.pattex.be)  
[www.pattex.nl](http://www.pattex.nl)