



百得标准装万能胶

PX34 PX46S

产品特性

- 耐水
- 柔韧
- 耐高温



应用范围

- 1) 适用于粘合塑胶片、木材、橡胶、皮革、硬性塑胶料 (PVC)、毛绒、水松、金属等。
- 2) 不宜用于: 软性塑胶料 (PVC)、PS 发泡胶及聚乙烯/聚丙烯 (PE/PP)。

使用介绍

- 1) 清洁粘贴物表面, 保持干爽和不含油污。
- 2) 将百得万能胶在粘贴物的两个面均匀涂抹, 等候 10 至 15 分钟直至百得胶不粘手。
- 3) 用力将两面压在一起。所施的力度越大, 粘贴效果越好。

- 4) 建议从中央向外延边用力压合, 以排除空气。
- 5) 涂胶后的材料应在 60 分钟内粘贴完成。
- 6) 百得万能胶标准装在室温 20 ~ 30°C 之间使用效果最佳。

清除残留物

用沾湿汽油的白布小心擦去刚刚残留在粘贴件上的胶液。固化后的胶液可以用化学稀释剂清理, 但必须先测试稀释剂是否会损害基材。

产品参数

类目	参数
----	----



技术说明书

发布日期: 28.2.2024



化学成分	氯丁橡胶及有机溶剂
外观	淡黄色至深棕色粘性液体
粘度	1,500 – 4,200mPa•S
拉伸剪切强度	≥2.2MPa
密度	0.86 ± 0.03g/cm ³
固含量	≥22%
固化后耐受温度	-20 ~ 120℃

以上测试结果是在温度为 23±2℃，湿度为 50±5% 条件下获得。

本产品符合国家标准 **GB 33372** 《胶粘剂挥发性有机化合物限量要求》中相关要求。

注意事项

- 1) 不宜直接吸入粘剂的气味。
- 2) 请小心开盖，避免让粘剂接触皮肤及眼睛，若不慎触及眼睛，请立即用水冲洗并及时就医。
- 3) 存放及使用时必须远离火种。
- 4) 必须放置在儿童接触不到的地方。
- 5) 使用完毕后请将瓶盖拧紧密封，以防止其溶剂挥发掉。

高度易燃！



执行标准

- LY/T 1206
- GB33372

包装规格

30ml 铝管，125g 铝管

保质期限

18 个月（原包装存放于室内 5℃ - 35℃ 干燥通风处）

健康与安全

在使用产品之前，请参阅相关的材料安全数据表（可应要求提供）。



技术说明书

发布日期: 28.2.2024



“本技术说明书所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的工艺流程及施工条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在使用产品前进行测试以确定该产品的适用性。

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列。”

汉高亚太区及中国总部
上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦心 7 号楼
200438
中国

电话: (+86-21) 2891 8000
传真: (+86-21) 2891 8959
www.henkel.cn
www.henkel.com
www.pattex.com.cn

