

Pattex Nút és Csap

Kézparketta, laminált padló és faforgácslap nút- és csapragasztására

Pattex[®]

JELLEMZŐI

- Kész- és laminált parkettákhoz (Klikk parkettákhoz is!)
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Oldószermentes, szagtalan
- Rövid ideig tartó vizes hatásoknak ellenáll (D3-as vízállóság)
- Rendkívül kiadós, gyorsan köt
- Jó kezdeti tapadás
- Egyszerű felhasználás

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Diszperziós parkettaragasztó kézparketta, laminált padló és faforgácslap nút- és csapragasztására. D3-as vízállóságú. A ragasztás nélkül lerakható klikkes rendszerű laminált padlók esetén is ajánlott a Pattex Nút- és csapragasztó használata a klikkek összeillesztésénél.

ALKALMAZÁS

Az aljzat feleljen meg a DIN 18 365 szabvány előírásainak (legyen sima, tartósan száraz, tiszta, repedésmentes, megfelelő húzó- és nyomószilárdságú). A ragasztandó parkettafelületek (nút és csap) legyenek tiszták, por- és zsírmentesek. A kupakot a megfelelő méretűre vágjuk és a ragasztót egyenesen a nútba juttatjuk. A parkettaszálakat gondosan illesztjük és óvatosan összeütögetjük. A ragasztás nélkül lerakható klikkes rendszerű laminált padlók esetén: húzzon vékony ragasztócsíkot a nút szélén, majd a maradék ragasztót nedves ronggyal törölje le. Ez vízzáró réteget képez és ezáltal meggátolja a felülről jövő nedvesség bejutását.

75%-nál magasabb páratartalom, valamint 15°C alatti padlót hőmérséklet esetén ne végezzünk parkettafektetést.

FONTOS TUDNIVALÓK

Az összeragasztott felületeknél kitüremkedett ragasztót vizes ronggyal azonnal le kell törölni. A szerszámok száradás előtt vízzel tisztíthatók. A megbontott flakont légmentesen zárjuk le. Csatornába engedni nem szabad! A ragasztóanyagot a fagytól óvni kell!

MŰSZAKI ADATOK

Szín:	Fehér
Állaga:	Magas viszkozitású
Sűrűség:	1,1 kg/l
Kiadósság:	9–25 g/fuga-folyóméter, max. 90 folyóméter/750 g, 20–25 m ² laminált padló ragasztásához elegendő/750 g
Szellőzési idő:	Nincs
Nyitott idő:	15 perc – hőmérséklettől és páratartalomtól függően



KISZERELÉS: 750 G

Kötési idő és ragasztás utáni terhelhetőség:	Legalább 24 óra
Kötés utáni hőállóság:	Max. 50°C, padlófűtés esetén is alkalmazható
Hőállósága szállításnál, tárolásnál:	5°C – +30°C – fagytól óvni kell!
Vízállóság:	Vízálló (D3 – EN 204 szabvány szerint)
Veszélyességi besorolás:	Nem veszélyes

A fenti időintervallumok „normál klímára” (+23°C/55% relatív páratartalom) vonatkoznak!

A burkolóanyag-gyártók használatra vonatkozó utasításait mindenkor vegyék figyelembe!

Műszaki termékismertető
Érvényes: 2011. augusztus 1-től.





Ha ragasztás,
akkor Pattex

KISZERELÉS

Csomagolás:

750 g

Gyűjtőcsomagolás:

12 db/karton

ÖSSZETÉTEL

Speciális, vizes alapú diszperzió

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.