



Tehnisko datu lapas 1. versija, 2026. gada jūlijs

# PATTEX

## Repair Epoxy 5 MIN

PATTEX Repair Epoxy 5 MIN ir pieejama dažādos veidos ar atšķirīgām īpašībām, kas atbilst klientu prasībām un lietojumiem. Šī ir divkomponentu līme, kas sacietē istabas temperatūrā. Sveķu komponents (komponents A) reaģēs ar cietinātāju (komponents B), nodrošinot stingru vai elastīgu augstas stiprības adhēziju ar dažādām pamatnēm, piemēram, metāliem, koksni, betonu, akmeni, flīzēm, keramiku un cietajām plastmasām.

### ĪPAŠĪBAS

PATTEX Repair Epoxy 5 MIN ir ātras iedarbības, nerūkoša epoksīda līme.

PATTEX Repair Epoxy 5 MIN piemīt izcila īpašību kombinācija, augsta mehāniskā izturība, lieliska izturība pret vairumu ķīmisko vielu un uzticama karstumizturība. Tā aizpilda spraugas, nodrošina augstu ūdensizturību un izturību pret vairumu degvielu un šķīdinātāju.

Līme ar augstu viskozitāti, kurai piemīt laba izmēru stabilitāte un spēcīga adhēzija ar dažādām pamatnēm.

Šī līme apvieno gan pietiekami vieglu lietošanu, gan augstu ķīmisko izturību un mehāniskās īpašības pēc lietošanas.

### TEHNISKIE DATI

	Komponents A	Komponents B
Izskats	caurspīdīgs	caurspīdīgs
Relatīvais blīvums, g/cm <sup>3</sup>	1,10 - 1,18	1,0 - 1,15
Viskozitāte 25 °C temperatūrā, mPa.s (cP)	11000 - 15000	10000 - 15000
Maisījuma attiecība pēc tilpuma, komponents A : komponents B		1:1
Sacietēšanas laiks, 23 ± 2 °C, min	≤ 5	≤ 5
Pilns sacietēšanas laiks, 23 ± 2 °C, stundas	24	24
Darba temperatūra, °C	-20 - 120	-20 - 120
Bīdes stiprība, N/mm <sup>2</sup> (sacietējusi pie 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % RH 24 stundu laikā, tērauds ar tēraudu)	≥ 10	≥ 10



## LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

1. Virsmām jābūt tīrām, sausām un bez putekļiem un citiem piesārņotājiem. Lai panāktu vislabāko sasaistes stiprību, pirms līmes uzklāšanas ieteicams izmantot piemērotu gruntskrāsu un raupjot gludas saistīšanās virsmas.
2. Rūpīgi samaisīt PATTEX Repair Epoxy 5 MIN komponentu A ar komponentu B attiecībā 1:1 pēc tilpuma. Samaisīto līmi izmantot aptuveni 5 minūšu laikā pēc samaisīšanas ( $23 \pm 2$  °C temperatūrā).
3. Uzklāt plānu samaisītās līmes slāni uz abām savienojamo virsmu pusēm.
4. Saspiest kopā savienojamās virsmas, pirms līme kļūst par želeju.
5. Pēc montāžas savienotajām virsmām pielikt atbilstošu spiedienu, lai nodrošinātu vienmērīgu un pilnīgu līmes izkliedēšanos starp savienojamajām virsmām. Nekavējoties noņemt lieko līmi.
6. Ļaut sacietēt aptuveni 5 minūtes ( $23 \pm 2$  °C temperatūrā). Līme būs pilnībā sacietējusi pēc 24 stundām.
7. Pēc lietošanas iepakojumam uzlikt vāciņu.

### Lietojums

Metālu, koka, betona, flīžu, keramikas, daudzu cietu plastmasu, stiklšķiedras un akmens līmēšana.

### VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

#### Uzglabāšana

Derīguma termiņš ir 18 mēneši no izgatavošanas dienas (neatvērtā iepakojumā). Uzglabājiet to vēsā, sausā vietā slēgtā iepakojumā.

#### VESELĪBA UN DROŠĪBA

Uzklāt un ļaut sacietēt labi vēdināmā telpā. Valkāt cimdus un pēc lietošanas nomazgāt rokas. Ja līme nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties to noskalot ar ūdeni. Ja nokļūst acī, nekavējoties skalot ar ūdeni un nekavējoties vērsties pie oftalmologa.

Šajā tehnisko datu lapā (TDL) sniegtā informācija, tostarp ieteikumi par produkta izmantošanu un lietojumu, ir balstīta uz mūsu zināšanām un pieredzi saistībā ar šo produktu šīs TDL izdošanas brīdī. Produktam var būt dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu darba vidē, kurus mēs nevaram kontrolēt. Tādēļ Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un nosacījumiem, attiecībā uz kuriem jūs tos izmantojat, kā arī paredzētajiem lietojumiem un rezultātiem. Mēs stingri iesakām veikt savus iepriekšējus izmēģinājumus, lai apstiprinātu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski sniegtu(-ām) rekomendāciju(-ām) attiecībā uz konkrēto produktu ir izslēgta, izņemot gadījumus, kad ir cita veida skaidri panākta vienošanās, kā arī gadījumus, kas saistīti ar nāvi vai miesas bojājumiem, kurus izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkuru piemērojamo saistošo produktu atbildības likumu.

Henkel Balti OÜ  
Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia  
+372 7305 800

[www.moment-liimid.ee](http://www.moment-liimid.ee)  
[www.moment-limes.lv](http://www.moment-limes.lv)  
[www.moment-klijai.lt](http://www.moment-klijai.lt)

