S PATTEXOM TO ZVLÁDNEŠ!

Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min

Dvojzložkové epoxidové lepidlo

VLASTNOSTI

- Univerzálne využitie
- Vytvrdzuje uz do 5 minút
- Odolné voči vode, oleju a bežným rozpúšťadlám
- Pri vytvrdzovaní sa nezmršťuje ani nerozpína
- Po vytvrdnutí možno pretierať, brúsiť, vŕtať či inak mechanicky opracovať
- Jednoduchá aplikácia pomocou zmiešavača
- Ideálne na sklo

OBLASTI POUŽITIA

Pattex Repair Epoxy Ultra Strong 5 min je dvojzložkové epoxidové lepidlo bez prchavých rozpúšťadiel, univerzálne využiteľné. Určené na lepenie, opravy a fixácie takmer všetkých materiálov: dreva, kovu, skla, keramiky, korku, kameňa, betónu, mramoru a väčšiny plastov. Neodporúča sa na lepenie PP, PE, PTFE (Teflón®) a polystyrénu.

PRÍPRAVA POVRCHU

Lepené povrchy musia byť suché, čisté a zbavené mastnoty. Pokiaľ je to možné, lepené povrchy pred lepením zdrsnite.

SPRACOVANIE

Z obalu vyberte uzatvárateľný ochranný kryt. Striekačku s lepidlom držte tak, aby tryska smerovala nahor. Odlomte bezpečnostný uzáver na špičke striekačky. Nasaďte a zaskrutkujte zmiešavač až na doraz. Pri stlačení striekačky sa obe zložky v zmiešavači dôkladne premiešajú. Pomer miešaných zložiek A a B je 1:1. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchov. Obe lepené plochy k sebe silno pritlačte. Prebytočné lepidlo ihneď odstráňte pomocou čistého liehu. Po aplikácii odskrutkujte zmiešavač skôr, než lepidlo vo vnútri vytvrdne. Špičku striekačky utrite handričkou. Nasaďte ochranný kryt. Striekačku skladujte v pôvodonom obale.

NEPREHLIADNITE

Ihneď po použití sa zvyšky lepidla dajú odstrániť pomocou etanolu či iného univerzálneho rozpúšťadla. Po vytvrdnutí sa lepidlo dá odstrániť jedine mechanicky. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu lepidla odneste na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Prázdne obaly dajte na recykláciu. Veľké množstvá likvidujte oddelene. Viac informácií nájdete v bezpečnostnom liste produktu.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regeneračným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1– 2 poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihnutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.

BALENIE

Striekačka: 6 ml
Striekačka: 11 ml

SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v originálnom uzatvorenom obale. Chráňte pred teplotami nižšími než +10 °C a vyššími než +30 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báza:	epoxidová živica
Farba:	transparentná
Hustota:	1,10 – 1,18 g/cm³ (zložka A) 1,00 – 1,10 g/cm³ (zložka B)
Tepelná odolnosť*:	od -30 °C do +150 °C
Otvorená doba:	max.3 minúty po zmiešaní zložiek
Doba vytvrdnutia:	5 min. (pri +20 °C až +25 °C)
Možnosť manipulácie:	po 5 min.
Možnosť namáhania spoja:	po 6 hod.
Konečná pevnosť:	po 24 hodinách
Konečná sila:	cca 130 kg / cm²
Obsah TOC:	0,77 kg/kg (zložka A) 0,49 kg/kg (zložka B)
Obsah VOC:	0,10 kg/kg (zložka A) 0,15 kg/kg (zložka B)

* Vysoko namáhané lepené diely by nemali byť vystavované teplotám vyšším než +70 °C.

UPOZORNENIE:
Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhl'adom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písemné a ústne poradenstvo ako nezávazné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skór uverejnené informácie svoju platnosť.

DISTRIBUTÉR

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava
Tel.: 02/ 333 19 111
www.pattex.sk

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2026-07-28T09:36:14.1552Z