



Pattex Repair Epoxy Ultra Quick 1 min

Rychle vytvrzující dvousložkové epoxidové lepidlo

VLASTNOSTI

- univerzální využití
- vytvrzuje již do 1 minuty
- odolné proti vodě, oleji a běžným rozpouštědlům
- při vytvrzování se nesmršťuje ani nerozpíná
- po vytvrzení lze přetírat, brousit, vrtat či jinak mechanicky opracovat
- jednoduchá aplikace pomocí směšovače

OBLASTI POUŽITÍ

Pattex Repair Epoxy Ultra Quick 1 min je rychle vytvrzující dvousložkové epoxidové lepidlo bez těkavých rozpouštědel, univerzálně využitelné. Určené k lepení, opravám a fixaci téměř všech materiálů: dřevo, kov, sklo, keramika, guma, kůže, kámen, karton a většina plastů. Nedoporučuje se k lepení PP, PE a PTFE (Teflon®).

PŘÍPRAVA PVRCHU

Lepené povrchy musí být suché, čisté a zbavené mastnoty. Pokud je to možné, lepené povrchy před lepením zdrsňte.

ZPRACOVÁNÍ

Vyndejte z obalu uzavírací ochranný kryt. Stříkačku s lepidlem držte tak, aby tryska směřovala nahoru. Odlomte bezpečnostní uzávěr na špičce stříkačky. Nasadte a zašroubujte směšovač až na doraz. Při stlačení stříkačky se obě složky ve směšovači důkladně promíchají. Poměr míchání složek A a B je 1:1. Naneste lepidlo na jeden z lepených povrchů. Obě lepené plochy k sobě pevně přitiskněte. Přebytké lepidlo ihned odstraňte pomocí čistého lihu. Po aplikaci odšroubujte směšovač, dříve než lepidlo uvnitř vytvrdne. Špičku stříkačky otřete hadříkem. Nasadte ochranný kryt. Stříkačku skladujte v původním obalu.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Ihned po použití lze odstranit zbytky lepidla pomocí etanolu či jiného univerzálního rozpouštědla. Po vytvrzení lze lepidlo odstranit pouze mechanicky. Po vytvrzení nespoteřovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu. Malá množství lze přidat do domovního odpadu. Prázdné obaly předejte k recyklaci. Velká množství likvidujte odděleně. Více informací naleznete v bezpečnostním listu produktu.

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře. Při nadýchání dopravte postiženého mimo kontaminované prostředí a poradte se s lékařem.



BALENÍ

Stříkačka: 11 ml

SKLADOVÁNÍ

2 roky v originálním uzavřeném balení při teplotách od +10 °C do +30 °C.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	epoxidová pryskyřice	
Barva	transparentní	
Hustota	1,1 - 1,2 g/cm ³ (složka A) 1,09 - 1,19 g/cm ³ (složka B)	
Tepelná odolnost*	od -30 °C do +150 °C	
Otevřená doba	max. 1 minutu po smísení složek	
Doba vytvrzení	1 min (při +20 °C až +25 °C)	
Možnost manipulace	po 30 min	
Možnost namáhání spoje	po 2 hod.	
Konečná pevnost**	po 24 hod.	
Konečná síla	cca 110 kg/cm ² (až 160 kg/cm ² v závislosti na materiálu a přípravě lepeného povrchu)	
	složka A	složka B
Obsah TOC	0,73 kg/kg	0,51 kg/kg
Obsah VOC	<0,01 kg/kg	0,04 kg/kg

*Vysoce namáhané lepené díly by neměly být vystavovány teplotám vyšším než +70 °C.

**Vytvrzení je možné urychlit zvýšením aplikační teploty (až do +70 °C) nebo zpomalit (při teplotách pod +15 °C).

UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace. Uvedením těchto informací pozbývají dříve uvedené informace svoji platností.

DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel: 220 101 101
www.pattex.cz