

Pattex Repair Epoxy Ultra Quick 1 min

Greitai stingstantys dvikomponenčiai epoksidiniai klijai

SAVYBĖS:

- Universalūs
- Sustingsta per 1 minutę
- Atsparūs vandeniui, alyvai ir įprastiems tirpikliams
- Stingdami nesusitraukia ir nesiplečia
- Sustingusius galima dažyti, šlifuoti, gręžti ar apdirbti kitokiu mechaniniu būdu
- Naudojimą supaprastinantis maišymo antgalis

PASKIRTIS

„Pattex Repair Epoxy Ultra Quick 1 min“ – tai universalūs greitai stingstantys dvikomponenčiai epoksidiniai klijai, sudėtyje neturintys lakiųjų tirpiklių. Jais galima klijuoti, remontuoti ar sutvirtinti beveik visas medžiagas: medieną, metalą, stiklą, keramiką, gumą, odą, akmenį, kartoną ir daugumą plastikų. Kliais nerekomenduojama klijuoti PP, PE ir PTFE („Teflon®“).



PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Klijuojami paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neriebaluoti. Jei įmanoma, prieš klijuodami paviršius pašiauškite.

NAUDOJIMAS

Išimkite iš pakuotės. Švirkštą su kliais laikykite vertikaliai, kad klijų išbėgimo antgalis būtų nukreiptas į viršų. Nuimkite švirkšto viršuje esantį saugos dangtelį. Uždėkite klijų maišymo antgalį ir užsukite jį iki galo. Paspaudus švirkštą, abu komponentai deramai susimaišys maišymo antgalyje. A ir B komponentų maišymo santykis yra 1:1. Išspauskite klijų ant vieno iš klijuojamų paviršių. Tvirtai suspauskite abu paviršius. Klijų perteklių reikia nedelsiant nuvalyti vaitspiritu. Po naudojimo nusukite maišymo antgalį, kol kliai viduje nesusistingo. Nuvalykite šluoste švirkšto antgalį. Uždarykite apsauginį dangtelį. Švirkštas turi būti laikomas originalioje pakuotėje.

SVARBU

Iškart po naudojimo klijų likučius galima pašalinti etanolio arba panašiu universaliu tirpikliu. Sustingusius klėjus galima pašalinti tik mechaniniu būdu. Nepanaudotiems klėjams sustingus, juos reikia utilizuoti tam skirtame atliekų surinkimo punkte. Nedidelius kiekius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tuščios pakuotės turi būti perdirbtos. Dideli kiekiai turi būti šalinami atskirai. Dėl papildomos informacijos žr. gaminio saugos duomenų lapą.

Pirmoji pagalba: Patekus ant odos, nuplaukite vandeniu su muilu ir patepkite regeneruojančiu kremu. Patekus į akis, apie 15 min. plaukite akis tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Prarijus, praskalaukite burną, išgerkite 1–2 stiklines vandens ir kreipkitės į gydytoją. Įkvėpus perkelti nukentėjusįjį iš užterštos teritorijos ir kreiptis į gydytoją.

PAKUOTĖ

Švirkštas: 11 ml



SANDĖLIAVIMAS

24 mėn. nuo pagaminimo datos, laikanti originalioje pakuotėje uždaroje talpoje. Saugoti nuo žemesnės nei +10 ir aukštesnės nei +30 °C temperatūros.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis	Epoksidinė derva	
Spalva	Bespalvė	
Tankis	1,1–1,2 g/cm ³ (A komponentas) 1,09–1,19 g/cm ³ (B komponentas)	
Suklijuotos vietos atsparumas temperatūrai*	Nuo -30 iki +150 °C	
Atviroji pauzė	Daugiausiai 1 min. po komponentų sumaišymo	
Stingimo laikas	1 minutė (nuo +20 iki +25 °C temperatūroje)	
Suklijuotos detalės judinimas	Po 30 minučių	
Suklijuotos vietos apkrova	Po 2 val.	
Galutinis stipris pasiekiamas**	Po 24 val.	
Galutinis stipris	apie 110 kg/cm ² (iki 160 kg/cm ² atsižvelgiant į medžiagą ir paviršiaus paruošimą)	
	A komponentas	B komponentas
Bendrasis organinės anglies kiekis	0,73 kg/kg	0,51 kg/kg
LOJ kiekis	<0,01 kg/kg	0,04 kg/kg

* Labai apkraunamos suklijuotos vietos turi būti saugomos nuo aukštesnės nei +70 °C temperatūros.

** Stingimą galima paspartinti padidinus naudojimo metu temperatūrą (iki +70 °C) arba sulėtinti (kai temperatūra žemesnė nei +15 °C).

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir užsakymo metu gautą saugos duomenų lapą.

„Šiame techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant gaminio naudojimo rekomendacijas, yra pagrįsta mūsų žiniomis ir patirtimi šio duomenų lapo išleidimo dieną. Dėl kitokio gaminio naudojimo būdo ir nuo mūsų nepriklausančių darbo sąlygų „Henkel“ neatsako už klijų tinkamumą tam tikrai paskirčiai bei už galutinį rezultatą. Rekomenduojame būtinai iš anksto išbandyti gaminį, kad įsitikintumėte, ar jis tinka numatytai paskirčiai. Neprisiimame jokios atsakomybės už šiame techniniame duomenų lape pateiktas arba kitas rašytines ar žodines rekomendacijas dėl šio gaminio, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip arba jei dėl mūsų aplaidumo ištinka mirtis arba patiriama trauma, taip pat kai už gaminį esame atsakingi pagal galiojančius įstatymus.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Eesti

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-klizai.lt

Tel. +370 612 09600

Darbo dienomis ir valandomis