



Τεχνικό Φυλλάδιο



Τεχνικό Φυλλάδιο
Έκδοση: 1
Ημερομηνία: 03/12/2012
Σελίδες: 1/2

Repair Express

Περιγραφή προϊόντος: Εποξικός στόκος-κόλλα, 2 συστατικών, σε μορφή πλαστελίνης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εποξική πλαστελίνη
- 2 συστατικών, ομοαξονικό σε αναλογία 1:1 σκληρυντής-ρητίνη
- Χωρίς διαλύτες
- Το σκληρυμένο προϊόν μπορεί να επεξεργαστεί μηχανικά (με γυαλόχαρτο, δράπανο κλπ) και να βαφεί

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλήρωση, επισκευή και συγκόλληση πολλών υλικών όπως μέταλλα, ξύλα, κεραμικά, πέτρα, πλαστικά (εκτός από PP, PE, Teflon® και παρόμοια)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προεργασία

Οι προς συγκόλληση επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, χωρίς έλαια, γράσα, σκόνη και σαθρά τμήματα και στεγνές. Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε το «αγρίεμα» των επιφανειών πχ με γυαλόχαρτο.

Εφαρμογή

Αφαιρέστε το πλαστικό film και “ζυμώστε» τα 2 μέρη έως ότου επιτευχθεί ομοιογενές χρώμα (περίπου 1 λεπτό). Για πλήρωση διακένου ή ανάπλαση – εφαρμόστε το ομοιογενές μίγμα στη ρωγμή ή οπή και διαμορφώστε το επιθυμητό σχήμα με τα χέρια. Για συγκόλληση – εφαρμόστε το ομοιογενές μίγμα στη μια επιφάνεια και ολοκληρώστε τη συγκόλληση με το άλλο μέρος. Μέσα σε τρία λεπτά μετά από την επίτευξη του ομοιογενούς μίγματος, η πλαστελίνη αρχίζει να σκληραίνει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύνθεση	Εποξικό σύστημα 2 συστατικών σε μορφή πλαστελίνης
Πυκνότητα (Μέρος Α, Β)	2g/ml, 2g/ml
Αντίσταση στη θερμοκρασία	-30°C έως +120°C (Μέγιστο +70°C για εφαρμογές που φέρουν φορτία)
Ανοιχτός χρόνος	3 λεπτά
Χρώμα	Λευκό & Μπεζ (Λευκό μετά την σκλήρυνση)
Χρόνος σκλήρυνσης	15 λεπτά για το χειρισμό/μορφοποίηση Τελική δύναμη μετά από 24 ώρες
Τελική δύναμη (EN 1465, RTC)	έως 6 N/mm ² (ανάλογα με τα υποστρώματα)
Χρόνος ζωής (+20°C)	2 χρόνια, στην αρχική κλειστή συσκευασία



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Τα εποχικά συγκολλητικά δεν είναι κατάλληλα για χρήση με μαλακά πλαστικά όπως PE, PP ή Teflon®.

Καθαρισμός εργαλείων

Μετά την σκλήρυνση, το προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί μόνο μηχανικά (τρίψιμο με γυαλόχαρτο, ράσπα, σκαρπέλο κλπ). Το μη σκληρυμένο προϊόν μπορεί να αφαιρεθεί με αιθανόλη ή με άλλο καθαριστικό με βάση την αλκοόλη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου (+10°C έως +30°C). Για μέγιστη διάρκεια ζωής παρακαλούμε αποθηκεύστε το προϊόν στο χαμηλότερο επιτρεπτό θερμοκρασιακό όριο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Τα άδεια υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος στο <http://mysds.henkel.com>.



Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων (ΦΤΔ), στο οποίο περιλαμβάνονται και οι συστάσεις μας για τη χρήση και εφαρμογή του προϊόντος, βασίζονται στη γνώση και εμπειρία μας για το προϊόν κατά την ημερομηνία που φέρει το παρόν Φύλλο. Το προϊόν επιδέχεται πολλαπλές διαφορετικές εφαρμογές καθώς και ενδέχεται να χρησιμοποιείται υπό διάφορες συνθήκες εφαρμογής και επεξεργασίας στο περιβάλλον σας, οι οποίες εκφεύγουν του ελέγχου μας. Ως εκ τούτου, η Henkel δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταλληλότητα του προϊόντος μας και για τις διεργασίες και τις συνθήκες υπό τις οποίες το χρησιμοποιείτε, καθώς και για τις σκοπούμενες εφαρμογές και αποτελέσματα αυτού. Συνιστάται η προηγούμενη δοκιμή του προϊόντος μας από εσάς προκειμένου να διαπιστώσετε την καταλληλότητά του.

Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τις πληροφορίες που διατίθενται στο Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων ή σε σχέση με οποιαδήποτε άλλες προφορικές ή έγγραφες συστάσεις σε σχέση με το εν λόγω προϊόν, εκτός εάν άλλως ρητά έχει συμφωνηθεί και εξαιρουμένης επίσης της ευθύνης που οφείλεται σε αμέλεια μας εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε θάνατος ή τραυματισμός, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ευθύνης που τυχόν προβλέπεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου σε σχέση με την ευθύνη από πώληση προϊόντων.

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο

Τηλ. 2104897215

Internet: www.henkel.gr