



04/2024

PATTEX Repair Special plastiliim

Spetsiaalne plastiliim

Pakend: 30g

OMADUSED:

- Vastupidav ja tugev liimiliide
- pärast kuivamist läbipaistev
- veekindel
- vibratsioonikindel

KASUTAMINE

Pattex Repair Special plastiliim on polüuretaani baasil liim, mis sobib ideaalselt kõva ja pehme plasti ning nende kombinatsioonide liimimiseks teiste materjalidega, nt kummi, naha, keraamika, puidu, metalli, tekstiiliga jne. Mõeldud kõva ja pehme PVC, ABS, perspexi, polükarbonaadi jne liimimiseks. Ei soovitata PP, PE, PTFE (Teflon®) ja polüstüreeni liimimiseks.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Enne liimimist peavad pinnad olema kuivad, puhtad ja rasvavabad. Võimalusel karestage pinda enne liimi pealekandmist.

PEALEKANDMINE

Kandke ühtlaselt ja piisavas koguses liimi mõlemale liimitavale pinnale ja laske liimil 5–10 minutit aurustuda. Pärast aurustumist on pinnal nähtav ühtlane liimikiht. Liim peab olema puutekuiv, ei tohi sõrmetele kleepuda ega venida. Pärast aurustumist (maksimaalselt 1 tunni jooksul) suruge mõlemad pinnad kokku. Ühendustugevus ei sõltu surumise pikkusest (mõnest sekundist piisab), vaid tugevusest.

TÄHTIS

Kandke liim peale temperatuuril +18 kuni +25°C. Kasutatavad tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist vedeldi või benseeniga puhastada. Pärast kõvenemist tuleb kogu kasutamata sisu viia spetsiaalsesse jäätmekogumiskeskusesse. Väikesed kogused võib visata ka olmejäätmete hulka. Tühjad mahutid tuleb ringlusse võtta. Suured kogused tuleb eraldi kõrvaldada. Jahutatud või külmutatud liimi saab uuesti kasutada, kui lasete sellel saavutada kasutustemperatuuri (u +20°C). See ei vähenda toote kvaliteeti. Tööpauside ajal hoidke liimi tihedalt suletuna, et vältida lahustite aurustumist. Põhjalikumad teavet leiate toote ohutuskaardilt. Esmaabi: nahaga kokkupuutel peske nahka seebi ja veega ning kandke peale taastavat kreemi. Silma sattumisel loputage silmi voolava vee all umbes 15 minutit ja pöörduge arsti poole. Allaneelamisel loputage suud, jooge 1–2 klaasi vett ja pöörduge arsti poole. Sissehingamisel viige kannatanu saastunud kohast eemale ja pidage nõu arstiga.

HOIUSTAMINE

24 kuud pärast tootmise kuupäeva, kui toodet hoiustatakse suletud originaalpakendis toatemperatuuril. Kaitske temperatuuri eest alla +5 ja üle +50°C.





TEHNILISED ANDMED

Materjal	polüuretaan
Värvus	läbipaistev
Tihedus	0,87 g/cm ³
Kasutustemperatuur	+18 kuni +25°C
Kuumakindlus	kuni +70°C
Lõpptugevus	24–72 tunni pärast (olenevalt pinnast ja survetugevusest)
Kulu	250–350 g/m ² mõlemale poole kantuna
TOC sisu	0,59 kg/kg
VOC sisu	0,84 kg/kg

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitusel põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsatud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivaltp toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovitusete eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-liimid.ee