2024-02

PATTEX Remontui specialūs
Specialūs klijai plastikams

Pakuotė: 30g

SAVYBĖS:

- ilgalaikis stiprus kljavimas
- bespalviai sukietėjus
- atsparūs vandeniui
- atsparus vibracijai

NAUDOJIMAS.

„Pattex Repair Special Plastics“ – tai poliuretano pagrindo klijai, idealiai tinkantys kietųjų ir minkštųjų plastikų ir jų derinių sujungimui su kitomis medžiagomis, pvz. guma, oda, keramika, mediena, metalu, tekstile ir kt. Skirti kieto ir minkšto PVC, ABS, „Perspex“, polikarbonato ir kt. klijavimui. Nerekomenduojama klijuoti PP, PE, PTFE („Teflon®“) ir polistireną.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prieš klijuojant paviršiai turi būti sausi, švarūs ir nuriebalinti. Jei įmanoma, prieš klijuodami paviršių pašiauškite.

NAUDOJIMAS

Klijus tolygiai ir pakankamu kiekiu užtepkite ant abiejų klijuojamų paviršių ir palaukite 5–10 minučių kol išgaruos. Išgaravus ant paviršiaus bus matoma vientisa klijų plėvelė. Palietus klijai turi būti sausi, nelipti prie pirštų ir nesudaryti siūlų. Po klijų užtepimo (ilgiausiai iki 1 valandos) suspauskite abu paviršius. Sukibimo stiprumas priklauso ne nuo spaudimo laiko (pakanka kelių sekundžių), o nuo spaudimo jėgos.

SVARBU

Klijus tepkite 18–25 °C temperatūroje. Naudotus įrankius iš karto po naudojimo būtina nuvalyti skiedikliu arba benzinu. Po sukietėjimo visas klijų perteklius turi būti utilizuotas tam skirtame atliekų surinkimo punkte. Nedidelius kiekius galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Tuščios pakuotės turi būti perdirbamos. Didelius kiekius reikia išmesti atskirai. Atšilusius arba sušalusius klijus galima naudoti dar kartą, jei jie iš lėto pasieks naudojimo temperatūrą (apie 20 °C). Produkto kokybė dėl to nesumažės. Darbo pertraukų metu klijus laikykite sandariai uždarytus, kad neišgaruotų tirpikliai. Daugiau informacijos rasite gaminio saugos duomenų lape. Pirmoji pagalba. Patekus ant odos, nuplaukite vandeniu su muilu ir patepkite atstatančiu kremu. Patekus į akis, skalaukite akis tekančiu vandeniu apytiksliai 15 minučių ir kreipkitės medicininės pagalbos. Prarijus, praskalaukite burną, išgerkite 1–2 stiklines vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus, nukentėjusįjį išneškite iš užterštos zonos ir kreipkitės į gydytoją.

SANDĖLIAVIMAS

24 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje kambario temperatūroje. Saugoti nuo žemesnės nei 5 °C ir aukštesnės nei 50 °C temperatūros.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Sudėtis	poliuretanas
Spalva	bespalvė
Tankis	0,87 g/cm³
Naudoti kai temperatūra	18–25 °C
Atsparumas karščiui	iki +70 °C
Galutinis stipris	pasiekiamas po 24–72 valandų (priklausomai nuo paviršiaus ir spaudimo jėgos)
Sąnaudos	250–350 g/m² tepant ant abiejų pusių
TOC turinys	0,59 kg/kg
VOC turinys	0,84 kg/kg

SVEIKATA IR SAUGA

Prieš naudodami produktą peržiūrėkite atitinkamos Medžiagos saugos duomenų lapą, kuris pateikiamas pagal pageidavimą.

„Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija, taip pat rekomendacijos dėl produkto taikymo ir naudojimo yra pagrįstos mūsų žiniomis ir patirtimi, turėta šio techninių duomenų lapo išleidimo metu. Produktas gali būti naudojamas įvairiose srityse, įvairiais būdais ir skirtingomis jūsų aplinkos sąlygomis, kurių mes kontroliuoti negalime. Bendrovė „Henkel“ neatsako už savo produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, naudojimo paskirčiai ir už gautus rezultatus. Prieš naudojant rekomenduojame patiems atlikti bandymus, kad įsitikintumėte, jog produktas yra tinkamas.
Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacija, pateikta techninių duomenų lape, ar su bet kokiomis kitomis raštu ar žodžiu suteiktomis rekomendacijomis dėl šio produkto, išskyrus atvejus, kai yra aiškiai susitarta kitaip, ir atvejus, susijusius su mirtimi ar kūno sužalojimu dėl mūsų aplaidumo, taip pat išskyrus atsakomybę už gaminius, numatomą teisės aktais.“

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
Internet: www.moment-klijai.lt

Tel. +370 612 09600
Darbo dienomis darbo metu

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:21:24.377Z