

PATTEX Repair Special Plastics

Plastmasai paredzēta līme

Pakend: 30g

- izturīga, stipra sasaiste
- caurspīdīga līmējuma vieta pēc sacietēšanas
- ūdensizturīga
- noturīga pret deformācijām

LIETOJUMS

Pattex Repair Special Plastics ir līme uz poliuretāna bāzes, kas ir lieliski piemērota cietas un mīkstas plastmasas salīmēšanai un tās līmēšanai pie citiem materiāliem, piemēram, gumijas, ādas, keramikas, koka, metāla, tekstilmateriāliem u.c. Paredzēta cietā un mīksta polivinilhlorīda, ABS, Perspex, polikarbonāta u.c. plastmasas līmēšanai. Nav ieteicama polipropilēna, poliesterā, politetrafluoretilēna (Teflon®) un polistirola līmēšanai.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Pirms līmēšanas virsmām ir jābūt sausām, tīrām un attaukotām. Ja iespējams, pirms līmes uzklāšanas padariet virsmu nelīdzenu.

LIETOŠANA

Vienmērīgi uzklājiet līmi pietiekamā daudzumā uz abām līmējamām virsmām un ļaujiet tai iztvaikot 5–10 minūtes. Pēc iztvaikošanas uz virsmas būs redzama vienmērīga līmes kārtiņa. Pieskaroties līmei, tai ir jābūt sausai, un tā nedrīkst pielipt pie pirkstiem vai būt stiegraina. Pēc iztvaikošanas (ne vairāk kā 1 stunda) saspiediet abas virsmas kopā. Līmējuma stiprība nav atkarīga no saspiešanas ilguma (pietiek, ja to darāt dažas sekundes), taču tā ir atkarīga no spiešanas spēka.

SVARĪGI

Uzklājiet līmi 18–25 °C temperatūrā. Izmantotie darbarīki uzreiz pēc lietošanas ir jānotīra, izmantojot atšķaidītāju vai benzīnu. Pēc sacietēšanas neizmantojams saturs ir jāizmet atbilstošā atkritumu savākšanas vietā. Nelielus daudzumus var izmest sadzīves atkritumos. Tukšie iepakojumi ir jāpārstrādā. Lielu daudzumu ir jāizmet atsevišķi. Atdzesētu vai sasaldētu līmi var izmantot vēlreiz, atlaidinot līdz lietošanas temperatūrai (apt. +20 °C). Tas nesamazina produkta kvalitāti. Darba pārtraukumos glabājiet līmi cieši noslēgtā iepakojumā, lai novērstu šķīdinātāju iztvaikošanu. Vairāk informācijas skatiet produkta drošības datu lapā. Pirmā palīdzība: ja līme nonāk uz ādas, nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni, kā arī uzklājiet atjaunojošu krēmu. Ja līme nonāk acīs, skalojiet tās tekošā ūdenī apt. 15 minūtes un vērsieties pēc palīdzības pie ārsta. Ja līme tiek norīta, izskalojiet muti, izdzeriet 1–2 glāzes ūdens un vērsieties pēc palīdzības pie ārsta. Ja tiek ieelpoti līmes tvaiki, nogādājiet attiecīgo personu ārpus piesārņotās vietas un sazīnieties ar ārstu.

UZGLABĀŠANA

24 mēneši pēc izgatavošanas datuma, ja līme tiek glabāta aizvērtā oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā. Aizsargājiet no temperatūras, kas ir zemāka par +5 °C. un augstāka par +50 °C.





TEHNISKIE DATI

Bāze	poliuretāns
Krāsa	caurspīdīga
Blīvums	0,87 g/cm ³
Lietošanas temperatūra	18–25 °C
Karstumizturība	līdz 70 °C
Galīgā stiprība	pēc 24–72 stundām (atkarībā no virsmas un spiešanas spēka)
Patēriņš	250–350 g/m ² , klājot uz abām pusēm
Kopējā organiskā oglekļa saturs	0,59 kg/kg
Gaistošā organiskā oglekļa saturs	0,84 kg/kg

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Pirms produkta lietošanas lūdzam iepazīties ar attiecīgo drošības datu lapu, kas ir pieejama pēc pieprasījuma.

“Šajā tehnisko datu lapā (TDS) sniegtā informācija, ieskaitot rekomendācijas par produkta izmantošanu un lietošanu, ir pamatota uz mūsu zināšanām un pieredzi par produktu šīs TDS sastādīšanas datumā. Produktam var būt daudzi un dažādi pielietojuma veidi, kā arī atšķirīgi lietošanas un darba apstākļi jūsu vidē, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tāpēc Henkel nav atbildīgs par mūsu produkta piemērotību ražošanas procesiem un apstākļiem, kuros jūs to izmantojiet, kā arī paredzēto pielietojumu un rezultātiem. Mēs stingri iesakām jums pašam veikt iepriekšējus izmēģinājumus, lai pārbaudītu šādu mūsu produkta piemērotību.

Jebkāda atbildība attiecībā uz šajā tehnisko datu lapā sniegto informāciju vai jebkuru citu rakstiski vai mutiski dotu rekomendāciju (-ām) par saistīto produktu ir izslēgta, izņemot, ja nav tieši norunāts savādāk un izņemot attiecībā uz nāvi vai miesas bojājumiem, ko ir izraisījusi mūsu nolaidība, un jebkādu atbildību saskaņā ar jebkurām produktam obligāti piemērojamām saistību tiesībām.”

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Estonia
Tel. (+372) 7305 800
www.moment-limes.lv