

PATTEX REPAIR EPOXY

2-компонентний епоксидний клей

ВЛАСТИВОСТІ

- Універсальне використання
- Має високу адгезію до більшості матеріалів
- Не дає усадки та не розширюється під час затвердіння
- Висока стійкість до масла та розчинників
- Після затвердіння можна механічно обробляти, свердлити, шліфувати
- Застигає протягом 5 хвилин

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

PATTEX REPAIR EPOXY – це швидкотверднучий двокомпонентний епоксидний клей без усадки. Поєднує високу механічну міцність, відмінну хімічну стійкість до більшості середовищ і надійну термостійкість. Заповнює зазори, утворює міцні водостійкі з'єднання, стійкі до більшості палив і розчинників. Забезпечує зручність у роботі разом із високою хімічною та механічною ефективністю після твердіння. Призначений для склеювання абсорбуючих і не абсорбуючих матеріалів, наприклад металів, деревини, бетону, плитки, кераміки, багатьох жорстких пластиків, склопластику та каменю.

Не рекомендується для склеювання PP, PE та PTFE (Teflon®).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Підготовка основи

Поверхні, що склеюються мають бути чистими, не містити пилу, жиру або мастил. Для досягнення найкращого результату поверхні слід зачистити наждачним папером.

Нанесення

Відламати наконечник шприца та видавити компоненти А (смола) і Б (затверджувач). Ретельно перемішати шпателем до отримання однорідної маси. Нанести отриману епоксидну речовину на обидві поверхні, з'єднати їх одна з одною та зафіксувати в нерухомому положенні на 5 хвилин. При малій поверхні склеювання рекомендується нанести клей навколо з'єднання.

Після змішування епоксидна речовина зберігає клейкі властивості впродовж 2 хвилин. Висока міцність склеювання досягається через 2 години. Склеєним виробом можна користуватися через 24 години.

ОБМЕЖЕННЯ

Незатверділий матеріал можна видалити за допомогою етанолу або іншого спиртового розчинника. Після



затвердіння матеріал можна видалити лише механічним способом.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у прохолодному (від +10 °C до +25 °C), сухому місці в закритому стані.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Увага Містить Біс-фенол А, номер запису 603-074-00-8. Спричиняє подразнення шкіри. Може спричинити алергічну реакцію на шкірі. Спричиняє сильне подразнення очей. Токсично для водних організмів з довгостроковими наслідками. Якщо потрібна консультація лікаря, майте при собі тару продукту або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Надягнути захисні рукавички.

УПАКОВКА

PATTEX REPAIR EPOXY фасується у шприц 6 мл на од. блістері

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сировина	Епоксидна смола
Відносна густина	Компонент А: 1,10 -1,18 г/см ³
	Компонент Б: 1,00 -1,15 г/см ³
Робочий температурний діапазон	Від -20 °C до +120 °C
Час затвердіння	Приблизно 2-3 хв. після змішування інгредієнтів
Можливість обробки	Через приблизно 5 хв. (при +20 ... +25 °C)
Час затвердіння	130 г/см ³
Міцність на зсув, Н/мм ²	≥ 10 (через 24 години твердіння, при 23±2 °C, 50±5 % RH, з'єднання сталь-сталь)

Інформація, що надається у даному Технічному описі (TDS) включаючи рекомендації до застосування продукту, базується на наших знаннях та досвіді станом на дату видачі цього опису. Продукт може мати багато різних варіантів застосування, а також умов використання, які не можуть бути проконтрольовані нами. Таким чином Henkel не несе відповідальність щодо відповідності продукту умовам виконання робіт, а також призначення і результатів застосування. Ми наполегливо рекомендуємо провести попереднє власне тестування для того, щоб підтвердити відповідне застосування нашого продукту. Будь-яка відповідальність щодо інформації у цьому Технічному описі або інших письмових або усних рекомендаціях відносно відповідного продукту не приймається, за винятком випадків, коли інше прямо узгоджено, а також смертельних випадків або тілесних ушкоджень, що були викликані нашою недбалістю і будь-якої відповідальності за чинним законодавством щодо обов'язкової відповідальності за якість продукції.

Офіційний імпортер в Україні:

ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)», вул. Новопромислова, 2, м. Вишгород, Київська обл., Україна, 07301.
Гаряча лінія: 0-800-50-15-15 (для дзвінків по Україні, крім тимчасово окупованих територій). Претензії та рекламації приймає Імпортер.

