

Pattex Bitumenes Tömítő

Oldószer tartalmú, elasztikus, bitumenes tömítőanyag



Jellemzői:

- kiválóan tapad nedves felületeken is
- bitumen tartalmú
- azonnali, tartós tapadás a legtöbb építőanyaghoz
- nem csöpög, nem folyik
- azbesztmentes

Alkalmazási terület:

Elsősorban a zsindeletetőknel előforduló tetőáttörések, hézagok, rések és repedések vízálló tömítésére alkalmas, akár esős időben, nedves felületen is. Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz (fa, bitumenes lemez, horganylemez, beton, téгла, műanyag stb.). Alkalmas továbbá tetőszerkezeti elemek (pl. kémény, tetőtéri ablak, antenna kivezetés stb.) csatlakozási tömítésére és ragasztására, valamint csapadékvíz összefolyó, ereszcsonna és egyéb épületszerkezeti elem illeszkedési hézagainak kitöltésére is. A megkötött tömítő UV-álló, ellenáll a tartós nedvességnek és az időjárás viszontagságainak.

A felület előkészítése:

A teljes felületnek tisztának, por és elválasztó hatású anyagoktól mentesnek kell lennie. A felületen található laza, puha, korrodálódott részeket és szennyeződések el kell távolítani, a fém felületeket pedig zsírtalanítani szükséges.

Felhordás:

Vágja le az adagolócsont tetejét a menetes rész felett. Tekerje rá az adagolócsört, vágja le annak hegyét a megfelelő szögben és helyezze a kartust a kinyomópisztolyba. A felületek megfelelő előkészítése után egyenes vastagságban hordja fel a tömítőanyagot. A még friss tömítőanyagot simítsuk el a megfelelő szerszám segítségével.

Az alkalmazás feltétele, hogy a kitöltendő rés szélessége minimum 5 mm legyen, de nem haladhatja meg a 30 mm-t.



A fugatömítés legfontosabb szabályai:

- 10 mm fugaszélességig a kinyomott tömítőanyag szélessége és vastagsága legyen egyforma, míg ennél szélesebb fuga esetén ez az arány 2:1 (szélesség : vastagság) legyen.
- Kerülni kell a háromoldalú feltapadást, mert az a tömítőanyag szakadásához vezethet. Ezért célszerű pl. rugalmas fugakitöltő zsinór behelyezése a résbe a tömítő szilikon alkalmazása előtt, különösen a sarkoknál.
- Zsindely ragasztásánál javasoljuk a pontszerű vagy csíkban történő felhordást, hogy az oldószer elpárologhasson.

Fontos tudnivalók:

Nedves felület esetén végezzen próbatömítést! A Pattex Bitumenes tömítő nem átfesthető. Csak lágyítószert nem tartalmazó műanyagok esetében alkalmazható. Extrudált polisztirol ragasztásánál körültekintően kell eljárni, mivel az oldószer bizonyos típusokat megoldhat. Ezért ilyen esetekben próbafelhordás javasolt. Ha ásványi olaj kerül a tömítőanyagra, meglágyítja azt.

Zárt térben való alkalmazáskor ügyeljen a megfelelő légáramlásra, az oldószer kipárolgása miatt. A kötési sebesség a hőmérséklettől, páratartalomtól és a kitöltendő rész méreteitől függ.

Műszaki adatok:

Tömítő típusa	Bitumenes
Sűrűség	1,3 g/ml
Alkalmazási hőmérséklet	+ 8 °C és + 30 °C között
Bőrösödési idő (+ 23°C és 50%-os páratartalom)	30 perc
Kötési idő	0,5 – 1 mm/24 óra
Szín	fekete
Kötés utáni hőmérséklet ellenállás	- 35 °C és + 80 °C között

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+ 23 °C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Kíszerelés:

280 ml műanyag kartusban.

Tárolás:

Száraz, hűvös, jól szellőztetett helyen.

Felhasználható:

Előírt tárolási feltételek mellett a gyártás napjától számított 12 hónapig eltartható.

Egyéb információk:

Oldószert tartalmaz, ezért zárt térben történő felhasználás esetén gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről! A dohányzás és nyílt láng használata tilos! A szemmel és bőrrel történő érintkezést kerülni kell! Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni! Gyerekek elől elzárva tartandó! Megfelelő védőkesztyű és szemvédő viselete javasolt. A tömítőmaradványt nem szabad a szennyvízhálózatba és természetes vizekbe juttatni! A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A munkakörülmények és az anyagok sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbatömítést végezni.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b.
Tel.: 06-1-372-5555 www.pattex.hu

