



Pattex Sanitárny silikón

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex Sanitárny silikón je špeciálny sanitárny silikón na opravu a vyplnenie škár v kuchyniach a kúpeľniach s obsahom fungicídu proti plesniam

VLASTNOSTI

- vynikajúca prínavosť ku sklu, keramike, skleneným povrchom a keramickým obkladom, eloxovanému hliníku
- jednoduchá aplikácia a vytlačenie
- vysoká odolnosť voči vode, ozónu, UV žiareniu, starnutiu, zmršťovaniu, plesniam a hubám, čistiacim prostriedkom a iným chemikáliám

OBLASTI POUŽITIA

Je vhodný na použitie v priestoroch s vysokou vlhkosťou, ako sú sprchy, toalety, práčovne a kuchyne. Je určený na vyplnenie dilatčných škár v sanitárnych oblastiach, v styku stien a tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Vhodný je tiež na vytváranie spojovacích špár pri inštalácii sanitárneho vybavenia, ako sú umývadlá, drezy, pracovné dosky, sprchové kúty, vane atď.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnoty, prachu a iných častí s nízkou prídržnosťou. Nenasiakavé podklady, ako sú hliník, obklady a dlažby a pod. odmastnite vhodným čističom. Pôvodný silikón musí byť dôkladne odstránený. Pred aplikáciou odporúčame zakryť okolité špáry vhodnou zakrývacou páskou. Produkt je vhodný pre širokú škálu materiálov, ako sú keramické obklady, sklo, drevo, lakovaný a eloxovaný hliník, kovmi ošetrené nátery a pod. Nie je vhodný k použitiu na PE, PP a PTFE (Teflón). Pokiaľ sa jedná o aplikáciu v kritických podmienkach, odporúčame urobiť test prídržnosti na malej vzorke. Šírka špáry by mala mať do 30 mm, pomer hĺbka : šírka špáry potom cca 2:1. Minimálna hĺbka špáry je 5mm. Pokiaľ je špára príliš hlboká, vyplňte ju na požadovanú hĺbku PE lanom.



SPRACOVANIE

Odrežte vršok kartuše nad závitom a našrobujete trysku na kartušu. Špičku trysky je nutné odrezat podľa šírky špáry/spoja. Zasuňte kartušu do aplikačnej pištole. Tmel nanášajte do špár rovnomerne. Čerstvý tmel vyhladte vhodnou stierkou namočenou v mydlovej vode. Ihneď po vyhladení odstráňte zakrývaciu pásku a špáru dohladte.

NEPREHLIADNITE

Materiál spracovávajúte pri teplote od +5 °C do +40 °C. Čerstvý, nevytvrdený materiál môže byť odstránený pomocou liehu. Vytvrdený materiál možno odstrániť iba mechanicky. Pri aplikácii zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Rýchlosť vytvrdenia silikónu závisí od teploty, vzdušnej vlhkosti a rozmerov špáry. Nízke teploty a nízka vlhkosť spôsobí pomalšie vytvrdzovanie. Tmel nepoužívajte na povrchy, ktoré jednoducho korodujú, ako je železo, meď, zinok, olovo a pod. Nepoužívajte ho na lepenie akvárií, inštaláciu zrkadiel a na miestach, ktoré sú v trvalom kontakte s vodou, ako sú napr. bazény. Nie je vhodný pri kontakte s pitnou vodou a potravinami. Nepoužívajte na prírodný kameň a mramor.

Likvidácia materiálu: Vytvrdený produkt - komunálny odpad. Nevytvrdený produkt - špeciálny/nebezpečný odpad. Kód druhu odpadu: 080409.

Prvá pomoc: Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetríte regeneračných krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou cca 15 minút a vyhľadajte lekára.

SKLADOVANIE

18 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v suchých podmienkach, v originálnych a uzavretých obaloch pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

BALENIE

Kartuša: 280 ml

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRDENÝ PRODUKT

Farba	biela, transparentná, manhattan
Báza	acetoxysilikónový tmel
Zápach	charakteristický octový zápach
Teplota spracovania	+5°C až +40°C (podklad a okolie)
Konzistencia	pasta
Hustota (ISO 2811-1)	cca 0,98 g/cm ³
Rýchlosť zaschnutia na povrchu	cca 15 min. (pri 23°C, 50% relatívnej vlhkosti)
Rýchlosť vytvrdzovania	cca 2,2 mm/24 hod. (pri 23°C, 50% relatívni vlhkosti, prierez škáry 20x10 mm)

VYTVRDENÝ PRODUKT

Zápach	bez zápachu
Tvrdosť (Shore A)	cca 18 (ISO 868)
100% Modul pružnosti	cca 0,4 N/mm ² (ISO 8339-A)
Max. rozťažnosť	cca 95 % (ISO 8339-A)
Schopnosť pružnosti	12,5 % (ISO 11600)
Doporučená šírka škáry	max. 30 mm
Zmena objemu (rozťažnosť)	cca 20 % (ISO 10563)
Tepelná odolnosť	od -30 °C do +120 °C

UPOZORNENIE:

Tieto informácie sú založené na našej súčasnej úrovni vedomostí. Hoci sú tieto informácie poskytnuté v dobrej viere, spoločnosť nezaručuje žiadne konkrétne vlastnosti. Používateľ je zodpovedný za to, aby sa presvedčil, že za daných okolností nie je potrebné poskytnúť ďalšie informácie, prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia alebo overiť poskytnuté informácie. Poskytnutím takýchto informácií strácajú predtým poskytnuté informácie platnosť.

DISTRIBUTÉR

Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk