



PATTEX SANITARNI SILIKON

KARAKTERISTIKE

Jednokomponentni, spreman za upotrebu, silikonski zaptivač niskog modula (acetoksi tip) koji sadrži fungicid za opšte sanitarne primene zaptivanja.

- Brzo otvaranje bez rezanja, visoka ekstrudabilnost, ograničen efekat naknadnog kapanja
- 12,5% mogućnost kretanja
- Jednostavno nanošenje
- Glatki i sjajni izgled koji upotpunjuje glazirane keramičke pločice
- Dobra otpornost na UV zračenje, vremenske uslove i starenje
- Voodootporan
- Prianja bez prajmera za staklo, keramiku, glazirane površine i anodizovani aluminijum
- Dobra otpornost na konvencionalna sredstva za čišćenje i mnoge hemikalije
- Kartuša od recikliranog materijala

OBLAST PRIMENE

- Zaptivanje spojeva u sanitarnim i sličnim primenama
- Opšti poslove zaptivanja
- Zaptivanje spojeva na kadama, umivaonicima, tuš kabinama, kuhinjama, toaletima, aluminijumskim profilima, pločicama itd.
- Zaptivanje spojeva u vlažnim prostorijama/prostorima



STANDARADI

EN 15651-1 (CE marking)	Tip proizvoda F-EXT-INT: silikon za fasade za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
EN 15651-2 (CE marking)	Tip proizvoda G: silikon za zastakljivanje
EN 15651-3 (CE marking)	Tip proizvoda S: silikon za sanitarije
EN 15301-1	Reakcija na vatru: klasa E
ISO 846-B	Razvoj mikroorganizama: nivo 1
ISO 1600	Klasa F-12, 5E

TEHNIČKI PODACI

Neočvršli proizvod	
Tip silikona	Na bazi sirćetne kiseline
Izgled	Pasta
Gustina (ISO 2811-1)	~ 0,98-1,0 g/ml
Temperatura nanošenja	+5°C do +40°C
Vreme formiranja pokorice (+23 °C / 50% RH)	~ 15 min.
Brzina sušenja (+23°C, 50% RH, poprečni presek spoja 20x10mm)	~ 2,2 mm/dan
Boja	Transparentna, bela

Očvršćavanje	
Čvrstoća (Shore A ISO 868)	~ 18
Temperaturna otpornost	- 30 to + 120°C
Izduženje pri prekidu (ISO 8339-A)	~ 400%
Elastični oporavak (ISO 7389-A)	~ 95%
Modul pri 100% izduženju (ISO 8339-A)	~ 0,4 N/mm ²
Promena volumena (ISO 10563)	~ 20%
Mogućnost pomeranja (ISO 11600)	12,5%

NAČIN UPOTREBE

PRIPREMA POVRŠINE

Sve površine moraju biti čiste i suve, očišćene od prašine i masnoće ili bilo čega što može štetiti pravilnom prijanjanju zaptivača (uključujući mraz). Ostaci starog zaptivača ili drugih materijala moraju biti potpuno uklonjeni sa podloge (ako je potrebno koristiti sredstvo za uklanjanje silikona). Površine odmastiti pomoću rastvarača, a potom ih obrisati čistom krpom. Prašinu treba ukloniti komprimovanim vazduhom bez ulja. Da bi bili postignuti najbolji rezultati zaptivanja, preporučeno je ivice spojeva zaštititi odgovarajućom trakom pre nanošenja zaptivača.

DIMENZIJE SPOJNICA

Potrebno je uzeti u obzir mogućnost kretanja zaptivača, kao i lokalne regulative. Uopšteno, širina spoja mora biti > 10 mm i < 35 mm, te treba da bude dvostruko veća od dubine. Kod pravougaonih sanitarnih spojeva potrebno je održavati minimalnu dubinu od 5 mm. U slučaju trougaonih spojeva, obe kontaktne površine treba da budu široke najmanje 5 mm.

PRAJMER

Iako će proizvod dobro prianjati na većinu površina, preporučuje se upotreba premaza na određenim podlogama kako bi se osiguralo snažno i ujednačeno prianjanje.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

PRIPREMA

Uklonite gornji zaštitni čep i postavite mlaznicu na navoj. Sačuvajte zatvarač za naknadnu upotrebu. Mlaznicu treba odrezati koso prema širini spoja i preporučenim dimenzijama spoja. Umetnite kertridž u kompatibilan pištolj za zaptivač. Uverite se da je pravilno postavljen (odabrani manji ekstruder i možda neće odgovarati kertridžu).

OTVARANJE

Pritisnite okidač dok se ne čuje klik. Nakon klika, transportna blokada je otpuštena. Čvrsto pritiskajte dok ne osetite pucanje - ovo otvara kertridž i pokreće tok zaptivača. Nisu potrebne nikakve operacije sečenja.

NANOŠENJE

Nanesite proizvod direktno na spoj – tj. područje gde se dve površine spajaju. Koristite proizvod kao konvencionalni zaptivač. Zaglađivanje zaptivača obezbeđuje dobar kontakt između zaptivača i površina koje se lepe. Odmah nakon nanošenja, poprskajte spoj blagim rastvorom deterdženta (sapunska voda) i zagladite odgovarajućim alatom. Uklonite traku odmah pre nego što se formira površinska kožica. Nakon završetka nanošenja, izvadite kertridž iz pištolja i postavite čep da biste sačuvali proizvod za buduću upotrebu.

ČIŠĆENJE

Područja zaprljana svežim zaptivačem moguće je očistiti suvom krpom ili krpom natopljenom rastvaračem. Nakon sušenja proizvod je moguće ukloniti mehanički (npr. skalpel) ili korišćenjem posebnog sredstva za uklanjanje silikona.

OBRATITE PAŽNJU

Spojnice je potrebno redovno čistiti i održavati. Vodite računa o dobroj i redovnoj cirkulaciji vazduha u prostoriji u kojoj je ugrađen zaptivač. Brzina sušenja zavisi od temperature, vlažosti vazduha i dimenzija spojnice. Niske temperature, niska vlažnost vazduha ili velike dimenzije spojeva zahtevaju duže vreme sušenja zaptivača.

UPUTSTVO ZA ODLAGANJE

1. Odvojite donji plastični prsten od kertridža.
2. Odmotajte kartonsko telo kertridža spiralnim pokretima.
3. Reciklirajte plastični prsten i kartonsku cev u skladu sa lokalnim propisima o reciklaži **
4. Odložite mlaznicu i unutrašnju foliju. **

** Molimo vas da se konsultujete sa lokalnim vlastima o specifičnim smernicama za reciklažu i odlaganje

OGRANIČENJA

OGRANIČENJA

Pre primene na osetljivim površinama izvršiti potrebna testiranja radi provere kompatibilnosti sa zaptivačem.

- Proizvod ne koristiti na osetljivim površinama (npr. bakar, mesing, olovo, ogledala) koje mogu da reaguju sa sirćetnom kiselinom koja se oslobađa tokom sušenja.
- Proizvod nije preporučen za strukturalno zastakljivanje.
- Proizvod nije preporučen za postavljenje ogledala – rizik od korozije površinskog sloja ogledala.
- Proizvod nije preporučen za spojeve koji su u direktnom kontaktu sa hranom.
- Proizvod nije preporučen za spojeve u bazenima, akvarijumima ili za primenu pod vodom.
- Zaptivač nije preporučeno farbati (slaba pokrivenost i prionjivost boje).
- Pre upotrebe proizvoda na farbanim podlogama, boja mora biti potpuno suva i osušena. Preporučeni su prethodni testovi kompatibilnosti, obzirom na raznolikost boja koje postoje.
- Proizvod ne koristiti na materijalima koji vremenom mogu izlučivati određene komponente (butil zaptivač, EPDM gume, polihloropren itd.). Može doći do promene boje ili smanjenja svojstava prijanjanja.
- Nanošenje proizvoda na prirodni kamen (npr. mermer, granit) nije preporučeno. Za primenu na prirodnom kamenu koristite odgovarajući specijalni silikon.
- Proizvod nije preporučen za primenu na PMMA (pleksiglas®), PTFE (teflon®), polietilenu i polipropilenu.

ROK TRAJANJA I SKLADIŠTENJE

Proizvod čuvati na suvom mestu na temperaturi između +5 °C i +25 °C u suvom okruženju, zaštićeno od mraza i direktne sunčeve svetlosti. Proizvod ima rok trajanja od 24 meseca od datuma proizvodnje kada se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju. Videti pakovanju za datume proizvodnje i/ili isteka roka trajanja. Za najbolje rezultate, preporučuje se da se proizvod upotrebi u roku od 4-6 nedelja nakon prvog otvaranja. Ovo važi kada su proizvodi zatvoreni zaštitnim poklopcem i čuvani prema uputstvu

BOJA

Transparentna
Bela

VAŽNE INFORMACIJE

Pre upotrebe proizvoda pročitati odgovarajući Bezbednosti list koji je dostupan na zahtev. Koristite opštu zaštitnu odeću dok radite sa zaptivačem. Sirćetna kiselina se oslobađa tokom vulkanizacije. Ova isparenja ne bi trebalo da udisati duže vreme ili u visokoj koncentraciji. Zbog toga je neophodna dobra ventilacija radnog mesta ili nošenje zaštitne maske. Osušenom silikonskom gumom, međutim, može se rukovati bez ikakvog rizika po zdravlje. Ako neočvršli silikon dođe u dodir sa očima ili sluzokožom, neophodno je dobro isprati vodom kako ne bi došlo do iritacije. Očvrslu silikonsku guma moguće je obrađivati bez ikakvog rizika po zdravlje.

Pored ovde datih navedenih, takođe je važno poštovati relevantne smernice, propise i zajedničke standarde različitih organizacija i trgovinskih udruženja. Gore navedene karakteristike zasnivaju se na praktičnom iskustvu i primenjenom ispitivanju. Garantovana svojstva i moguća upotreba koja prevazilazi one garantovane u ovom informativnom listu zahtevaju našu pisanu potvrdu. Svi navedeni podaci dobijeni su na temperaturi okoline i materijala od +23°C i 50% relativne vlažnosti vazduha, osim ako nije drugačije naznačeno. Imajte u vidu da se u drugim klimatskim uslovima stvrdnjavanje može ubrzati ili odložiti i da sam proizvod podleže lokalnim uslovima kao što su količina vode i stvrdnjavanje. Proizvod sa drugog mesta proizvodnje može se razlikovati.

Informacije sadržane u ovom dokumentu, naročito preporuke za rukovanje i upotrebu naših proizvoda, zasnivaju se na našem profesionalnom iskustvu. Budući da materijali i uslovi mogu varirati zavisno od planirane upotrebe i na taj način su izvan naše sfere uticaja, toplo preporučujemo da se u svakom slučaju sprovede dovoljno ispitivanja kako bi se proverila podobnost naših proizvoda za njihovu planiranu upotrebu. Zakonska odgovornost se ne može prihvatiti na osnovu sadržine ovog podatkovnog lista ili verbalnih saveta, osim ako sa naše strane ne postoji slučaj namerne prevare ili velike nepažnje ili u slučaju lične povrede ili smrti ili slučaju odgovornost prema Zakonu o odgovornosti za proizvod.

Henkel Srbija d.o.o Bulevar oslobođenja 383, 11 000 Beograd
Telefon: 011/207 22 00
www.pattex.rs

