

Pattex Univerzális Purhab, pisztolyos

*Egykomponensű poliuretán tömítőhab,
nyílászárók beépítéséhez és réskitöltéshez*



Jellemzői:

- egységes, tömör habszerkezet
- kiválóan tapad a legtöbb anyagon
- nagyfokú hő- és hangszigetelés
- kikeményedést követően erős és szilárd

Alkalmazási terület:

Egykomponensű, nedvességre kötő poliuretán hab magas szakítószilárdsággal. Egyszerűen felhordható speciális PUR-hab pisztoly segítségével. A legjobb eredmény elérése érdekében használja a gyártó által tesztelt és jóváhagyott adagolópisztolyt. A hab önduzzadó és a kötés alatt térfogata nagyjából kétszeresére duzzad. Jól alkalmazható a legtöbb építési felületen, mint például a fa, beton, kő, fém stb. Néhány fém felületen előkezelés szükséges a jobb tapadás érdekében. A megkötött hab kiadóssága függ az alkalmazás körülményeitől – hőmérséklet, páratartalom, a táguláshoz rendelkezésre álló tér stb. A termék nem tartalmaz CFC-hajtóanyagokat.

A felület előkészítése:

Valamennyi fogadófelületet meg kell tisztítani a portól és egyéb tapadást gátló anyagoktól (pl. olaj, zsiradék stb.). A teljes és egyenletes kötés érdekében nedvesítse az ásványi, porózus felületeket (tégla fal, beton, mészkő) vízpermettel. Fagytól védeni kell! Takarja le a környező felületeket fóliával vagy festőszalaggal. A felületek lehetnek nedvesek, de nem lehetnek jegesek, vagy fagyottak.

Alkalmazási terület:

Nyílászárók beépítéséhez (tömítés és szigetelés), a legkülönbözőbb rések kitöltésére, hangszigetelt válaszfalak készítéséhez stb. A nyílászárók rögzítéséhez mechanikus rögzítőelemeket, ajtó- és ablakkeret kitémasztókat kell alkalmazni.



Felhordás:

- Erősen rázza fel használat előtt (15-20-szor).
- Csavarja az adagoló pisztolyt szorosan a szelepre.
- Használat közben tartsa a pisztolyt lehetőleg fejjel lefelé. A használat eltérő pozícióban is lehetséges, amennyiben a munka kezdetén és végén a pisztoly fejjel lefelé tartott pozícióban van. A hab kiáramlása a pisztoly ravaszának nyomásával és elengedésével szabályozható.

- Adagolja a habot szakaszosan a túlzott mértékű kiáramlás megelőzése érdekében. Használat közben rázza fel a terméket bizonyos időközönként. Ez különösen fontos nem fejjel lefelé történő alkalmazás esetén.
- A termék eltávolítása a pisztolyról nem ajánlott abban az esetben, ha még nem teljesen üres. A termék kicserélésekor erőteljesen rázza fel az új flakont. Csavarja le az üres flakont, és azonnal csavarja fel az újat, annak érdekében, hogy ne maradjon levegő a pisztolyban.
- Amennyiben nem szeretné kicserélni a terméket, távolítsa el a maradék habot a pisztolyról puhab tisztító segítségével. A megkeményedett hab kizárólag mechanikai úton távolítható el.

Fontos tudnivalók:

A rések maximálisan megengedett szélessége függ a külső hőmérséklettől és a páratartalomtól. Száraz körülmények között (téli, központi fűtéssel ellátott helyiségekben stb.) ajánlott a hab felhordása több rétegben a megfelelő réskitöltés érdekében, több 3-4 cm vastagságú habcsíkot alkalmazva, és enyhén nedvesíteni minden réteg között

Szavatosság és tárolás:

Minőségét megőrzi 15 hónapon belül. A szavatosság megőrzése érdekében ne tárolja +25°C felett és +5°C alatt. Tárolja a flakont lehetőleg függőleges pozícióban. Flakonok szállítása személyautóban: csavarja egy ruhába, és tárolja a csomagtartóban, soha ne az utastérben.

Műszaki adatok:

Kötési szilárdság TM 1009:2013	< 5 kPa
Szag	enyhe, speciális szag a kikeményedés ideje alatt
Sűrűség	16-20 kg/m ³
Nyitott idő	kb. 7-10 perc
Vághatóság	kb. 25-30 perc
Térfogat növekedés	30-70% (páratartalom és hőmérséklet függvénye)
Tűzállósági osztály	F
Szakítószilárdság Szakadási pont	40-50 kPa ; kb. 50%
Nyomószilárdság 10%	25-30 kPa
Maximális réskitöltés	5 cm (+5°C-on)
Kiadósság kartusonként	700/1000 ml: max 42 L 750/1000 ml: max 48 L
A megkötött termék hőállósága	-40°C-tól +90°C-ig, rövid ideig 120°C-ig

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra (+ 23 °C és 50% relatív páratartalom) vonatkoznak.

Kiszereles:

700 ml



FIGYELEM!

Szállítás során a dobozt ruhába tekerve a csomagtartóban és ne az utastérben helyezze el! Függőleges helyzetben tárolja és szállítsa! Szállítás és tárolás közben a palackot óvja az ütődéstől és az egyéb mechanikus terheléstől! A flakont +50°C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos! A biztonsági figyelmeztetések be nem tartásából eredő károkért a Henkel Magyarország Kft. felelősséget nem vállal. A göngyöleget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat.

A termék használata előtt kérje el és tekintse meg a termék Biztonságtechnikai adatlapját

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült.

Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot. A Henkelt nem terheli felelősség a termék nem megfelelő használatából eredő károkért.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: (+36-30) 190-1268

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B
H-1519 Budapest, Pf. 429.
Tel.: 06-1-372-5555 www.pattex.hu

