PATTEX
WOOD WATERPROOF
Vodootporni lepak za drvo

OSOBINE

- Odmah spreman za upotrebu
- Disperzija na bazi vode
- Velika snaga lepljenja
- Toplotna stabilnost testirana metodom Watt 91>7 N/mm^2
- Jednokomponentni lepak u skladu sa standardom EN204/D3
- Vreme nanošenja D3 – 12 min

PRIMENA

Vodootporni beli disperzivni lepak, spreman za upotrebu, za lepljenje drveta i sličnih materijala izloženih visokom nivou vlage ili kratkim razdobljima pokrivenosti vodom (zatvoreni i otvoreni prostori, npr: vrata, prozor, kuhinjski sto itd.). Pogodan za izradu uređaja, lepljenje spojeva, lepljenje masivnog drveta i površina (furnir, zidne ploče, dekorativne ploče itd.). Nije pogodan za lepljenje brodova.

NANOŠENJE

Koristiti na sobnoj temperaturi, optimalno iznad 14°C. Površine moraju biti suve, čiste te bez prašine i masnoće. Pogodno za lepljenje sa jedne ili obe strane.
Može se nanositi četkicom, lopaticom, valjkom ili ručno. Maksimalno vreme nanošenja je 12 min/20°C. Vreme stvrdnjavanja do postizanja početne snage: 3-5 sati, za dalju obradu: 24 sata. Konačna snaga: nakon 24 sata.
Potrošnja: oko 150-200 g/m2, u zavisnosti od sposobnosti apsorpcije podloge (nanošenje na jednu stranu). Ako se radi o tvrdom drvetu, lepilo naneti sa obe strane.
Uređaje i alate odmah isprati vodom pre nego što se lepak osuši.

TEHNIČKI PODACI

- Vodootpornost: D3 (EN 204)
- Potrošnja: 150-200g/m^2
- Sadržaj krute supstance: 50 ± 2%
- Viskoznost: 8000-18000 mPas (Brookfield RVT, 6/20)
- Otvoreno vreme: 10-12 minuta
- Tačka izbeljivanja: 6°C

TIP AMBALAŽE

Plastična tubica: 250g, 750g i kanta 5kg

VREME STEZANJA:

Lepljenje drveta	na 10°C	25 min. – 30 min.
	na 20°C	15 min. – 20 min.
Lepljenje laminata visokog pritiska	na 20°C	40 min.
	na 40°C	25 min.
	na 60°C	15 min.

VAŽNE NAPOMENE

- Skladištenje: Osetljivo na smrzavanje! Skladištiti i transportovati na 5-30°C, u zatvorenom kontejneru.
- Rok trajanja: 12 meseci. Datum proizvodnje: videti na pakovanju.
- Mere zaštite: Vidi list sa sigurnosnim podacima. Proizvod nije opasan u smislu važećih (EU) smernica za pripremu.
- Ostale napomene: Izbegavajte kontakt metalnih alata (zbog mogućnosti ispiranja boje)

Ovi podaci, posebno preporuke za rukovanje našim proizvodima i njihovo korištenje, temelje se na našem stručnom znanju i praktičnom iskustvu. Budući da materijali i uslovi mogu varirati kod nanošenja te mi na njih ne možemo uticati, preporučujemo sprovođenje dodatnih ispitivanja kod svake primene kako bi se proverila prikladnost naših proizvoda za tu namenu. Naša kompanija ne može biti pravno odgovorna samo na temelju sadržaja ovog lista s podacima niti na temelju usmenih saveta, a pravna se odgovornost mora pouzdano potkrepiti dokazima o nemaru ili gruboj nepažnji od strane proizvođača.

Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar oslobođenja 383, 11 000 Beograd
Telefon: 011/207 22 00 • Fax: 011/207 22 55
www.pattex.rs

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:38:32.278Z