Technisches Merkblatt

Pattex Parkettfugendicht

I. Werkstoff

Bezeichnung des Erzeugers:
Pattex Parkettfugendicht

Rohstoffbasis:
Acrylatdispersion

Verwendungszweck:
Mit Pattex Parkettfugendicht werden Anschlussfugen im Bereich von Übergängen und Türstaffeln abgedichtet. Weiters Randfugen bei schwimmend verlegten Parkettböden.

Verpackungsgröße:

Kunststoff – Kartusche zu 310ml

Versandeinheit:

1487025 = 6 Kartuschen zu 310 ml
1487023 = 6 Kartuschen zu 310 ml
1487020 = 6 Kartuschen zu 310 ml
1487018 = 6 Kartuschen zu 310 ml
1487033 = 6 Kartuschen zu 310 ml
1487031 = 6 Kartuschen zu 310 ml

II. Besondere Eigenschaften

- einkomponentig
- wasserhältig, ohne brennbare Lösungsmittel
- plastisch-elastisch
- in verschiedenen Farbtönen
- eingefärbt
- schleifbar

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit:
ca. –20°C bis +80°C

Verarbeitungstemperatur:
+10°C bis +40°C

Hautbildungszeit:
ca. 15 Minuten

Durchhärtungszeit pro 5mm:
ca. 8 Tage

Max. zulässige Gesamtverformung:
ca. 10%

Volumenschwund:
ca. 18%

Max. Fugenbreite:
15 mm

Dichte (spez. Gewicht):
ca. 1,5 g/ml

Verbrauch:
Dimensionierung z.B
10x10 mm
100 ml/lfdm 3m/Kartusche

10x15 mm
150 ml/lfdm 2m/Kartusche

Farben:
Buche
Buche dunkel
Ahorn
Eiche
Eiche dunkel
Mahagoni

III. Verarbeitungstechnische Hinweise

Vorbehandlung der Fugen:
Die Fugenflächen müssen sauber- und staubfrei sein. Bei Fugentiefen über 10 mm ist ein geeignetes Hinterfüllmaterial zu verwenden (z.B. Schaumstoffschnüre).

Verarbeitung:
Die Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Kunststoffdüse aufschrauben und auf entsprechende Größe zuschneiden. Danach ist die Kartusche in die Pistole einzulegen und gleichmäßig in die Fuge eindrücken. Da es sich um ein wässriges Produkt handelt, ist mit einem Schwund zu rechnen.
Die Fugendichtmasse kann im nassen Zustand mit einer mit Wasser benetzten Spachtel geglättet werden. Nach der Durchhärtezeit, frühestens nach 24 Stunden, kann die Fuge geschliffen werden. Dabei ist zu beachten, dass nur ein sehr geringer Schleifdruck angebracht werden darf.

IV. Besondere Hinweise

Lagerfähigkeit:
Bei kühler und trockener Lagerung (nicht unter +5°C) ist Pattex Parkettfugendicht bis zu 12 Monaten lagerbar. Im frischen, unverarbeiteten Zustand und während der Aushärtephase ist Pattex Parkettfugendicht frostempfindlich.

Telefon-Service:
(01) 71104 - 0

Zu Beachten: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir ihnen in jedem Fall zunächst ausreichend Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen.

Henkel Central Eastern Europe GmbH., Erdbergstraße 29, 1030 Wien

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T13:39:09.094Z