



Pattex PV/H Holzleim Express

- **schnell härtend**
- **feuchtfest**
- **transparent auftrocknend**
- **für alle Holzarten**

Gebrauchsfertiger, schnellabbindender, universell einsetzbarer Dispersionsholzleim.
Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2

Ideal für:

- ✓ feuchtfeste Kalt- und Warmverleimungen
- ✓ Montageverleimungen
- ✓ Korpus- und Brettfugenverleimungen
- ✓ Flächenverleimungen (Furnier und DKS)
- ✓ Schlitz- und Zapfenverleimungen

So funktioniert's:

1. Die Klebeflächen müssen sauber, trocken und passgenau sein.
2. Klebstoff auftragen und innerhalb der offenen Zeit zusammenfügen.
3. Die zusammengefügte Teile unter Pressdruck trocknen lassen.
4. Überschüssigen Klebstoff sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

Endfestigkeit nach 24 Stunden.

Nicht unter + 8°C (Klebstoff- Material- und Raumtemperatur) verarbeiten.

Technische Eigenschaften:

Offene Zeit: ca. 5-12 Minuten bei 20°C

Verbrauch: 150 - 200 g / m²

Presszeiten:

Fugenverleimung Massivholz
20°C ca. 10 Min.

Flächenverleimung Furnier
20°C ca. 20 Min.
50°C ca. 7 Min.
80°C ca. 4 Min.

DKS – Flächenverleimung:
50°C ca. 6 Min.

Die angegebenen Presszeiten sind Richtwerte.

Gebindegröße: 250 g & 1 / 5 / 10 / 30 kg

Gut verschlossen ist der Klebstoff mindestens 12 Monate lagerfähig.
Gebinde nach Gebrauch gut verschließen.

Zu Beachten: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir Ihnen in jedem Fall zunächst ausreichend Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen.

Henkel Central Eastern Europe GmbH

Erdbergstraße 29, 1030 Wien

Tel. +43 1 711 04-0