

Palma Fa Expressz

Gyorskötésű faragasztó

Pattex®

JELLEMZŐI

- Felhasználáskész
- Gyorskötésű
- Vizes diszperziós
- Áttetszőre szárad

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ha a ragasztás azonnali terhelésnek van kitéve vagy gyorsan kell tovább megmunkálni, akkor a PATTEX Palma Fa Expressz a legalkalmasabb faragasztó. A ragasztóanyag mindenfajta faáru és műanyag dekorációs lap ragasztására szolgál. Használható barkácsolásnál, szerelésnél (köldökcsap, csapos kötések, szélesítő és hosszabbító toldások), fugaragasztásra, tömör fa ragasztására és felületragasztásra (furnérozás, farostlemezek, dekorítlapok és hasonlóak).

ALKALMAZÁS

A ragasztási film enyhén opálos, áttetsző. A ragasztó felhasználását szobahőmérsékleten, optimálisan 14°C felett kell végezni. Alkalmazható egy- vagy kétoldalas kenéssel is. Az előkészített felületekre a ragasztóanyag felhordható ecsettel, kenőlappal, illetve hengerrel, gépi úton. Kötési idő a kezdeti szilárdsághoz 1–2 óra, a továbbfeldolgozáshoz min. 8 óra pihentetési idő szükséges. A végleges kötésszilárdságot a ragasztás 24 óra alatt éri el. A ragasztandó fa nedvességtartalma 10±2% legyen. A ragasztófelesleg a ragasztást követően vízzel eltávolítható, száradás után a ragasztóanyag vízzoldhatatlan réteget képez, amelyet csak mechanikus úton lehet eltávolítani.

HOGYAN KELL RAGASZTANI?



KISZERELÉS: 75 G, 250 G, 750 G

FONTOS TUDNIVALÓK

Tárolás: Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak 5–30°C-on, zárt edényben történhet. Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson (év/hónap/nap). A ragasztóanyag a hazai és a nemzetközi rendeletek értelmében nem veszélyes. Csatornába önteni nem szabad. A ragasztóanyagot a kihéredési pont alatti hőmérsékleten alkalmazni nem szabad, mivel ez alatt a hőmérséklet alatt a ragasztó nem köt meg! A PATTEX Palma Fa Expressz ragasztó ne érintkezzen vas szerszámmal (elszíneződés miatt).

ÖSSZETÉTEL

Vinilacetát kötőanyagú, nagy kötési szilárdságú ragasztóanyag.

MŰSZAKI ADATOK

Vízállósági fokozat:	D2 (EN204)
Kiadósság:	100–200 g/m ²
Szárászanyag-tartalom:	47,5-52,5%
Viszkozitás:	8–15 Pas (Brookfield RVT 6/20)
Nyitott idő:	8 perc
Kihéredési pont:	6°C
Hőállóság (WATT 91):	5,3 N/mm ²





Ha ragasztás,
akkor Pattex

KISZERELÉS

Csomagolás:	75 g flakon	250 g flakon	750 g flakon
Gyűjtőcsomagolás:	12 db/ karton	12 db/ karton	12 db/ karton

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.