

Productinformatie



Productinformatie
Herziening: 1
Uitgebracht: 07.01.2021
Aantal pagina nummers: 2

Pritt Knutselijm

Oplosmiddelvrije witte lijm, op basis van PVA-dispersie

KENMERKEN

- Polyvinylacetaatlijm op waterbasis voor knutselen en hobby
- Kleur wit, gedroogde film transparant
- Zonder oplosmiddelen
- Uitwasbaar bij 20°C
- CE-conform volgens EN 71
- Gemakkelijk aan te brengen fles: stippen, lijn of groter oppervlak met dunne film
- Geschikt voor papier, karton, stoffen, vilt, leer, kurk, Styropor®, hout, metalen bijv. aluminium, kunststof (niet geschikt voor PE, PP, en PTFE)

TOEPASSINGEN

Lijm voor thuis, op school en op kantoor. Ideaal voor knutselen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voorbehandeling

Reinig het materiaaloppervlak alvorens te lijmen. De beste kleefkracht wordt bereikt als het oppervlak droog, stof- en vetvrij is. (Wrijf en veeg af met een schoonmaakmiddel b.v. terpentine). Zeer gladde oppervlakken moeten worden opgeruwd met schuurpapier. Verwijder oxidelagen van metalen, b.v. aluminium, alvorens te lijmen.

Toepassing

Breng een dunne laag Pritt knutselijm aan op één zijde, verbind en fixeer de stukken aan elkaar.

Voor poreuze materialen (bijv. hout, karton): breng Pritt knutselijm lijm aan op beide te lijmen oppervlakken en voeg ze samen. Een correctie van de gelijmde materialen is mogelijk. (Inwerktijd = ca. 60 min; afhankelijk van omgevingstemperatuur, vochtgehalte en dikte van de materialen).

Na gebruik de dop goed sluiten.

De maximale kleefkracht wordt na 24 uur bereikt.



TECHNISCHE DATA

Samenstelling	Polyvinylacetaat dispersie
pH	4,8 – 5,3
Viscositeit: (6/23°C/20 rpm)	10.000-15.000 mPas
Houdbaarheid	12 maanden op 20 °C

BEPERKINGEN

Opslag

Goed afsluiten en op een droge en koele plaats bewaren. Vermijd temperaturen onder 5°C en boven 50°C.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg voor gebruik van het product het veiligheidsinformatieblad dat op verzoek verkrijgbaar is.

“De informatie in dit technisch informatieblad (TDS), inclusief de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, is gebaseerd op onze kennis van en ervaring met het product op de datum van dit TDS. Het product kan verschillende toepassingen hebben, evenals verschillende toepassings- en werkomstandigheden in uw omgeving, die buiten onze controle vallen. Henkel is daarom niet aansprakelijk voor de geschiktheid van ons product voor de productieprocessen en omstandigheden waarin u het gebruikt, evenals de beoogde toepassingen en resultaten. Wij raden u ten sterkste aan zelf vooraf proeven te nemen om de geschiktheid van ons product te bevestigen. f.

Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in het technisch informatieblad of enige andere schriftelijke of mondelinge aanbeveling(en) betreffende het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid en enige aansprakelijkheid krachtens enige toepasselijke dwingende productaansprakelijkheidswetgeving.”

Henkel Belgium, Esplanade 1,
postbus/bte 101, 1020 Brussel/Bruxelles,
Telefoon: +32 2 421 29 99
Internet: <https://www.prittworld.be>

Henkel Nederland, Brugwal 11,
3432 NZ Nieuwegein,
Telefoon: 030-60 73 438
Internet: <https://www.prittworld.nl>