



## Pattex Fix Extreme Total Montážní lepidlo pro interiér i exteriér

### VLASTNOSTI

- INSTANT TACK® - vysoká počáteční pevnost 350 kg/m<sup>2</sup> \*
- Pro interiér i exteriér
- Nestéká
- Korekce spoje možná po dobu několika minut
- Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí
- Lepí širokou škálu materiálů
- Pro senzitivní povrchy
- Flexibilní
- Pro savé i nesavé povrchy
- Po vytvrzení přetíratelné a brousitelné
- Neobsahuje isokyanáty a rozpouštědla
- Vyplňuje trhliny
- Tlumí zvuk i vibrace
- Použitelné i na vlhký podklad
- Nepropadá se

\* Měřeno v laboratořích Henkel: 35 g/cm<sup>2</sup>

### OBLASTI POUŽITÍ

Pattex FIX Extreme Total je jednosložkové flexibilní univerzální montážní lepidlo pro interiér i exteriér s recepturou FlexTec®. Je určeno k lepení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dřevotřískové desky, sádkokarton, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované povrchy, zrcadla. Dále lze použít k vyplnění spár v kovových i dřevěných konstrukcích, ventilacích a klimatizacích, kde není vyžadován pohyb spoje. Pattex FIX Extreme Total lze nanášet i na vlhké podklady. U plastů a povrchově upravených materiálů doporučujeme provést test lepení. Nedoporučujeme použití na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, měď, mosaz a měkčené PVC.

### PŘÍPRAVA POVRCHU

Lepený povrch musí být čistý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Případnou usazenou vodu je nutno nejprve z povrchu setřít. Pomocí vhodného čističe odstraňte z povrchu prach a nečistoty, případně povrch obruste a následně setřete prach. V případě potřeby před aplikací zakryjte plochy kolem spoje fólií nebo páskou. Zkontrolujte přilnavost povrchových nátěrů. Vytvrzení spoje je závislé na přítomnosti vlhkosti (vzdušné nebo z podkladu).

### ZPRACOVÁNÍ

Odřízněte vršek kartuše nad závitem. Našroubujte plastovou špičku (není třeba ji seřezávat) a vložte kartuši do pistole. Naneste lepidlo na jeden z povrchů: ve formě bodů pro vyhlazení nerovnoměrných povrchů (1); ve formě vlnky pro



vyšší počáteční pevnost na širší povrchy (2); nebo jako rovné pruhy na menší povrchy (3). V případě venkovního užití naneste vertikální pruhy.



Po každé aplikaci uvolněte spoušť pistole, aby lepidlo dále nevytékalo.

Lepené díly k sobě přitiskněte, dokud je lepidlo ještě vlhké (do cca 15 minut), v případě potřeby během několika minut upravte polohu lepených povrchů a znovu přitiskněte. Těžké předměty zafixujte po dobu minimálně 24 hodin. Minimální tloušťka vrstvy lepidla je 1 mm. V případě lepení nesavých materiálů nesmí lepidlo tvořit větší souvislé plochy, jednotlivé pruhy lepidla se nesmí spojit.

### Tmelení

Pattex FIX Extreme Total naneste do spáry (max. šířka 20 mm, bez nároků na pohyb spoje). Dbejte na rovnoměrné vyplnění spáry bez vzniku vzduchových bublin a dutin. Během otevřené doby vtačte tmel do spáry vhodným nástrojem. Pro dokonalé uhlazení povrchu spáry použijte zředěný vodní roztok čisticího prostředku (cca 5 % až 7 %). V případě potřeby zakryjte okolí spáry zakrývací páskou. Po aplikaci lepidla odstraňte zakrývací

pásku ještě před jeho zaschnutím na povrchu (cca 10 min.) a vyhlad'te povrch roztokem čistícího prostředku. Vytvrzený spoj je přetíratelný barvami. Vhodné jsou akrylátové barvy na bázi vody.

### NEPŘEHLÉDNĚTE

Práce provádějte při teplotě od +5 °C do +40 °C. Čerstvé zbytky lepidla ihned odstraňte pomocí vody s velkým množstvím čistícího prostředku, lihem nebo jiným vhodným rozpouštědlovým čistěčem. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky. V případě lepení na lakované a jinak povrchově upravené podklady nebo v případě přetírání vytvrzeného lepidla doporučujeme provést test kompatibility produktů. U barev a laků vytvrzujících vzdušným kyslíkem může dojít při přetírání k prodloužení doby jejich vytvrzení, k barevným odchýlkám a lepkavosti jejich povrchu. Vytvrzené lepidlo Pattex FIX Extreme Total přetírejte až po jeho úplném vytvrzení. Nepoužívejte Pattex FIX Extreme Total pro zasklívání, na bitumenové podklady nebo podklady uvolňující oleje, plastifikátory a rozpouštědla. Nevhodné pro použití v trvalém kontaktu s vodou nebo v kontaktu s tlakovou vodou, např. v bazénech, v potrubí apod. Nepoužívejte pro vyplňování spár sanitární techniky a obkladů v koupelnách. Lepidlem Pattex FIX Extreme Total lze lepit zrcadla, která splňují normu EN 1036-1. V případě neznámé kvality zrcadla nebo velkých projektů konzultujte vhodnost použití s výrobcem. Po vytvrzení nespoteřebovaného obsahu odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**První pomoc:** Při kontaktu s pokožkou omyjte vodou a mýdlem, ošetřete vhodným regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

### BALENÍ

Kartuše: 440 g

### SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby při skladování v originálním a nepoškozeném (neotevřeném) balení, v suchém prostředí, při teplotě od +10 °C do +25 °C.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Báze</b>	Flextec-Polymer (silanový polymer vytvrzující vzdušnou vlhkostí)
<b>Barva</b>	Bílá
<b>Zápach</b>	slabý alkoholový
<b>Teplota zpracování</b>	+5 °C až +40 °C (vzduchu i podkladu)
<b>Konzistence</b>	nepropadající se pasta
<b>Hustota</b>	cca 1,65 g/cm <sup>2</sup> (dle ISO 2811-1)
<b>Zaschnutí na povrchu</b>	cca 10 min.*
<b>Otevřená doba</b>	cca 15 min.*
<b>Doba vytvrzení</b>	cca 2 mm/24 hod.
<b>Okamžitá přilnavost</b>	cca 35 g/cm <sup>2</sup> (350 kg/m <sup>2</sup> )
<b>Vyplňuje spáry</b>	až do 20 mm
<b>Tvrdost (Shore A, ISO 868)</b>	cca 60
<b>100% Modul pružnosti (DIN 53504)</b>	cca 1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Pevnost v tahu (DIN 53504)</b>	cca 1,6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Konečná pevnost (DIN EN 205)</b>	cca 2,0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Tepelná odolnost</b>	-30 °C až +80 °C, krátkodobě až +100 °C
<b>Orientační spotřeba</b>	cca 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Smrštění (ISO 10563)</b>	cca -3 %

\* údaje zjištěny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %

### UPOZORNĚNÍ:

Tyto informace vycházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

### DISTRIBUTOR:

Henkel ČR spol. s r.o.,  
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7  
tel: 220 101 101  
www.pattex.cz