Pattex Sanitárny silikón PREMIUM

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pattex Sanitárny silikón PREMIUM je určený na vyplnenie dilatačných a spojovacích škár medzi keramickými obkladmi a dlažbami v rohoch alebo na styku stien, podláh a na osadenie zariaďovacích predmetov v sanitárnej oblasti.
Nová generácia kartuší: vysoko odolný recyklovateľný kartón a hliníková fólia vo vnútri.
NO-CUT: okamžitá aplikácia bez nutnosti rezania.

VLASTNOSTI

- zvýšená odolnosť proti plesniam, hubám, baktériám - trojitá ochrana MicroProtect
- trvalo pružný a odolný voči vode
- odolnosť voči vysokým teplotám
- pre interiér a exteriér

OBLASŤ POUŽITIA

Je určený na vyplnenie škár, v ktorých sa pri bežných maltách objavujú trhliny a praskliny. Vďaka svojej trvalej pružnosti a odolnosti voči vode je vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri - v priestoroch trvalo zaťažených vlhkosťou, ako sú: kuchyne, sprchy, kúpeľne, toalety, balkóny, terasy atď. Jedinečné zloženie chráni silikón pred plesňami, hubami a inými nežiaducimi mikroorganizmami. Materiál má vynikajúcu priľnavosť k suchým a nenasiakavým podkladom, ako sú: sklo, keramika, porcelán atď. Na vyplnenie škár a trhlín v murive, omietkach, mramore, betóne a cementových poteroch použite iné tmely z radu Pattex. Pattex Sanitárny silikón PREMIUM je vhodný na použitie v nádržiach na pitnú vodu. Neodporúča sa používať v prostredí s trvalým zaťažením vodou, preto nie je vhodný na lepenie akvárií. Silikón nie je vhodný na lepenie zrkadiel a kovov podliehajúcich korózii (napr. olovo, zinok, meď, železo).

PRÍPRAVA POVRCHU

Pattex Sanitárny silikón PREMIUM sa môže nanášať na podklady, ktoré sú suché a zbavené látok ovplyvňujúcich priľnavosť, ako sú mastnota, živica, prach (v týchto prípadoch sa musí podklad odmastiť). Odstráňte znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou, v prípade potreby odmastite a umyte podklad. Vyčistite škáry a okraje obkladačiek od zvyškov lepidla. Tmel naneste, keď sú predchádzajúce materiály (lepiace malty a škárovacie hmoty) dostatočne suché a vytvrdnuté. Okraje škár môžete ohraničiť lepiacou páskou, ktorá uľahčí odstránenie prebytočného silikónu z okolia škár.

V prípade škárovania dilatačných škár do najskôr predom vyčistenej škáry stlačte polyetylénové lano tak, aby silikón mohol priľnúť len k bočným stranám hraničných prvkov spoja, ale nie k podkladu (vyhnite sa tesnému trojstrannému spojeniu). Hrúbka výplne škáry musí byť minimálne 1/2 jej šírky, pozri technické údaje Pattex Sanitárny silikón PREMIUM (t. j. 5-30 mm).

SPRACOVANIE

Odstráňte zelenú krytku z vrchnej časti kartuše. Naskrutkujte aplikačnú špičku. Kartušu vložte do aplikačnej pištole a začnite stláčať kohútik pištole. Stláčajte pokiaľ tmel nezačne vytekať. Nie je potrebné nič rezať ani strihať - samoodvárací systém zaistí, že vďaka stláčaniu pištole tmel začne sám vytekať z aplikačnej špičky.
Tmel nanášajte do škár rovnomerne. Čerstvý tmel vyhlaďte vhodnou stierkou namočenou v mydlovej vode. Ak je použitá lepiaca páska, odstráňte ju ihneď po vyhladení. Po dokončení aplikácie vyberte kartušu z pištole a nasaďte vrchnú krytku, aby ste produkt uchovali pre budúce použitie.

NEPREHLIADNITE

Práce by sa mali vykonávať v suchom prostredí, pri teplote vzduchu a podkladu od +5 °C do +40 °C. Všetky údaje boli stanovené pri teplote +23 °C a relatívnej vlhkosti 50 %. V iných klimatických podmienkach zohľadnite skrátenie alebo predĺženie času vytvrdzovania materiálu. Počas vytvrdzovania sa uvoľňuje kyselina octová. Chráňte si pokožku a oči. Pri práci zabezpečte vetranie. Uchovávajte mimo dosahu detí!

Likvidácia materiálu: Vytvrdený produkt - komunálny odpad. Nevytvrdený produkt - špeciálny/nebezpečný odpad. Kód druhu odpadu: 080409.

Pokyny na likvidáciu

1. Odstráňte spodný plastový krúžok od kartuše.
2. Odviňte kartón špirálovitým pohybom.
3. Plastový krúžok a kartón zrecyklujte v súlade s miestnymi predpismi pre recykláciu.**
4. Zlikvidujte aplikačnú špičku a vnútornú fóliu (zmesný odpad)**

**Informácie o špecifických pokynoch pre recykláciu a likvidáciu nájdete na miestnom úrade.

Prvá pomoc: V prípade kontaktu s pokožkou ju umyte vodou a mydlom a ošetrite vhodným regeneračným krémom. V prípade kontaktu s očami ich približne 10 minút vyplachujte pod tečúcou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2 poháre vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

BALENIE

Kartuša: 280 ml

SKLADOVANIE

24 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní v suchých podmienkach, v originálnych a uzavretých obaloch pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pre optimálne použitie sa odporúča produkt spotrebovať do 4–6 týždňov po prvom otvorení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NEVYTVRDENÝ PRODUKT

Báza	acetoxy silikon
Hustota (ISO 1183)	cca 1 g/cm³
Teplota spracovania	+5 až +40 °C
Doba zdržania*	cca 15 min
Rýchlosť vytvrdzovania*	3 mm/24 hod.
Šírka škáry	od 5 do 30 mm
Rozťažnosť	≥ 70 %
Zmena objemu	≤ 10 %
Tepelná odolnosť	od -40 °C do +120 °C
Farba	transparentná, biela, manhattan
Chemická odolnosť	po vytvrdnutí totožná s tabuľkou chemických odolností produktov Pattex
Výdatnosť balenia	
- škára 6 x 6 mm:	cca 8 m
- škára 10 x 10 mm:	cca 3 m
- škára 20 x 20 mm:	cca 1,5 m

VAROVANIE:
Tieto informácie sú založené na našej súčasnej úrovni vedomostí. Hoci sú tieto informácie poskytnuté v dobrej viere, spoločnosť nezaručuje žiadne konkrétne vlastnosti. Používateľ je zodpovedný za to, aby sa presvedčil, že za daných okolností nie je potrebné poskytnúť ďalšie informácie, prijať ďalšie bezpečnostné opatrenia alebo overiť poskytnuté informácie. Poskytnutím takýchto informácií strácajú predtým poskytnuté informácie platnosť.

DISTRIBUTÉR
Henkel Slovensko, spol. s r.o.
Mlynské nivy 55
821 09 Bratislava
Tel.: 02/333 19 113
Fax: 02/50 246 384
e-mail: lepidla@sk.henkel.com
www.pattex.sk

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2026-05-20T10:06:06.398Z