# FICHE DU PRODUIT
# MOUSSE CONSTRUCTION
# FIX EXPRESS

- **Colle et rebouche tous matèriaux***
- **Basse expansion**
- **Structure compacte et solide**
- **Avec ou sans pistolet**

**Mousse de construction mono-composant à séchage rapide avec pouvoir de Remplissage pour la fixation de tous les matériaux de construction courants.**

## APPLICATIONS

Pour le montage des matériaux de construction dans les constructions non-portantes.
Convient pour les constructions en bois, matières synthétiques*, métal, matériaus d'isolation, plaques de plâtre, plaques de fibres en bois, plaques de ciment et autres matériaux de construction courants.

## PROPRIETES

- Adhère sur tous les matériaux de construction courants
- Basse expansion (ne repousse pas les matériaux à coller)
- A utiliser jusqu'à 90% d'humiditè dans l'air
- Peut être peint après environ 1 heure
- La mousse durcie a une structure des cellules compacte et solide
- Protégé des U.V., résistant à l'humidité et au vieillissement
- Gaz propulseur préservant la couche d'ozone

## DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Composition | mousse 1 composant polyisocyanate oligomère |
| Température d'utilisation | +0°C jusqu'à +40°C |
| Température d'utilisation optimale | +20°C |
| Sec au toucher après | 10 minutes |
| Temps durcissement complet | env. 2 heures |
| Valeur d'isolation (DIN 52612) | 0,04 W/mK |
| Force d'adhèrence : | + 0,3MPa |
| Rendement : | 1 bombe de 750ml= environ 25kg poudre ciment |
| Gaz propulseur : | propane/isobuthane |

## MODE D'EMPLOI

### Préparation

Le support doit être propre et exempt de graisse. Humidifier légèrement les surfaces sèches avec par ex. un vaporisateur ou pulvérisateur. Avant application, recouvrir avec des feuilles PE les surfaces adjacentes. Prévoir suffisamment d'aération pendant l'application et temps de durcissement. Porter des gants de protection. Ne pas fumer et tenir éloigné de toute source d'ignition.

# FICHE DU PRODUIT
# MOUSSE CONSTRUCTION
# FIX EXPRESS

**Mise en oeuvre**
**a) avec gâchette:**
ancrer la gâchette avec la partie flèché et monter sur la valve
**b) avec pistolet**
visser le pistolet sur la valve



Bien agiter l'aérosol pendant minimum 30 sec. Pour l'application, tourner l'aérosol tête en bas.
Après durcissement, il est possible de découper, poncer, scier et peindre la mousse.

**Nettoyage des outils & taches**
Immédiatement avec du white spirit ou de l'acétone.
Eliminer la mousse durcie avec l'Eliminateur Rubson pour mousse d'isolation durcie.
Nettoyer le pistolet avec de l'aceton

**OUTILS**
Gants, feuille de protection PE

**CONDITIONNEMENT**
- Aérosol d'un contenu de 750 ml

**STOCKAGE**
Tenir l'aérosol droit, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et protégé des rayons du soleil.
Peut se conserver env. 12 mois.Voir date de production en dessous de la bombe

**CONSEILS**
- Utiliser l'aerosol en une fois.
- Bien aérer pendant l'utilisation

**PARTICULARITES**
**Consignes de sécurité**
- Conserver hors de la portée des enfants.
- A protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.
- Eviter tout contact avec les yeux et la peau, porter des vêtements de protection, des gants et une protection pour les yeux.
- A utiliser uniquement dans des espaces suffisamment aérés (contient du gaz propulseur inflammable), tenir éloigné de toute source d'ignition et ne pas projeter dans la direction d'une flamme ou d'objets incandescents, ne pas fumer.
- Transport en voiture: tenir l'aérosol droit, enveloppé dans un linge, bien fixé dans le coffre. En aucun cas sur la plage arrière.
- Ne jamais percer ou brûler, même après utilisation.

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T14:29:55.157Z