PRODUCTINFORMATIE
Regenvast

- **Direct regenvast**
- **Buiten**
- **Overschilderbaar**

TOEPASSINGEN

Direct regenvaste overschilderbare acrylaatkit voor het afdichten van voegen buiten tussen muur en raam- of deurkozijn. Hecht uitstekend op o.a. steen, hout, pvc, aluminium, metaal.
Hecht niet op o.a. PA, PE, PP, Teflon® en bitumen.

EIGENSCHAPPEN

- Direct regenbestendig
- Wind- en stofdicht.
- Uitstekend geschikt voor buiten
- Makkelijk verwerkbaar
- Geurarm
- UV- en weerbestendig
- Overschilderbaar
- Uitstekende hechting zonder primer op vrijwel alle ondergronden.
- Hecht ook op vochtige, zuigende ondergronden

TECHNISCHE KENMERKEN

Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40°C
Dichtheid	Ong. 1,60 g/ml
Huidvorming	Ong. 15 minuten
Uithardingssnelheid	Ong. 10 dagen/5 mm
Max. toegelaten vervorming	Ong. 25%
Temperatuursbestendigheid	tussen -20°C en +80°C

GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiding:
Verwijder met een eenvoudige duw- of trekbeweging de oude voegkit met de scherpe puntzijde van de Rubson Silicone Cutter.
Verwijder de laatste resten voegkit langs bv. tegelwanden met de spatelzijde van de Rubson Silicone Cutter. Reinig met alcohol en schoonvegen met een doek.
De ondergrond moet schoon, vast en vetvrij zijn. Sterk zuigende ondergronden vooraf bevochtigen.
De voeg aan de randen op ong. 6mm afplakken met schilderskleefband.

PRODUCTINFORMATIE
Regenvast

Open de koker met Rubson Silicone Tool. Schroef de bijgeleverde doorzichtige spuitmond op de koker. Gebruik opnieuw de Rubson Silicone Tool om de spuitmond van de Rubson koker op de gewenste voegbreedte af te snijden. Plaats de open koker in het Rubson voegkitpistool. Breng het voegmiddel gelijkmatig aan met het Rubson pistool. Neem het overtollige, verse Rubson voegmiddel weg met de holle lepelzijde van de Rubson Silicone Tool door deze naar voor te duwen. Verwijder de kleefband. Strijk de verse voeg glad met de bevochtigde bolle lepelzijde van Rubson Silicone Tool.
Sluit na de uitvoering van de voeg, de spuitmond van de Rubson koker af met de rode afsluitdop.

Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met water.
Uitgehard voegmiddel verwijderen met de Rubson Silicone Cutter.

VERBRUIK

Per koker: 15 meter voeg van 3 x 5 mm.

GEREEDSCHAP

Rubson Silicone Cutter, voor het eenvoudig verwijderen van een oude voeg
Rubson Silicone Tool, voor het veilig openen van een koker en het makkelijk gladstrijken van de voeg
Rubson Voegkitpistool, voor het gelijkmatig aanbrengen van de voegkit

VERPAKKING

- Koker van 280 ml

KLEUR

Wit

HOUDBAARHEID

12 maanden houdbaar in een oorspronkelijke ongeopende verpakking.
Na opening nog ong. 3 maanden houdbaar. Spuitmond goed afsluiten met rode afsluitdop.
Vorstvrij bewaren.

TIP

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C.
Niet geschikt voor:
- Aquaria, sanitaire toepassingen en vloeren.
- Gebruik in medische of farmaceutische toepassingen.
- Gebruik bij natuursteen

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen
Contact met de ogen of slijmvlies vermijden.
Bij contact met de huid: grondig afwassen met water.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

PRODUCTINFORMATIE
Regenvast

Rubson Acrylaat Regenvast is overschilderbaar met de gebruikelijke verf-, lak- en beitssystemen. Als elasto-plastische dichtstof kan Rubson Acrylaat Regenvast echter alleen over het totale oppervlak overschilderd worden wanneer de aangebrachte laag de bewegingen van de voegkit zonder beschadiging kan opvangen. Deze factor is vooral belangrijk bij het overschilderen van een voeg aangebracht buitenshuis.

Informatie i.v.m. de uithardingsperiode
In verse, niet uitgeharde toestand en tijdens de uithardingsfase is Rubson Acrylaat Regenvast vorstgevoelig.

Informatie i.v.m. waterbelasting
Rubson Acrylaat Regenvast is niet geschikt voor voegen die ondergedompeld zijn in water
Voor voegen met permanente wateronderdompeling gebruik Rubson Lekkage (zwart of transparant) bruikbaar.

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-28T14:34:49.737Z