



PRODUCTINFORMATIE Anti-infiltratie



- **Dakherstellingsproduct op basis van siliconen**
- **Solventvrij**
- **Blijvend elastisch**

Gebruiksklare siliconenpasta voor renovatie en herstelling van alle soorten daken. Dankzij de Silico-technologie kan uw dak terug voor jaren alle weersinvloeden weerstaan.

TOEPASSINGEN

Waterdichte coating voor toepassing op alle daktypes (vlak of hellend), funderingen.

Renovatie van goten.

Reparatie van golfplaten.

Waterdicht maken van dakdoorsteken / vloerdoorsteken.

Kan op de meest voorkomende ondergronden zoals oa. steen, baksteen, dakpannen, shingles, metaal, lood, zink, beton, hout ... aangebracht worden.

Hecht niet op kunstleien, PE, PP en EPDM.

EIGENSCHAPPEN

- Uitzonderlijke weerstand tegen UV en natuurlijke veroudering
- Zeer elastisch (vangt uitzetting en krimp door warmte en koude perfect op)
- Hoge waterafstotende capaciteit
- Vullend en scheuroverbruggend vermogen
- Uitzonderlijk gebruiksgemak (materiaal afspoelbaar met water)
- Solventvrij
- Lange levensduur
- Temperatuurbestendig (-30°C tot +120°C)
- Niet overschilderbaar

TECHNISCHE KENMERKEN

Dichtheid 1.30 g/cm³
Droogtijd stofdroog na 1 uur
 Volledig uitgehard na 24 u (afhankelijk van de vochtigheidsgraad v.d. omgeving)

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

Aanbrengen op een stabiele, propere en stofvrije ondergrond. Rubson Anti-infiltratie hecht zowel op een droge als op een vochtige, klam aanvoelende ondergrond. Ontmossen met Rubson Anti-Mos. Barsten, scheuren en blazen vooraf dichten en herstellen met Rubson Dakpasta. Nieuwe beton of cement dient minimum 28 dagen oud te zijn.

Verwerking:

Produkt goed mengen voor gebruik. Rubson "Anti-infiltratie" aanbrengen in 1 enkele laag. Rubson "SiliconRub" NIET aanbrengen bij kans op regen of vorst binnen de 24 uur. NIET verwerken bij een temperatuur lager dan +5°C.

Rubson, overwint vocht!



PRODUCTINFORMATIE Anti-infiltratie

Reiniging van het gereedschap & vlekken:
Onmiddellijk met water.

VERBRUIK

"Anti-infiltratie" wordt aangebracht in 1 laag van 1 à 3 mm dikte.
Het totaal verbruik bedraagt ongeveer 1 kg/m².

GEREEDSCHAP

Kwast, borstel, rol.
Het gebruikte gereedschap bepaalt het uitzicht van het eindresultaat.

VERPAKKINGEN

- Emmer van 1 kg, 5 kg, 10 kg en 20 kg

KLEUR

Zwart

HOUDBAARHEID

Minimum 2 jaar in de oorspronkelijke ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

TIP

Het is aangeraden om te zorgen voor een goede afwatering bij een plat dak. Dit betekent: een vlakke, zacht hellende ondergrond.

Rubson Anti-infiltratie mag niet gebruikt worden voor herstellingen in zwembaden of vijvers.