

RUBSON Special Materials Vitrier

Mastic à base de silicone Neutre



DESTINATIONS

- Masticage de vitres sur des fenêtres ou portes

BÉNÉFICES

- Très forte adhérence (notamment sur des supports humides)
- Reste souple et étanche
- Excellente résistance aux intempéries
- Excellente résistance aux U.V.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc
Formule	Mastic à base de silicone Neutre
Conditionnement	280ml
Consommation	15 mètres de joint
Formation de peau	12 mois dans un endroit frais et sec
Temps de séchage	48h
Nettoyage des outils	White Spirit

MISE EN OEUVRE

- Le support doit être propre, sec et dégraissé.
- Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson.
- Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
 - Imprimer le bois avec une peinture diluée et les métaux ferreux avec un anti-rouille.
 - Afin d'éliminer tout débordement, placer des rubans adhésifs de masquage pour délimiter les surplus de mastic lors de l'écrasement ou du lissage.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

- Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant
 - Collage de la vitre : déposer un cordon régulier de mastic à l'endroit où il sera écrasé lors de la mise en place de la vitre. Eliminer l'excédent avec le Cutter & Lisseur Rubson.
 - Masticage de la vitre : extruder le mastic en jonction verre / feuillure. Araser et lisser le mastic en forme de solin avec une spatule mouillée d'eau savonneuse.
 - Retirer les rubans adhésifs.
- Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson.
- Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.
- Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon humide.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Septembre 2024