

SISTA

Fiche technique
Édition du 11/11/2021
Nombre de pages : 4

ANTI-MOISSISSURES SALLE DE BAINS

Silicone réticulant neutre

PROPRIÉTÉS

- Quadruple protection contre les moisissures¹
- Adhérence 100 % acrylique
- Antibactérien
- Inodore
- Résiste à l'eau

DOMAINES D'APPLICATION

Joint de raccordement, de dilatation et d'angle dans le domaine sanitaire :

- Carrelage, lavabos, bacs de douche, baignoires ou WC

Adhérence sûre sur les matériaux suivants :

- Céramique, carrelage
- Baignoires en acrylique, céramique sanitaire
- Matières plastiques, verre, surfaces vitrées
- Émail, métal, aluminium, cuivre et zinc
- Plexiglas®/verre acrylique, polycarbonate, PVC rigide

Ne convient pas pour le Teflon® (PTFE), la pierre naturelle et les autres matériaux à pores ouverts, le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP), ainsi qu'au scellement des fenêtres, etc.

Système de protection fongique SISTA ANTI-MOISSISSURES SALLE DE BAINS

- o empêche le développement de champignons et spores de moisissures
- o stoppe la croissance des champignons et moisissures en surface
- o inhibe la production de moisissures et spores de moisissures
- o effet antibactérien

¹ Fonction anti-moisissure garantie 5 ans

La garantie ne s'applique pas si les instructions de mise en œuvre n'ont pas été respectées lors de l'application du joint. En cas de réclamation justifiée, nous remplaçons gratuitement la marchandise. Toute autre prétention est exclue. La responsabilité selon les dispositions légales en vigueur reste inchangée.

PRÉPARATION DES SURFACES

Les arêtes de joints doivent être propres, sèches, exemptes de graisse et de poussière. Éliminez complètement les anciens matériaux d'étanchéité, autres résidus et impuretés, ainsi que les moisissures. Afin d'obtenir des joints d'aspect impeccable, nous recommandons de coller un ruban adhésif sur les bords des joints, à retirer

immédiatement après le scellement.

Lors de la réalisation de joints de construction, veillez à ce que leurs dimensions soient suffisantes et, afin d'éviter une adhérence sur trois flancs, appliquez dans le joint un matériau de remplissage à cellules fermées, par exemple le profilé de remplissage de joints Sista. Puis injectez le matériau d'étanchéité Sista exempt de soufflures dans le joint.

Vérifiez au préalable la compatibilité de Sista Anti-moisissures Salle de bains avec d'autres matériaux d'étanchéité, en particulier lors de la rénovation des joints.

Dimensions recommandées pour les joints, notamment en façade/en extérieur (DIN 18 540) :

Largeur de joint	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Largeur de joint minimale	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Profondeur de joint	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm

Largeur de joint minimale recommandée pour les joints autour des fenêtres et des portes extérieures : 10 mm Pour les joints sanitaires rectangulaires, respectez une profondeur minimale de 5 mm.

Pour les joints triangulaires, les deux surfaces de contact doivent avoir une largeur d'au moins 5 mm chacune.

TRAITEMENT

Ouvrez la cartouche en la coupant au-dessus du filetage (en utilisant par exemple le cutter de lissage Sista), vissez dessus la pointe de la cartouche et coupez-la selon la largeur du joint. Insérez la cartouche dans le pistolet. Appliquez ensuite le matériau d'étanchéité sans faire de soufflures. En principe, le joint doit avoir une largeur minimale de 10 mm et une largeur maximale de 35 mm.

LISSAGE

Lissez le matériau d'étanchéité immédiatement après injection à l'aide d'un outil adapté (comme le kit de lissage de joints Sista). Pour ce faire, il est possible d'humidifier légèrement l'outil de lissage avec de l'eau savonneuse (solution savonneuse à 5 % max.) puis de racler le joint.

Protégez le joint de l'exposition à l'eau (p. ex. pluie) jusqu'à la formation d'une peau solide. Résistant aux éclaboussures et à l'eau de douche après environ 12 à 24 heures (selon le climat). Peut supporter une charge après environ 3 jours (en fonction du climat)

NETTOYAGE

Le silicone Sista frais n'ayant pas encore pris peut être enlevé à l'aide de white spirit. Ceci s'applique également au nettoyage des outils. Le matériau d'étanchéité durci ne peut être enlevé que mécaniquement à l'aide d'un outil adapté (p. ex. coupe-joints Sista) ou en utilisant du solvant anti-silicone (p. ex. dissolvant pour silicone SISTA).

ATTENTION

Nettoyez et entretenez les joints régulièrement. Veillez à ce que l'air circule correctement et régulièrement dans la pièce où vous appliquez le matériau d'étanchéité.

La vitesse de durcissement dépend de la température, de l'humidité de l'air et de la taille du joint. En cas de basse température, de faible humidité de l'air ou de grandes sections de joints, le temps de durcissement est plus long. Ne soumettez pas



le matériau d'étanchéité à de fortes contraintes mécaniques pendant le durcissement. Faites un test avant application sur des surfaces sensibles (comme les miroirs).

Sista Anti-moisissures Salle de bains ne doit pas entrer en contact avec la couche intermédiaire de verre de sécurité, de verre feuilleté, de verre isolant ou autre. Sista Anti-moisissures Salle de bains ne

convient pas pour les joints soumis à un fort passage, le scellement des fenêtres, l'étanchéité des piscines ou un contact permanent avec l'eau. Le silicone Sista Anti-moisissures Salle de bains ne doit pas être utilisé pour sceller des aquariums. De même, les silicones Sista ne doivent pas être utilisés sur des matériaux susceptibles de libérer des composants ou des produits de décomposition avec le temps (p. ex. les peintures isolantes ou noires, les mastics butyles ou les caoutchoucs EPDM). Le matériau d'étanchéité ne convient pas pour une application sur la pierre naturelle, le Teflon®, le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), etc.

Le liseré de couleur sur la cartouche ou le distributeur peut varier pour des raisons d'impression.

STOCKAGE

Stocker bien fermé, au sec, au frais et à l'abri du gel. Sista ANTI-MOISSURES Salle de bains est utilisable jusqu'à 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert s'il est stocké en un lieu frais et sec (+5 °C à +25 °C). Date d'expiration : Voir impression sur la cartouche.

EMBALLAGE

Référence de l'article	Taille du conteneur
SBSBW	280 ml
SBSBG	280 ml
SBSBM	280 ml

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est recommandé de s'informer sur les mesures de précaution et les conseils de sécurité au moyen de la fiche de données de sécurité actuelle avant de commencer la demande.

La fiche de données de sécurité est disponible à l'adresse www.mysds.henkel.com. Informations pour les personnes souffrant d'allergies : tél. 0049 (0)211 797 0 (mot-clé Urgence)



REMARQUES

Utilisez les produits biocides avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

SISTA Anti-moisissures

Mastic d'étanchéisation de joints – matériau d'étanchéité antifongique. Numéro BAuA N-65141

REMARQUES CONCERNANT LA MISE AU REBUT

De petites quantités de produits séchés peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères/les déchets industriels. Les grandes quantités doivent être mises au rebut séparément. Recycler les emballages vides. Le numéro européen relatif au traitement des déchets se trouve dans la présente fiche de données de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières premières :	Silicone, réticulant neutre
Consistance :	Pâteuse
Couleur :	Blanc/gris argenté/gris Manhattan
Température d'utilisation :	+5 °C à +40 °C
Résistance à la température :	-50 °C à +120 °C
Formation de la peau :	Environ 30 minutes
Séchage complet :	Env. 2,5 mm/jour
Capacité de mouvement :	Env. 25 %
Largeur de joint maximale :	30mm
Rendement pour joint triangulaire (6 x 6 mm)	Env. 14 mètres (joint triangulaire)
Date d'expiration	Non ouvert, 12 mois dans un environnement frais et sec

Teflon® (marque de Chemours/DuPont)

Lors de la rédaction de cette fiche technique, nous avons tenu compte de l'état actuel du développement technique, conformément à notre expérience. Avec la publication de cette fiche technique, toutes les éditions précédentes perdent leur validité.

Attention : Les informations ci-dessus ne servent qu'à titre d'indications générales. En raison des conditions de traitement et d'application qui échappent à notre contrôle et du grand nombre de matériaux différents, nous vous recommandons de toujours effectuer vos propres tests au préalable. Aucune responsabilité quant aux résultats d'application concrets ne peut donc être déduite des informations et des notes contenues dans cette fiche technique.