

SISTA

Fiche technique

Édition du 23/11/2021

Nombre de pages : 4

SALLE DE BAINS – Silicone sanitaire

Silicone réticulant neutre

PROPRIÉTÉS

- Silicone sanitaire haut de gamme
- Résistance longue durée aux moisissures
- Grande longévité
- Résiste aux produits de nettoyage et aux produits désinfectants
- Inodore
- Sans MEKO ni oxime

DOMAINES D'APPLICATION

Convient pour une utilisation dans la salle de bains, les toilettes, la douche, la buanderie et les pièces humides, ainsi qu'en intérieur et en extérieur :

- Douche, salle de bains, WC
- Éléments sanitaires, lavabo, baignoire, douche, etc.
- Béton, ciment et construction sèche, matériaux poreux*
- Joints de raccordement de carrelage
- Verre, carrelage, céramique, émail, aluminium, acier, acier V2A
- Bois (verni ou non), panneaux de polycarbonate, PVC rigide

Ne convient pas pour le Teflon® (PTFE), la pierre naturelle, le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP), l'acrylique (PMMA), ainsi que les joints de fenêtres et les vitrages structurels, etc.

* Appliquez une couche primaire sur les matériaux poreux si nécessaire.

PRÉPARATION DES SURFACES

Les arêtes de joints doivent être propres, sèches, exemptes de graisse et de poussière. Éliminez complètement les anciens matériaux d'étanchéité, autres résidus et impuretés, ainsi que les moisissures. Afin d'obtenir des joints d'aspect impeccable, nous recommandons de coller un ruban adhésif sur les bords des joints, à retirer immédiatement après le scellement.

Lors de la réalisation de joints de construction, veillez à ce que leurs dimensions soient suffisantes et, afin d'éviter une adhérence sur trois flancs, appliquez dans le joint un matériau de remplissage à cellules fermées, par exemple le profilé de remplissage de joints Sista.

Vérifiez au préalable la compatibilité de SISTA Salle de bains avec d'autres matériaux d'étanchéité, en particulier lors de la rénovation des joints.

TRAITEMENT

Ouvrez la cartouche en la coupant au-dessus du filetage (en utilisant par exemple le cutter de lissage Sista), vissez dessus la pointe de la cartouche et coupez-la selon la largeur du joint. Insérez la cartouche dans le pistolet. Appliquez ensuite le matériau d'étanchéité sans faire de soufflures. En principe, le joint doit avoir une largeur minimale de 10 mm et une largeur maximale de 35 mm. Dimensions recommandées pour les joints en extérieur selon la norme DIN 18 540 :

Largeur de joint	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Largeur de joint minimale	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Profondeur de joint	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm

LISSAGE

Lissez le matériau d'étanchéité immédiatement après injection à l'aide d'un outil adapté (comme le kit de lissage de joints Sista). Pour ce faire, il est possible d'humidifier légèrement l'outil de lissage avec de l'eau claire puis de racler le joint.

Protégez le joint de l'exposition à l'eau (p. ex. pluie) jusqu'à la formation d'une peau solide. Résistant aux éclaboussures et à l'eau de douche après environ 12 à 24 heures (selon le climat). Peut supporter une charge après environ 3 jours (en fonction du climat)

NETTOYAGE

Le silicone Sista frais n'ayant pas encore pris peut être enlevé à l'aide de white spirit. Ceci s'applique également au nettoyage des outils. Le matériau d'étanchéité durci ne peut être enlevé que mécaniquement à l'aide d'un outil adapté (p. ex. coupe-joints Sista/Pattex) ou en utilisant du solvant anti-silicone (p. ex. dissolvant pour silicone Pattex).

ATTENTION

Nettoyez et entretenez les joints régulièrement. Veillez à ce que l'air circule correctement et régulièrement dans la pièce où vous appliquez le matériau d'étanchéité.

La vitesse de durcissement dépend de la température, de l'humidité de l'air et de la taille du joint. En cas de basse température, de faible humidité de l'air ou de grandes sections de joints, le temps de durcissement est plus long. Ne soumettez pas le matériau d'étanchéité à de fortes contraintes mécaniques pendant le durcissement. Faites un test avant application sur des surfaces sensibles (comme les miroirs).

Sista Salle de bains ne doit pas entrer en contact avec la couche intermédiaire de verre de sécurité, de verre feuilleté, de verre isolant ou autre, et ne doit pas être utilisé pour le vitrage structural. Sista Salle de bains ne convient pas pour les joints soumis à un fort passage, pour le scellement des fenêtres, pour l'étanchéité des piscines ou pour un contact permanent avec l'eau. Le silicone Sista Salle de bains ne doit pas être utilisé pour



sceller des aquariums. De même, les silicones Sista ne doivent pas être utilisés sur des matériaux susceptibles de libérer des composants ou des produits de décomposition avec le temps (p. ex. les peintures isolantes ou noires, les mastics butyles ou les caoutchoucs EPDM). Le matériau d'étanchéité ne

convient pas à une application sur la pierre naturelle, le Teflon® (PTFE), le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), l'acrylique (PMMA), etc.

Le liseré de couleur sur la cartouche peut varier pour des raisons d'impression.

STOCKAGE

Stocker bien fermé, au sec, au frais et à l'abri du gel. Sista Salle de bains et sanitaires est utilisable jusqu'à 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert s'il est stocké en un lieu frais et sec.

Date limite d'utilisation : Voir impression sur la cartouche

EMBALLAGE

Référence de l'article	Taille du conteneur
SBPMA	280 ml
SBPWH	280 ml
SBPSG	280 ml
SBPTR	280 ml

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Il est recommandé de s'informer sur les mesures de précaution et les conseils de sécurité au moyen de la fiche de données de sécurité actuelle avant de commencer la demande.

La fiche de données de sécurité est disponible à l'adresse www.mysds.henkel.com. Informations pour les personnes souffrant d'allergies : tél. 0049 (0)211 797 0 (mot-clé Urgence)



REMARQUES CONCERNANT LA MISE AU REBUT

De petites quantités de produits séchés peuvent être mises au rebut avec les ordures ménagères/les déchets industriels. Les grandes quantités doivent être mises au rebut séparément. Recycler les emballages vides. Le numéro européen relatif au traitement des déchets se trouve dans la présente fiche de données de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières premières :	Silicone, réticulant neutre
Consistance :	Pâteuse
Couleur :	Transparent/blanc/gris argenté/gris Manhattan
Température d'utilisation :	+5 °C à +40 °C
Résistance à la température :	-50 °C à +150 °C
Formation de la peau :	Environ 15 à 20 minutes
Séchage complet :	Env. 3 mm/jour
Capacité de mouvement :	Env. 25 %
Largeur de joint maximale :	35mm
Rendement pour joint triangulaire (6 x 6 mm)	Env. 14 mètres (joint triangulaire)
Durée de conservation minimale :	Non ouvert, 18 mois dans un environnement frais et sec

Teflon® (marque de Chemours/DuPont)

Plexiglas® (marque de Röhm GmbH)

Lors de la rédaction de cette fiche technique, nous avons tenu compte de l'état actuel du développement technique, conformément à notre expérience. Avec la publication de cette fiche technique, toutes les éditions précédentes perdent leur validité.

Attention : Les informations ci-dessus ne servent qu'à titre d'indications générales. En raison des conditions de traitement et d'application qui échappent à notre contrôle et du grand nombre de matériaux différents, nous vous recommandons de toujours effectuer vos propres tests au préalable. Aucune responsabilité quant aux résultats d'application concrets ne peut donc être déduite des informations et des notes contenues dans cette fiche technique.

Henkel AG & Co. KGaA Adhésifs pour consommateurs Allemagne
Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf
Tél. +49 (0) 211/ 797-5800
www.sista.de

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln1
Tél. :061 825 7000
www.sista.ch