

Super Moment Universal 3g

TOOTE KIRJELDUS

Super Moment Universal on ühekomponentne vedel kiirliim.

Põhikomponent	Etüülsüanoakrülaat
Välimus	Läbipaistev vedelik
Viskoossus	50 - 120 mPa.s
Pakend	3 g tuub
Tihedus 20 °C juures	1,08 (g/cm ³) @ 20 °C
Säilivus 2-8°C juures	avamata pakendis 30 kuud



TÜÜPILINE KASUTUSVALDKOND/TOIMIVUS

Super Moment Universal on mõeldud kodukasutuseks ning annab tugeva liite väga mitmesuguste tavaliste materjalide puhul. Liim sobib väga hästi selliste materjalide jaoks nagu plastmass, kummi, metall, puit, keraamika, nahk, riie, papp ja paber.

Nakkekiirus: esialgne nake toimub sõltuvalt aluspinnast 5 kuni 30 sekundiga.

Nakketugevus (ISO 4587): sõltuvalt aluspinnast 10 kuni 20 N/mm² (tõmbenihketugevus) 12 kuni 24 tunni pärast.

KASUTUSJUHISED

1. Tagage, et kõik liimitavad pinnad oleksid puhtad, kuivad ja tihedasti istuvad.
2. Vältige liimi nahale sattumist.
3. Kandke miinimumkogus Super Moment Universal'i ühele liimitavale pinnale.
4. Pange detailid kohe kokku ja hoidke vähemalt 1 minut käte vahel kokku surutuna.
5. Täieliku nakketugevuse tagamiseks laske detailidel 10 minutit või eelistatavalt üleöö segamatult kuivada.
6. Ärge laske liimil maha tilkuda ja kaitske tööpindu.
7. Parima tulemuse saamiseks liimige toatemperatuuril (15-30 °C) ja vähemalt 30% suhtelise õhuniiskuse juures.



8. Toote parema säilivuse huvides pühkige liimitilgad otsikult paberrätikuga ära, keerake kork peale ja pange pakend jahedasse kuiva kohta hoiule.

PIIRANGUD

- ainult sisekasutuseks kuivades tingimustes
- ärge kasutage tolmustel, määrdunud ega märgadel pindadel
- ei sobi polüpropüleenil, polüetüleenil, PTFE, silikoonkummi, klaasi, glasuuritud pindade, väga pehme naha ega vahtkummi jaoks
- ärge kasutage kuuma vedeliku hoidmiseks kasutatavate nõude liimimiseks.

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne liimimist tutvuge toote ohutuskaardiga (saadaval tellimisel).

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ
Sõbra 61
50106 Tartu, Eesti
Tel. (+372) 7305 800