



TANGIT FIX IT

Karta Danych Technicznych v.1, Grudzień 2024

WŁAŚCIWOŚCI

- Nieklejąca, samowulkanizująca, uniwersalna taśma uszczelniająca
- Samowulkanizująca taśma do szybkich i tymczasowych napraw, możliwa aplikacja na mokrych powierzchniach.
- Nadaje się również jako izolacja
- Odporna na promieniowanie UV.
- Aplikacje pod ciśnieniem do maksymalnie 90°C.
- Natychmiastowe uszczelnienie, maksymalną wytrzymałość uzyskuje się po 24 godzinach. Odporność na ciśnienie do 4 bar*
- Taśma może być usunięta przez nacięcie bez pozostawiania śladów. Uwaga na naprężenia występujące w owiniętej taśmie

*Testowany na wycieku o średnicy 2 mm-rura PVC 12 nałożonych warstw oraz z pierścieniem zaciskowym.



ZASTOSOWANIE

Do naprawy, uszczelniania, izolacji i montażu rur, węży i przewodów do użytku profesjonalnego i dla majsterkowiczów. Może być stosowany na mokrych powierzchniach!

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Przygotowanie:
Możliwość stosowania na powierzchniach mokrych

Aplikacja
Usuń 5-10cm folii ochronnej, przymocuj kciukiem koniec taśmy do naprawianego przedmiotu.
W zależności od zastosowania, nałożyć warstwy jedna na drugą (np. naprawa rur pod ciśnieniem) lub na 2/3 zakładki (bezciśnieniowe zastosowanie, np. izolacja, powłoka ochronna).
Odetnij taśmę i przymocuj luźny koniec na zakładkę

ZUŻYCIE

Konsumpcja i inne informacje

Średnica zewnętrzna rury, "	Liczba owinięć*	przybliżona liczba połączeń (taśma 3m)
3/4	12	10
1	12	8
1 1/2	12	5
2	12	4
* Wartości te mają charakter orientacyjny. Zalecane do zastosowań pod ciśnieniem		

DANE TECHNICZNE

Kompozycja	Taśma uszczelniająca na bazie silikonu
Odporność na temperaturę, °C	-50 - +260
Zużycie	Zobacz tabelę poniżej
Data przydatności do użycia, miesiące	24



OGRANICZENIA

Przechowywanie

Nie używany produkt należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Uwaga: W nawiniętej taśmie mogą występować naprężenia ! Należy zachować ostrożność przy usuwaniu poprzez cięcie.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobowanych, przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiejkolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

Wyklucza się wszelką odpowiedzialność związaną z informacjami zawartymi w Karcie danych technicznych lub w innych pisemnych lub ustnych zaleceniach dotyczących danego produktu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej oraz z wyjątkiem zgonu lub obrażeń ciała spowodowanych przez nasze zaniedbanie, a także wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z obowiązującego prawa o odpowiedzialności za produkt.