



Środek czyszczący

karta tech. nr
09.19

Specjalny środek czyszczący przed łączeniem PVC-U, PVC-C i ABS

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ **bardzo dobre właściwości czyszczące**
- ▶ **wydajny**
- ▶ **bezbardwy**
- ▶ **posiada atest higieniczny na kontakt z wodą pitną**

ZASTOSOWANIE

Specjalny Środek czyszczący używany przy wykonywaniu trwałych połączeń rur z PVC-U, PVC-C i ABS.

Nie stosować do połączeń spawanych tworzyw sztucznych w materiałach: PE, PP, PB i PVDF – w tym przypadku stosować Tangit Chusteczki czyszczące.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed pierwszym użyciem Tangit Środek czyszczący, należy usunąć nakrętkę, następnie należy włożyć sitko rozpylające przepchnąć tępy przedmiot aż do oporu przez foliowe zamknięcie zabezpieczające do wnętrza butelki. Powierzchnie klejone należy najpierw oczyścić z brudu i tłuszczu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Środek może być stosowany wyłącznie na suchych powierzchniach. Tangit Środek czyszczący należy nanieść na białą bibułę (miękką papier, ściereczkę), po czym powierzchnie przeznaczone do klejenia dokładnie wyczyścić tak aby wolne były od tłuszczu, brudu i smaru. Do każdej operacji czyszczenia należy używać nowego kawałka papierowej ściereczki. Konieczne jest usunięcie wszelkich kondensatów, które mogą się uformować na klejonych elementach. Powierzchnie wyczyszczone preparatem Tangit Środek czyszczący należy pozostawić do wyschnięcia przed bezpośrednim naniesieniem kleju. Łód należy usuwać przez ostrożne podgrzewanie. Nie należy dotykać kształtek już oczyszczonych.

Tangit Środek czyszczący przed zastosowaniem powinien być odpowiednio ogrzany do temperatury pokojowej. Rury PVC-U mogą posiadać woskową powierzchnię. Dla zapewnienia poprawności połączenia w takim przypadku należy powtarzać proces czyszczenia, aż powierzchnia rury stanie się wyraźnie matowa.

Dokładne instrukcje odnośnie sposobu klejenia znajdują się w karcie technicznej produktu Tangit Klej specjalny do PVC-U.

UWAGA

Tangit Środek czyszczący stwarza niebezpieczeństwo pożaru, dlatego przy obróbce i schnięciu, również po klejeniu, należy zadbać o dobrą wentylację. W pomieszczeniu pracy i w pomieszczeniach sąsiednich obowiązuje zakaz palenia, zakaz prac spawalniczych, zakaz używania otwartego ognia. Należy unikać tworzenia się iskier oraz wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne. Przed pracami spa-



walniczymi nagromadzone opary rozpuszczalnika i mieszaniny eksplozyjne muszą zostać usunięte. Przewody rurowe napełnić wodą, wypłukać i dobrze przedmuchać.

Podczas procesu schnięcia środka czyszczącego nie zamykać przewodów. Dłuższe wdychanie oparów środków rozpuszczających może prowadzić do szkód zdrowotnych. użytą bibułę przechowywać w zamkniętych pojemnikach (np. w wiadrach z pokrywą), aby ograniczyć obciążenie oparami środka rozpuszczającego. Zaleca się stosowanie zapobiegawcze rękawic ochronnych w celu zapobiegania kontaktu ze skórą i zachowania najwyższej czystości (w międzyczasie myć ręce i użyć natłuszczającego kremu lub emulsji pielęgnacyjnej). W razie kontaktu z oczami, płukać obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!!! Trzymać z dala od źródeł ognia - nie palić tytoniu.

Unikać kontaktu z oczami.

Wskazówki o niebezpieczeństwie: podrażnia oczy i drogi oddechowe. Szczegółowe dane o składzie i sposobie bezpiecznego obchodzenia się z produktem zawarte są w karcie charakterystyki produktu.

ZALECENIA

Układanie rur ciśnieniowych i elementów łączących z PVC-U (PVC - twarde) wymaga fachowości ze strony wykonawcy oraz znajomości rzeczy w obróbce materiałów. Dlatego wskazówki te są tylko wyjaśnieniami, które powinny wspierać przy pracy tylko wyszkolony personel. Instrukcje układania rur i ulotki wydane przez producentów należy uwzględniać w równym stopniu, jak niniejszą kartę. Oprócz

podanych zaleceń prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.
Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Materiał przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w miejscu chłodnym oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Termin przydatności materiału do stosowania w temperaturze 20°C wynosi 36 miesięcy od daty wyprodukowania – data produkcji opakowania i numer szarży znajdują się na dnie opakowania.

OPAKOWANIA

Puszka metalowa o pojemności 1 litra

DANE TECHNICZNE

Baza:	Aceton, 2- butanon (eter etylowo-metylowy)
Kolor:	przezroczysty, bezbarwny
Gęstość:	około 0,8 g/cm ³

Zużycie: Do wykonania jednego połączenia klejonego wymagane są w przybliżeniu następujące ilości kleju i środka czyszczącego:

Średnica rury d (mm)	20	32	50	63	75	90	110	140	160	200	225	315
Tangit Środek czyszczący (ml)	3	5	9	11	13	14	17	21	25	45	65	102

Uwaga: Podane powyżej ilości są wartościami maksymalnymi opartymi o doświadczenie laboratoryjne. Rzeczywiste zużycie dla danego zastosowania zależy od metody pracy i temperatury roboczej.

Posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny na kontakt z wodą pitną nr B-BK-60210-1512/19 ważny do dnia 22.11.2022r.

Wszelkie porady techniczne można uzyskać pod numerami telefonów:
+48 800 120 241
+48 41 3710124.

Poza informacjami podanymi w niniejszej karcie technicznej należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, wytycznych branżowych instytutów i stowarzyszeń, przedmiotowych norm krajowych i europejskich, dokumentów aprobowanych, przepisów BHP, itp. Wymienione powyżej cechy i właściwości techniczne określone zostały w oparciu o praktyczne doświadczenia oraz przeprowadzone badania. Wszelkie właściwości oraz zastosowania materiałów wykraczające poza zakres podany w niniejszej karcie technicznej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury podłoża, otoczenia i materiału +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50%, o ile nie podano inaczej. W innych warunkach klimatycznych podane parametry mogą ulec zmianie.

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej, w szczególności zalecenia dotyczące sposobu i warunków aplikacji oraz zakresu zastosowania i użytkowania naszych produktów, zostały opracowane na podstawie naszego doświadczenia zawodowego. Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Biorąc pod uwagę, że warunki, w których stosowane są produkty mogą ulegać zmianie, w przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu powyżej wymienionych informacji lub jakiegokolwiek rekomendacji słownej z tym związanej, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje, mające zastosowanie do tego produktu.

