

TECHNOMELT AS 3265

Janvier 2021

DESCRIPTION PRODUIT

TECHNOMELT AS 3265 présente les caractéristiques suivantes:

Technologie	EVA
Type de produit	Hotmelt
Polymérisation	Adhésif thermofusible
Caractéristiques	Thermoplastique
Composants	Monocomposant
Domaine d'application	Assemblage
Couleur	Jaune clair

Domaines d'application

TECHNOMELT AS 3265 est utilisé pour le collage dans l'industrie générale, spécialement pour le collage et le revêtement de feuilles aluminium dans les assemblages multi-couches de polyéthylène et de PVC dans l'industrie du câble.

DONNEES TECHNIQUES

Technomelt AS 3265:

Point de ramollissement, °C	98 à 112
ASTM E28 (glycérine)	
Viscosité à 160 °C, mPas	3 800 à 6 200
Viscosité à 170 °C, mPas	2 800 à 4 200
Viscosité à 180 °C, mPas	2 450 à 3 550
Viscosité à 190 °C, mPas	1 650 à 2 550
Viscosité à 200 °C, mPas	1 300 à 2 100
ASTM D 3236 (RVT, mobile 27)	
Résistance au pelage en T à 22 °C; Al/Al	22 N/cm
Résistance au pelage en T à 22 °C; Al/Al (revêtu copolymère)	58 N/cm
ISO 11339 + ISO 6133 méthode B	
Largeur de l'éprouvette : 25 mm	
Vitesse déplacement traverse: 50 mm/min*	
Absorption d'eau, %	≤0,5
ISO 62 (méthode 1)	
Résistance à la chaleur, °C	60 à 70
Henkel méthode MH 11	
Flexibilité à basse température, °C approx. ASTM D 3111	≤0

*Les valeurs de pelage en T sont données à titre d'exemple. Ces valeurs sont influencées par la nature des supports utilisés. Nous vous conseillons de réaliser vos propres essais.

Recommandations de mise en oeuvre

Information préalable

Avant toute utilisation, il est nécessaire de consulter la **Fiche de données de sécurité** du produit afin de prendre connaissance des mesures de précaution et conseils de sécurité. Même en ce qui concerne les produits non soumis à l'obligation d'étiquetage légal, les mesures de précaution habituellement applicables aux produits chimiques doivent être respectées. Se conformer aux consignes de sécurité locales et contacter Henkel pour le support analytique en cas de besoin.

Préparation:

Les surfaces doivent être propres et sèches, exemptes de trace d'huile, graisse et de poussières.

Application:

Température d'application : 160 à 180 °C

Moyen de dépose : Système de dépose Hotmelt avec pompe à engrenage

Si des supports à conductivité thermique élevée doivent être collés, il est recommandé de respecter les températures d'application pour une bonne mouillabilité.

Ne pas chauffer le produit au-dessus de la plage de température d'application recommandée.

En cas d'interruption de travail, il est recommandé de baisser la température de consigne afin de limiter l'oxydation du produit et la dégradation du matériel. La température optimale est alors de 80°C, mais pas plus de 72 heures.

Nettoyage:

Les résidus de colle fortement carbonisés (non thermoplastiques) doivent être éliminés mécaniquement.

Pour nettoyer les équipements et matériels d'application à haute température, nous recommandons l'utilisation de nettoyant tel que Technomelt PUR Cleaner 2 (consultez votre service technique local).

Pour le nettoyage à froid de surfaces salies (équipement de dépose, convoyeur, autres pièces du système) le produit Technomelt Cleaner Melt-O-Clean peut être utilisé. Technomelt Cleaner Melt-O-Clean est recommandé pour le nettoyage manuel même en cas de carbonisation. Sur des surfaces revêtues ou peintes faire un test de compatibilité avant emploi.

Classification:

Consulter la **Fiche de Données de Sécurité** pour :

Risques spécifiques
Consignes de sécurité
Réglementation transport

Stockage:

Conserver dans un local frais et sec, emballage non ouvert, le produit a une durée de vie d'au moins 24 mois.



INFORMATION COMPLEMENTAIRE**Clause de non-responsabilité****Remarque :**

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable: L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable:

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Reference 0.1