

TECHNOMELT PA 668 WHITE

Février 2015

DESCRIPTION PRODUIT

TECHNOMELT PA 668 WHITE présente les caractéristiques suivantes:

Technologie	Polyamide
Type de produit	Hotmelt
Polymérisation	Adhésif thermofusible
Nature	Thermoplastique
Composants	Monocomposant
Domaine d'application	Moulage
Présentation	blanc

Domaines d'application

TECHNOMELT PA 668 WHITE est utilisé pour des applications de moulage.

DONNEES TECHNIQUES

Technomelt PA 668 white:

Densité (20°C), g/cm ³	0,98
Point de ramollissement, °C ASTM E28 (glycérine)	150 à 162
Viscosité à 210 °C, mPas ASTM D 3236 (RVT, mobile 27)	3 000 à 4 200
Dureté Shore A ISO 868/15s	90
Contrainte au seuil d'écoulement, N/mm ² ISO 527, éprouvette n°5 Vitesse de la traverse: 50mm/min	5
Contrainte à la rupture, N/mm ² ISO 527, éprouvette n°5 Vitesse de la traverse: 50mm/min	5
Elongation à la rupture, % ISO 527, éprouvette n°5 Vitesse de la traverse: 50mm/min	650
Résistance à la chaleur, °C méthode Henkel n°11	130
Flexibilité à basse température, °C ASTM D 3111	-25
Transition vitreuse Tg, °C DSC, 2ième passage	-30
Classement feu UL 94	V-0

Recommandations de mise en oeuvre

Information préalable

Avant toute utilisation, il est nécessaire de consulter la **Fiche de données de sécurité** du produit afin de prendre connaissance des mesures de précaution et conseils de sécurité. Même en ce qui concerne les produits non soumis à l'obligation d'étiquetage légal, les mesures de précaution habituellement applicables aux produits chimiques doivent être respectées. Se conformer aux consignes de sécurité locales.

Préparation:

Les surfaces doivent être propres et sèches, sans trace d'huile, graisse, poussière ou autres contaminants.

Application:

Température d'application : 180 à 230 °C

Systèmes de dépose : Equipements de distribution d'adhésifs thermofusibles

Si des supports à conductivité thermique élevée doivent être collés, il est recommandé de respecter les températures d'application pour une bonne mouillabilité.

Ne pas chauffer le produit au-dessus de la plage de température d'application recommandée.

Ne pas laisser chauffer un produit trop longtemps sans l'utiliser, cela pourrait entraîner une carbonisation à long terme.

Pour assurer la stabilité de la couleur, il est possible de déposer le produit à partir d'un système d'extrusion spécifique pour adhésifs thermofusibles. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

TECHNOMELT PA 668 WHITE peut absorber de l'humidité de l'air. Ce n'est pas perceptible dans la forme solide, mais cela peut engendrer de la mousse lorsque le produit fond et peut se traduire par une faible adhésion. Pour cette raison, il est important de conserver les conteneurs bien fermés et étanches lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Nettoyage:

Les résidus de colle carbonisés ou de colles non thermoplastiques doivent être enlevés manuellement. Pour le nettoyage des bacs et des tuyaux, nous recommandons un produit de nettoyage sans solvant, tel que Technomelt PA 62.

Classification:

Consulter la **Fiche de Données de Sécurité** pour :

Risques spécifiques
Consignes de sécurité
Réglementation transport

Stockage:

Conserver dans un local frais et sec, emballage non ouvert, le produit a une durée de vie d'au moins 24 mois.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Clause de non-responsabilité

Note:

L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. Le produit est susceptible de présenter différentes variétés d'application ainsi que des modalités différentes d'application et de fonctionnement dans votre environnement qui échappent à notre contrôle. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommages corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA, veuillez noter, en complément, que : Dans le cas où la responsabilité de Henkel serait néanmoins engagée sur quelque fondement juridique que ce soit, cette responsabilité ne pourra en aucun cas être supérieure au montant de la livraison concernée.

Pour des produits livrés par Henkel Colombiana, S.A.S. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable: L'information fournie dans cette Fiche Technique (FT) y compris les recommandations d'utilisation et d'application du produit est basée sur notre connaissance et notre expérience de ce produit à la date d'établissement de cette FT. En conséquence, Henkel n'est pas responsable ni de l'adéquation de notre produit aux procédés de production et aux conditions dans lesquelles vous l'utilisez ni des applications et résultats attendus. Nous recommandons fortement que vous pratiquiez vos propres vérifications et essais préalables pour confirmer une telle adéquation de notre produit.

Toute responsabilité au regard de l'information contenue dans la Fiche Technique (FT) ou toute autre recommandation écrite ou orale concernant le produit est exclue sauf si une telle responsabilité est expressément acceptée par ailleurs, sauf en cas de dommage corporels ou mortels dus à notre négligence et sauf au titre des dispositions légales en matière de responsabilité des produits.

Pour des produits livrés par Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., ou Henkel Canada Corporation. l'exclusion de responsabilité suivante est applicable:

Les données contenues dans ce document sont fournies à titre d'information seulement et sont considérées comme fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de résultats obtenus par des tiers à partir de méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation à son besoin de toute méthode de production décrite dans ce document, et de mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent pour la protection des personnes et des biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en oeuvre et de l'utilisation des produits. En fonction de ce qui précède, **Henkel dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de produits de Henkel. Henkel dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.**

La présentation dans ce document de processus ou de composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu'ils sont libres de tous brevets détenus par des tiers ainsi que comme une licence de brevet détenue par Henkel pouvant couvrir de tels procédés ou compositions. Nous recommandons ici à l'utilisateur potentiel de vérifier par des essais l'application envisagée avant de passer à une application répétitive, les données présentées ici ne servant que de guide. Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevet tant aux USA que dans d'autres pays.

Utilisation des marques

Sauf indications contraires, toutes les marques citées dans ce documents sont des marques déposées par Henkel Corporation aux Etats Unis et ailleurs. ® indique une marque déposée auprès de U.S. Patent and Trademark Office.

Reference 0.1