

TEROSON® BOND ALL-IN-ONE PRIMER

Korábban TEROSON® PU 8519 P
Augusztus 2020

TERMÉK LEÍRÁS

Technológia	Primer
Vegyí alpanyag	Poliuretán
Megjelenés(kikeményedés előtt)	Fekete folyadék
Komponensek száma	Egy komponensű – nem igényel keverést
Viszkozitás	Folyadék
Kikeményedés	Nedvességre
Alkalmazás	Felület előkezelés
Környezeti hőmérséklet jelentkezéskor	-5-45°C (23-113°F)
Alkalmazási hőmérséklet	5-35°C (41-95°F)
Üzemi hőmérséklet	-40-90°C (-40-194°F)
Rövid kitettségi (max 1h-ig)	120°C (248°F)
Különleges előnyök	• Kiváló tapadás üvegre, kerámiára, festékre, műanyagra és visszamaradt ragasztókra is • Egyszerű folyamat • UV álló • Gyors párolgású

TEROSON® BOND ALL-IN-ONE PRIMER korrózióvédelemként is alkalmazható kisebb karimakárosodások esetén. Nem tartalmaz klórozott szénhidrogéneket és aromás oldószereket. A tipikus alkalmazások közé tartozik az első, a hátsó és az oldalsó szélvédők ragasztása az személy-, haszon-, speciális és vasúti járművek karosszériájához.

Jellemző tulajdonságok

23°C/50%RH -on tesztelve

Fajsúly	0,98
Szilárd anyagok, %	35
Száradási idő, percben (1K ragasztók)	2
Száradási idő, percben (2K ragasztók)	15
Aktivitási idő, órában	8

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ez a termék nem ajánlott tiszta oxigénben és/vagy oxigénben gazdag rendszerekben való használatra, és nem választható klór vagy más erősen oxidáló anyagok tömítőanyagaként.

A termék biztonságos kezelésével kapcsolatos információkért olvassa el a biztonsági adatlapot (SDS).

Használati útmutató

Felület előkezelő

A bevonandó felületeknek száraznak, olaj-, por-, zsír- és egyéb szennyező anyagoktól és maradványoktól menteseknek kell lennie, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a tapadást. A felületet meg kell tisztítani és előkezelni TEROSON® VR 10 -zel vagy TEROSON® BOND GLASS CLEANER-rel. Az ajánlott tisztítószer műszaki adatlapját be kell tartani.

Előkészületek

Használat előtt rázza fel az alumínium palackot erőteljesen kézzel legalább 1 percig. A palackban acélgolyó található a keverés elősegítésére. Ennek három -négy rázás után szabadon kell mozognia.

Alkalmazás

TEROSON® BOND ALL-IN-ONE PRIMER vékonyan és egyenletesen felvihető filc applikátorral vagy TEROSON® BOND SPONGE-al. Hagyja az alapozót felületről elpárologni a leírtak szerint a ragasztó közvetlen felhordása előtt. Kerülni kell a második felhordást ugyanazon a ponton, mivel a részben megszáradt alapozó újra felpuhul, ami hátrányosan

A szélvédőragasztó tulajdonságai a következők:

- Nagyon jól ellenáll a hajlításnak
- Magas kikeményedési sebesség
- Nagy rugalmasság és nyírószilárdság, még öregedés után is
- Jó tapadás több anyaggal
- Kiváló tapadás üveghez, kerámiával bevont üveghez, beágyazott és festett felületekhez, primer/aktivátor segítségével
- Magas UV ellenállás a primerrel és aktivátorral együtt
- Nagy nyírási modulus
- Rendkívül magas tapadás

TEROSON® BOND ALL-IN-ONE PRIMER egy híg folyékony, oldószertartalmú poliuretán alapú maszkoló segédanyag. A termék kitűnő fedő tulajdonságairól és jó UV-stabilitásáról ismert. Az alapozó alkalmas PUR ragasztók/tömítőanyagok tapadásának elősegítésére üveghez, üvegkerámiához, különféle műanyagokhoz, fémekhez, valamint PUR bevonatú üvegekhez és visszamaradt ragasztókra is használható.



befolyásolhatja a tapadási tulajdonságokat. Az optimális alkalmazási hőmérséklet 5-30°C között van. Kivételes esetekben a felhordás magasabb hőmérsékleten is elvégezhető. Nagyobb reakciósebesség figyelhető meg.

Kezelési óvintézkedések:

TEROSON® BOND ALL-IN-ONE PRIMER a tűzveszélyes anyagokra vonatkozó módon kell kezelni és a vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően.

Különös gondot kell fordítani arra, hogy a termék vagy gőze ne érintkezzen lánggal vagy bármely olyan elektromos berendezéssel, amely nem lángálló.

Az oldószer reakcióba léphet bizonyos műanyagokkal vagy bevonatokkal. Használat előtt ajánlott ellenőrizni a felületek kompatibilitását.

Tárolás

A terméket bontatlan edényben, száraz helyen tárolja. A tárolási információk a terméktartály címkéjén fellelhetők.

Optimális tárolási környezet: 15-25 °C. között 5 °C alatti vagy 25 °C fölötti tárolási hőmérséklet hátrányosan befolyásolhatja a termék tulajdonságait.

A tartályokból eltávolított anyagok szennyeződhetnek használat közben. Ne tegye vissza a terméket az eredeti tartályba. A Henkel Corporation nem vállal felelősséget az olyan termékekért, amelyek szennyezettek vagy más körülmények között kerültek tárolásra. Ha további információra van szüksége, forduljon a Henkel helyi képviselőjéhez.

Termék specifikációk:

Az itt található műszaki adatok csak referenciaként szolgálnak, és nem tekinthetők a termék specifikációjának. A termékleírások megtalálhatók az elemzési tanúsítványban, vagy lépjen kapcsolatba a Henkel képviselőjével.

Engedélyek és tanúsítványok:

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Henkel képviselőjével a termék engedélyeivel vagy tanúsítványaival kapcsolatban.

Adatok

Az itt szereplő adatok tipikus értéként közölhetők. Az értékek a tényleges vizsgálati adatokon alapulnak, és azokat rendszeresen ellenőrzik.

Hőmérséklet/páratartalom tartomány: 23 °C / 50% RH = 23±2 °C / 50±5% RH

Átváltások:

(°C x 1.8) + 32 = °F
kV/mm x 25.4 = V/mil
mm / 25.4 = inches
µm / 25.4 = mil
N x 0.225 = lb
N/mm x 5.71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8.851 = lb·in
N·m x 0.738 = lb·ft

N·mm x 0.142 = oz·in
mPa·s = cP

JOGI NYILATKOZAT:

Figyelmeztetés

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való megfeleléséért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrzétek. Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor, kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS vagy Henkel France SA

Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a következő rendelkezést kell alkalmazni:

A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök

által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést előzetesen tesztekkel ellenőrzétek. Amennyiben felek között kifejezett, erre

irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a következő rendelkezést kell



alkalmazni: Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.

Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon

elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyon és a személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a **Henkel Corporation kifejezetten kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét, beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elírni kívánt célhoz való alkalmasságra való megfelelését. Henkel Corporation kifejezetten kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is.** Az Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások) semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közzétételével a Henkel Corporation licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelést jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt előzetesen tesztekkel ellenőrizték.

Védjegyhasználat

Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett védjegyek az Amerikai Egyesült Államokban vagy más országokban a Henkel Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and Trademark Office) bejegyzett védjegy

Reference 0.0



For the most direct access to local sales and technical support visit: www.henkel.com/industrial