

TEROSON MS 931

Novembre 2022

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TEROSON MS 931 ha le seguenti caratteristiche:

| Tecnologia | Polimero silano-modificato |
|------------------|----------------------------|
| Tipo di Prodotto | Sigillante |
| Applicazione | Assemblaggio |

TEROSON MS 931 è un sigillante da polimero silanomodificato che può essere applicato per colata o per estrusione. Il materiale polimerizza per reazione con l'umidità dando un prodotto morbido e flessibile. I tempi per la formazione della pelle e di indurimento sono dipendenti dall'umidità e dalla temperatura, il tempo di indurimento dipende inoltre dalla profondità del giunto. Tali tempi si possono ridurre aumentando la temperatura e l'umidità; basse temperature e bassa umidità ritardano il processo. TEROSON MS 931 è esente da solventi, isocianati, siliconi e PVC, ed è inodorell sigillante dimostra anche una buona resistenza ai raggi UV tale da poter essere utilizzato in applicazioni da interni o da esterniTEROSON MS 931 polimerizzazione accelerata bicomponenteVedere le schede per la Tecnologia Teroson MS Power & Speed o Teroson MS 2C su fogli separati

Aree di applicazione:

TEROSON MS 931 è usato per le seguenti applicazioni:

- come fluido sigillante per i profili delle torrette sui soffitti delle camere sterili
- come composto sigillante per parti elettroniche e nella manifattura di filtri
- incollaggio di rinforzi in fibre minerali nella produzione di elementi di facciata
- a spruzzo per un rivestimento elastico

DATI TECNICI

| Reticolazione | Umidità |
|--|-----------------|
| Aspetto | Bianco, Grigio, |
| | Nero |
| Consistenza | Liquido, |
| | Auto-livellante |
| Densità, g/cm³ | approx. 1,6 |
| Tempo pelle, min* | 10 a 25 |
| Velocita di indurimento, mm/24 h | approx. 3 a 4 |
| Durezza Shore-A (ISO 868, Durometro A) | approx. 30 |
| Resistenza alla trazione (ISO 37), MPa | 0,8 |
| | |

Allungamento alla rottura (ISO 37, velocità approx. 100

200 mm/min), %

Variazione di volume (DIN 52451), % <2 Temperatura di applicazione, °C 5 a 40 Temperatura in esercizio, °C -40 a 80
Esposizione breve (fino a 1 h), °C 120
Viscosità*, Pa.s ca. 15
Attrezzatura Fisico
Sistema per la misura cono/piatto
* ISO 291 clima standard 23° C, 50 % di umidità relativa

ISTRUZIONI PER L'USO

Indicazioni preliminari:

Prima dell'applicazione è necessario leggere la **Scheda Informativa in Materia di Sicurezza (MSDS)** per le informazioni riguardo le misure di precauzione e le raccomandazioni di sicurezza. Come per tutti i prodotti chimici esenti dall'obbligo di etichettatura obbligatoria, le precauzioni principali devono comunque essere sempre osservate.

Pre-Trattamento:

I substrati devono essere puliti, asciugati e sgrassati. A seconda della superficie può essere necessario abradere la superficie o usare un primer/promotore di adesione per ottenere la migliore adesione. Durante la produzione di plastiche vengono spesso utilizzati agenti distaccanti; queste sostanze devono essere accuratamente rimosse prima di iniziare l'incollaggio o la sigillatura. A causa della differente composizione delle vernici, particolarmente le vernici in polvere, ed all'ampio numero di possibili substrati, è sempre necessario effettuare test preventivi. Per la pulizia si consiglia l'uso di Cleaner + Diluente A, FL, o Teroson SB 4850 della gamma Teroson. Nell'incollare e sigillare PMMA, come il Plexiglas®, e policarbonato, come il Makrolon® o il Lexan®, in tensione, può avvenire la rottura da stress per corrosione. Sono necessarie delle prove di verifica prima dell'uso ripetuto. Non c'è adesione su polietilene, polipropilene e PTFE. I menzionati qui dovrebbero preventivamente testati.

Applicazione:

L'applicazione di cartucce da 290 ml è fatta con Pistole Teroson Manuali o Pneumatiche. In caso di applicazione con aria compressa è richiesta una pressione di 2 a 5 bar. Una bassa temperatura del sigillante porta un aumento di viscosità e quindi una minore velocità di estrusione. Ciò può essere evitato riscaldando il sigillante a temperatura ambiente prima dell'applicazione. TEROSON MS 931 può essere applicato anche da fustini o fusti con pompe ad alta pressione con piatti prementi. Vedere le istruzioni applicative dei prodotti Teroson MS da fusti e fustini su fogli separati.

Pulizia:

Per la pulizia delle attrezzature di applicazione dai residui di TEROSON MS 931 non polimerizzato, si raccomanda l'utilizzo di Cleaner+Diluent Teroson A, D o FL.



Classificazione:

Fare riferimento alla rispettiva **Scheda di Sicurezza** per dettagli circa:

Informazioni di Pericolosità Normative sul Trasporto Normative sulla Sicurezza

Immagazzinaggio:

Sensibilità al congelamento No Temperatura di stock raccomandata, °C 10 a 25 Durata di conservazione, è di mesi 12 (nella confezione originale e non aperta)

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

Note:

Nota:

Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto,sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali di cui non siamo a conoscenza.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto,così come le applicazioni e i risultati previsti.Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa,salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA notare quanto segue:

Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile,a qualunque livello legale,la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso l'ammontare della consegna coinvolta.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il seguente disclaimer:

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni per l'uso e l'applicazione del prodotto,sono basate sulla nostra conoscenza e sulle prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.

Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il prodotto,così come le applicazioni e i risultati previsti.

Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.

Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto in questione è esclusa, salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge

In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente disclaimer:

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato all'impiego del prodotto. In base a ciò, Henkel Corporation disconosce esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Corporation. Henkel Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.

La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi come indicazione che essi siano liberi da servitù di brevetti detenuti da altri o come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che possono coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri Paesi.

Utilizzo dei marchi:

[Salvo quando diversamente indicato] tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati di Henkel e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti, in Germania, e altrove.

Riferimento 0.2