



**사용 지침**

**사전 안내:**

사용 전 취급 주의 사항이나 안전에 대한 안내를 물질보건안전자료(MSDS)를 통해 숙지하도록 한다. 라벨링 의무에서 면제된 화학제품의 경우 관련 주의 사항을 항상 준수해야 한다.

**중요:**

**전처리**

**가공:**

카트리지로부터 TEROSON MS 9320 SF를 분무하려면 MultiPress telescope-pistol(분무 전용!)을 사용해야 한다. 이 피스톨을 사용하여 TEROSON MS 9320 SF를 도포하여야, 일반 비드(스탠다드 비드) 또는 스프레이 비드(스프레이 심 실링 비드, 스프레이 코팅 비드)를 구현 할 수 있다. 새로운 플랫 스트림 싯을 재현하려, 고압이 필요하므로 적합한 노즐을 장착한 PowerLine II-pistol을 사용해야 한다. TEROSON MS 9320 SF는 분무 또는 브러시로 도포할 수 있다. 즉, TEROSON MS 9320 SF를 사용하여 구조적 이음 뿐만 아니라 브러시에 의한 구조물 재현도 가능하다. TEROSON MS 9320 SF와 완벽히 호환되는 TEROSON MS 9120 또는 TEROSON MS 9120 SuperFast를 언더코트로 함께 보완하여 사용할 수 있다. 피스톨을 적절히 조정하면 제조사가 명시한 사실상 모든 종류의 구조물을 신속하고 원활하게 재현할 수 있다. 또한 분무 거리에 따라 이음의 폭과 한계를 조정할 수도 있다. 피스톨 조정 및 사용에 대한 지침을 참조한다.

**세정:**

미경화 TEROSON MS 9320 SF가 묻은 도포 장비의 경우 TEROSON VR FL+ 세정제를 사용하여 세정하는 것을 권장한다. 경화된 제품은 기계적 방법으로만 제거가 가능하다.

**프라이머:**

프라이머(내부식성 및 접착력이 우수한 2액형 에폭시 수지 프라이머가 특히 적합함)를 사용한 경우, TEROSON MS 9320 SF로 밀봉 또는 코팅을 하기 전에 제조사의 지침에 따라 프라이머를 완전히 건조시키고 경화시켜야 한다. 다양한 시스템을 사용할 수 있으므로 시험 사용을 충분히 실시하는 것을 권장한다

**필러 및 프라이머 필러:**

사고에 의한 파손 부위를 보수한 후 도장할 부품을 필러, 프라이머 필러 또는 스프레이 코팅해야 하는 경우에는 TEROSON MS 9320 SF로 밀봉이나 코팅을 하기 전에 도포하는 것이 이상적이다. 필러 또는 프라이머 필러를 사용한 코팅을 TEROSON MS 9320 SF 도포 후에 실시해야만 하는 경우 특수한 웨트 온 웨트(Wet on Wet) 시스템을 사용하여 실시할 수 있다. 다양한 시스템을 사용할 수 있으므로 시험 사용을 충분히 실시하는 것을 권장한다.

**도장 특성:**

TEROSON MS 9320 SF가 피막을 형성한 후에, 일반적인 상업용 차량 도료로 즉시 도장이 가능하다. 도장을 일찍 하더라도 경화가 억제되지는 않으나 경화 속도는 느려진다. 덧칠은 최대 3일 이내에 실시해야 한다. 4일째부터는 최상의 접착력을 얻기 위해 도장 전에 TEROSON 150 P Primer로 프라이밍을 실시해야 한다. 다양한 시스템을 사용할 수 있으므로 시험 사용을 충분히 실시하는 것을 권장한다.

**비호환성:**

TEROSON MS 9320 SF는 미경화 1C-폴리우레탄 제품과는 호환되지 않는다. PU 제품은 TEROSON MS 9320 SF를 도포하지 전에 완전히 경화되어야 한다. TEROSON MS 9320 SF는 TEROSON 2000BK AQU로 코팅하진 전에 완전히 경화되어야 한다. 또한 이 제품은 실런트가 부분적으로 용해되거나 부풀어 오르는 것을 방지하기 위해 TEROSON SB S 3000DLSK TEROSON RB R 2000 HS와 같은 방향족 솔벤트 시스템을 사용해 처리하지 않아야 한다.

**분류:**

자세한 내용은 해당 물질 안전 보건 자료를 참조하십시오.

**Hazards identification**  
**Transport information**  
**Regulatory information**

**보관:**

**저장 수명:**

서리 민감성	없음
권장 보관 온도, °C	10~25
유효 기간	12개월

**부인 성명**

**Note:**

제품 사용 및 적용을위한 권장 사항을 포함하여 TDS (기술 데이터 시트)에 제공된 정보는 TDS 날짜의 제품에 대한 지식과 경험을 바탕으로 합니다. 이 제품은 사용자 환경에서 제어 할 수 없는 다양한 응용 분야와 다양한 응용 분야 및 작업 조건을 가질 수 있습니다. 따라서 헨켈은 귀하가 사용하는 생산 공정 및 조건, 의도 된 적용 및 결과에 대한 당사 제품의 적합성에 대해 책임을 지지 않습니다. 당사 제품의 적합성을 확인하기 위해 사전 시험을 수행하는 것이 좋습니다. 명시 적으로 합의 된 경우를 제외하고 기술 데이터 시트의 정보 또는 관련 제품에 대한 기타 서면 또는 구두 권장 사항과 관련된 모든 책임은 배제됩니다. 적용 가능한 모든 의무 제도를 책임 법률에 따릅니다.

Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS 및 Henkel France SA가 제품을 배송하는 경우 다음 사항을 추가로 참고하십시오. 그럼에도 불구하고 헨켈이 법적 근거에 상관없이 책임을 지는 경우, 헨켈의 책임은 어떠한 경우에도 해당 배달 량을 과하지 않습니다.

S.A.S. Henkel Colombiana가 제품을 배송하는 경우 다음 면책 조항이 적용됩니다.

제품 사용 및 적용을위한 권장 사항을 포함하여 TDS (기술 데이터 시트)에 제공된 정보는 TDS 날짜의 제품에 대한 지식과 경험을 바탕으로 합니다. 따라서 헨켈은 귀하가 사용하는 생산 공정 및 조건, 의도 된 적용 및 결과에 대한 당사 제품의 적합성에 대해 책임을 지지 않습니다. 당사 제품의 적합성을 확인하기 위해 사전 시험을 수행하는 것이 좋습니다. 명시 적으로 합의 된 경우를 제외하고 기술 데이터 시트의 정보 또는 관련 제품에 대한 기타 서면 또는 구두 권장 사항과 관련된 모든 책임은 배제됩니다. 적용 가능한 모든 의무 제도를 책임 법률에 따라.

Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. 또는 Henkel Canada, Inc.에서 제품을 배송하는 경우 다음 면책 조항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 정보 용으로 만 제공되며 신뢰할 수 있는 것으로 생각됩니다. 우리는 통제 할 수 없는 방법을 가진 다른 사람들이 얻은 결과에 대해 책임을 질 수 없습니다. 여기에 언급 된 모든 생산 방법의 사용자 목적에 대한 적합성을 결정하고 취급 및 사용과 관련 될 수있는 모든 위험에 대해 재산 및 사람의 보호를 위해 권고 할 수있는 예방 조치를 채택하는 것은 사용자의 책임입니다. 상기 내용에 비추어, Henkel Corporation은 Henkel Corporation 제품의 판 또는 사용으로 인해 발생하는 상품성 또는 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하여 명시 적 또는 묵시적인 모든 보증을 부인합니다. Henkel Corporation은 특히 이익 손실을 포함하여 모든 종류의 결과적 또는 부수적 손해에 대한 책임을 부인합니다. 다양한 공정 또는 조성물에 대한 본 명세서의 논의는 이들이 다른 사람이 소유 한 특허의 지배가 없거나 그러한 공정 또는 조성물을 포괄 할 수있는 임의의 Henkel Corporation 특허에 따른 라이선스로 표현 된 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 각 예비 사용자는 이 데이터를 가이드로 사용하여 반복 사용하기 전에 제안 된 응용 프로그램을 테스트하는 것이 좋습니다. 이 제품에는 하나 이상의 미국 또는 외국 특허 또는 특허 출원이 적용될 수 있습니다.

**상표 사용**

달리 언급 된 경우를 제외하고 이 문서의 모든 상표는 미국 및 기타 국가에서 Henkel Corporation의 상표입니다. ®는 미국 특허청에 등록 된 상표를 나타냅니다.



Reference 0.3

---

**Henkel AG & Co. KGaA**  
40191 Düsseldorf, Germany  
Phone: +49-211-797-0

**Henkel Corporation**  
Rocky Hill, CT 06067, USA  
Phone: +1-860-571-5100

**Henkel (China) Co. Ltd.**  
201203 Shanghai, China  
+86.21.2891.8000

**For more information, please contact us on [www.henkel.com](http://www.henkel.com)**