

EIGENSCHAFTEN

- Einkomponentiger Primer
- Filmbildender Haftverbesserer

EINSATZBEREICHE

Für Dicht- und Klebstoffe, vorrangig für poröse und saugende Untergründe wie mineralische Untergründe (z.B. Beton, Zement, Klinker, Ziegel), aber auch für nichtsaugende Untergründe (z.B. Metalle, Kunststoffe, beschichtetes Holz).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle Haftflächen für eine Verfugung mit Dichtstoffen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Deshalb die Fugenflanken vor der Verwendung von TEROSON PR PRIMER P800 von Staub, Öl und Fett befreien. Alle Verunreinigungen wie z.B. nicht ausreichend feste Anstriche, Kitt- und Dichtstoffreste, Rost und lose Mörtelteile, sind gründlich zu beseitigen.

VERARBEITUNG

Den Fugenprimer mit einem Pinsel deckend auf die gesamte Haftfläche auftragen. Nicht über den Fugenrandbereich hinaus streichen. Nach dem Auftrag ablüften lassen (Ablüftzeit: siehe TECHNISCHE DATEN), dann den Dichtstoff blasenfrei in die Fuge spritzen.

Die Originalverpackung sofort nach dem Auftrag wieder sorgfältig verschließen, da es sonst zu einem Eindicken des Produktes kommen kann.



TECHNISCHE DATEN

Minimale Ablüftzeit:	15 – 30 Minuten
Maximale Ablüftzeit:	5 Stunden

Die Ablüftzeit ist die Zeit, die mindestens vergehen sollte bzw. maximal vergehen darf, bevor der Dichtstoff in die Fuge gespritzt wird. Die angegebenen Ablüftzeiten beziehen sich auf ideale klimatische Bedingungen, d.h. 23 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Die Ablüftzeit kann sich bei tiefen Temperaturen erheblich verlängern und bei höheren Temperaturen verkürzen.

WICHTIGE HINWEISE

Geöffnete Gebinde möglichst umgehend verarbeiten! Gebinde dicht geschlossen halten sowie kühl und trocken lagern. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

VERPACKUNG

Kurzzeichen L800P	Gebindegröße Dose à 125 g
Versandeinheit 1 Karton	à 6 Dosen

LAGERUNG

Bei kühler (+5 °C bis +25 °C) und trockener Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 18 Monate verarbeitbar. Mindesthaltbarkeitsdatum siehe Dosen- aufdruck. Gebinde nicht der direkten Sonne aussetzen.

PRODUKTSICHERHEIT

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter

Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNG

Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüll- ähnlichen Gewerbeabfall/Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehärtete Produktreste sind der Schadstoff- sammlung zuzuführen.

Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 080409

Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen lokalen Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Alle Angaben beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf eine Umgebungs- und Materialtemperatur von +23 °C und 50% relative Luftfeuchte. Bei anderen Klimabedingungen sind Verkürzung bzw. Verzögerung der Erhärtung und die daraus resultierenden Konsequenzen zu beachten.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unsere Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrung berücksichtigt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Transportkennzeichnungen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Henkel AG & Co. KGaA
Bautechnik Deutschland
Henkelstr. 67
D-40589 Düsseldorf
Telefon 02 11/797-0
Fax 02 11/798-3869

Henkel Central Eastern Europe GmbH
Abt. Bautechnik
Erdbergstr. 29
A-1030 Wien
Telefon 01/711 04-26 07
Fax 01/711 04-26 59

Henkel & Cie AG
Salinenstr. 1
CH-4133 Pratteln 1
Telefon 061/825 70 00
Fax 061/825 74 46
Internet: www.TEROSON-bautechnik.com

