技术数据说明书

TEROSON PU 8519P

.10 2017

产品描述

技术	聚氨酯
产品类型	玻璃和陶瓷涂层玻璃上的活化剂

TEROSON PU 8519P是一种含有溶剂的稀溶液，是聚氨酯类的活化剂。
该产品以其优异的遮盖性能和良好的紫外线稳定性而著称。
它不含氯化烃和芳香族溶剂。

应用领域:

TEROSON PU 8519P 用于例如用于屏蔽夹层玻璃制成的加热挡风玻璃的汇流条。
底漆/活化剂也适用于促进其他聚氨酯粘合剂/密封剂与玻璃、玻璃陶瓷、各种塑料和金属的粘合（使用前必须进行试验）。
TEROSON PU 8519P也可用作聚氨酯涂层玻璃和剩余玻璃珠的活化剂。
TEROSON PU 8519P也适用于小型法兰损坏的防腐。

技术数据

(典型测试结果)

颜色	黑色
气味	溶剂味
粘稠度	稀液体
密度	0.98 g/cm³
固含量	35 %
干燥时间 (1C 胶粘剂)	> 2 min.
干燥时间 (2C 胶粘剂)	> 15 min.
预涂层和剩余珠子上的底漆活性	涂抹后最多60分钟
开放时间	最长.8 hr(s)
工作温度范围	-40至90 ° C
短期工作温度 (高达 3 h)	120 ° C

初步声明:

使用前，有必要阅读材料安全数据表，了解预防措施和安全建议的相关信息。此外，对于免于强制贴标签的化学产品，应始终遵守相关预防措施。

表面处理

待涂覆表面必须干燥，无油、灰尘、油脂和其他会对外观产生不利影响的成分或残 物。表面必须清洁并用TEROSON VR 10/TEROSON VR 20进行预处理。必须遵守推荐清洁剂的技术数据表。

准备工作

使用前，用力摇动铝瓶。瓶中装有钢球，以 助混合。使用前摇动1分钟，直到听到内部钢珠的响声。

应用

TEROSON PU 8519P可使用毛毡涂抹器、海绵或刷子薄薄均匀地涂抹。确保湿膜应为0.025mm。在涂抹直接上光密封剂之前，让涂底漆的表面蒸发约2分钟。应避免在同一点上再次涂抹，因为部分干燥的底漆将再次软化，这可能会对外观产生不利影响。最佳应用温度为0至30° C。在特殊情况下，可在较高温度下进行应用。将注意到较高的反应速度。

重要

根据我们的经验，我们提出以下建议：

-使用后底漆瓶必须立即关上盖子

明显变稠的底漆是被污染的，不能再用于应用

-底漆瓶一旦打开和关闭，应在两周内使用.

储存

霜冻敏感性	无
建议储存温度	15 - 25 ° C
保质期	最多18个月，视包装而定

等级

下列详情请参考MSDS:
有害物质信息
运输条款
安全条款

免责声明

注:
本技术数据表（本表）所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得. 产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化.因此，汉高对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任.我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性.

非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的产品责任法中强制性规则所规定的责任不在此列.

若该产品由Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and Henkel France SA 提供，则提请另行注意如下事项:
若汉高被裁定应承担责任，无论基于何种法律依据，汉高承担的责任均不超过该批交付产品本身的价值.

若该产品由Henkel Colombiana, S.A.S提供，以下免责应予适用:
本技术数据表（本表）所示之信息，包括对产品使用及应用的建议，均基于我司在制作本表之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得.汉高对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任.我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性.
非经另行明示约定，我司对与本表中的信息以及其他与所涉产品相关的口头或书面建议不承担责任，但因我司过失导致的人身伤亡责任及应适用的强制性产品责任法所规定的责任不在此列.

若该产品由Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., or Henkel Canada, Inc.提供，以下免责应予适用：
本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的.对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责.自行决定把本产品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任.鉴于汉高公司明确声明对所有因销售汉高产品或特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，不承担责任.汉高公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任.本文中所论述的各种生产工艺或化学成分都不能被理解为这些专利可以被其他人随便使用和拥有或被理解为得到了包括这些生产工艺和化学成分的汉高公司的专利许可证。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验.本产品受美国、外国专利或专利应用的保护.

商标使用
除非另外说明，本文件中所有的商标均为汉高公司在美国或其它地方专利和商标管理部门的注册商标。

Reference 0.2