

Po celi površini samolepljiv in za paro neprepusten tesnilni trak iz butilnega kavčuka, enostransko laminiran s posebnim aluminijastim kompozitnim trakom

LASTNOSTI

- Samolepilen po celotni površini
- Takoj neprepusten za vodo, naliv in zrak
- 100-odstotno neprepusten za vodno paro, vrednost $sd > 1500$ m
- Povsem odporen proti prebadanju
- Zelo odporen proti začetnemu in nadaljnjemu trganju
- Odporen proti vremenskim vplivom in staranju (odporen proti UV)
- Združljiv z bitumnom



PODROČJA UPORABE

- Kot lepilni trak za klimatske in prezračevalne sisteme, konservatorske konstrukcije, aluminijaste in kovinske konstrukcije (venci ograj, okenski spoji, lesene montažne hiše) ter za zatesnitev notranjih stenskih/temeljnih površin
- Kot parna zapora
- Za notranjo in zunanjo uporabo

PRIPRAVA PODLAGE

Podlago pred lepljenjem traku očistite. Podlaga površin, ki jih želite zatesniti, mora biti nosilna, trdna, brez prahu, olja, masti, sredstev za ločevanje in drugih snovi, ki lahko negativno vplivajo na oprijem.


TEROSON TA ALU se brez osnovnega premaza prilepi na gladke, nevpojne podlage, npr. aluminij, pocinkane plošče, poliester, steklo, akrilno steklo (pleksi steklo), polikarbonat (Makrolon longlife), bitumenske strešne membrane, ECB, EPDM, PIB, CR in druge.

Vpojne in mineralne podlage je treba predhodno premazati z osnovnim premazom TEROSON. Za ta namen je zlasti primeren osnovni premaz TEROSON PR Primer M+S.

Pri tesnjenju strešnih membran PVC je treba nanesti plastificirano zaporo. Pri uporabi drugih plastičnih materialov se posvetujte z našo svetovalno službo ali opravite lastne preizkuse.

NANAŠANJE

Ko odstranite in odlepate odstranljiv film, TEROSON TA ALU močno pritisnite ob podlago z valjčkom iz trde gume TEROSON. Lepljenje mora biti izvedeno tako, da absorpcija kapilarne vode ni mogoča in da ne nastanejo zračni mehurčki.



Zlasti na površinah, ki se prekrivajo, in na robnih površinah pritisnite trak močno ob podlago z valjčkom iz trde gume TEROSON. Trak se mora na stikih prekrivati v širini približno 50 mm. Dodatna mehanska pritrditev tesnilnega traku TEROSON na splošno ni potrebna.

ČIŠČENJE

Ostanke zmesi butilnega kavčuka je mogoče odstraniti s čistilom na osnovi topil.

TEHNIČNI PODATKI

ZA TEROSON TA ALU

Osnova:	križno laminiran aluminijast kompozitni trak z lepljivo zmesjo iz butilnega kavčuka
Barva:	srebrna (sijaj mat)
Debelina tesnilnega traku:	0,9–1,1 mm
Vodotesnost: (DIN EN 1928)	4 bare/72 h \triangleq 40 mW
Vrednost sd (DIN EN ISO 12572):	> 1500 m
Odpornost proti prepustnosti zraka: (DIN EN 12114)	zagotovljena
Natezna sila v N/50mm: (MD in TD/DIN EN 12310-1)	180/215
Odpornost proti trganju v N: (MD in TD/DIN EN 12310-1)	90/100
Dimenzionalna obstojnost: (MD in TD/DIN EN 1107-2)	Približno $-0,2/\pm 0$
Temperaturna odpornost:	od $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura nanašanja:	od $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
UV-odpornost: (DIN EN 13589-2)	zagotovljena
Združljivost z bitumnom:	zagotovljena
Dimenzije koluta:	dolžina 28 m, dolžina 25 m
	širina 40, 50, 60, 75 mm/0,9 mm širina 100, 150, 180 mm/1,1 mm

SKLADIŠČENJE

Kolute tesnilnega traku TEROSON TA ALU je treba prevažati in skladiščiti v pokončnem položaju. Do uporabe je treba kolute zaščititi pred pritiskom, vročino in vlago.

Rok uporabnosti: ≥ 24 mesecev

ODSTRANJEVANJE

Embalažne kartone tesnilne folije TEROSON TA ALU odstranite v odpadni papir ali oddajte na komunalnih zbirališčih odpadkov. Ostanke tesnilnega traku odstranite kot gospodarske/gradbene odpadke.

Evropska koda odpadka (EWC): 080410

Poleg navedb v tem tehničnem listu je treba upoštevati tudi ustrezne pravilnike in predpise različnih organizacij in strokovnih združenj ter posamezne lokalne standarde za izvajanje storitev. Vsi navedeni podatki so pridobljeni pri sobni temperaturi ter temperaturi materiala $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$ in relativni vlažnosti 50 %, razen če je navedeno drugače. V drugačnih podnebnih razmerah je treba upoštevati skrajšanje oziroma podaljšanje časa strjevanja in pripadajoče posledice.

Zgornje navedbe, zlasti predlogi za obdelavo in uporabo naših izdelkov, temeljijo na našem znanju in izkušnjah. Zaradi različnih materialov in delovnih pogojev, na katere ne moremo vplivati, v vsakem primeru priporočamo izvedbo zadostnih samostojnih preizkusov, da je mogoče zagotoviti primernost naših izdelkov za načrtovane postopke in namene uporabe. Odgovornost ne more temeljiti niti na teh navodilih niti na ustnem nasvetu, razen v primeru dokazanega proizvajalčevega naklepa ali hude malomarnosti. S tem tehničnim listom prenehajo veljati vse prejšnje izdaje. Varnostna navodila, varnostne nasvete in transportne oznake najdete v našem varnostnem listu.