

TEROSON UP 210

Octubre 2017

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tecnología	Poliéster Insaturado
Tipo de producto	Masilla para Carrocería

TEROSON UP 210 es la masilla premium de uso diario para rellenar abolladuras y conseguir un acabado perfecto de la superficie antes de pintar.

TEROSON UP 210 repara:

- Abolladuras
- Arañazos
- Agujeros
- Remodelaciones
- Imperfecciones

ÁREAS DE APLICACIÓN

TEROSON UP 210 se puede utilizar en acero, aluminio, superficies galvanizadas y fibra de vidrio.

DATOS TÉCNICOS

(Resultados típicos de los ensayos)

Componente A

Color	Beis claro
Olor	Estireno
Densidad	Aprox. 1,77 g/cm ³

Componente B

Color	Rojo
Olor	Neutro
Densidad	Aprox. 1,1 g/cm ³

Mezcla (Componentes A+B)

Relación de mezcla en volumen	100: 2-3
Vida de mezcla (20 °C, 50 % HR)	3 min
Lijado	Posible después de 15 y 20 min

AVISO PRELIMINAR

Antes de la aplicación es necesario leer la **Ficha de Datos de Seguridad** para obtener información sobre las medidas preventivas y recomendaciones de seguridad. También, para los productos químicos exentos de etiquetado obligatorio, siempre se deben observar las precauciones correspondientes.

PRETRATAMIENTO

La superficie alrededor del área dañada debe estar limpia, seca y libre de aceite, grasa y partículas sueltas.

En el caso de que las superficies estén oxidadas, es necesario eliminar el óxido hasta dejar el metal en bruto.

Lijar toda el área a reparar con un papel de lija de grano 120.

No es necesario eliminar la pintura alrededor del área a reparar, siempre y cuando la pintura tenga una buena adhesión a la superficie.

Por último, limpiar con Teroson VR 20 las piezas lijadas.

APLICACIÓN

Utilizar la cantidad de masilla necesaria para la totalidad del área a reparar, mezclar la masilla en la relación del tamaño de una pelota de golf (40 ml) con 4-5 cm del endurecedor Teroson UP 190 (2-3 %), usando una espátula hasta obtener un color uniforme. Después de mezclar la masilla por completo, ésta se puede aplicar en un tiempo aproximado de 3 minutos a 20 °C.

Aplicar la masilla mezclada en el área a reparar de tal forma que la abolladura, el arañazo o el orificio a reparar queden perfectamente rellenos. Para reparaciones en grandes espesores aplicar varias capas. La superficie se puede lijar después de 15 y 20 minutos de curado a temperatura ambiente.

Es posible acelerar el curado utilizando una lámpara de infrarrojos (temperatura máxima en la superficie de la pieza 60 °C) después de 10 minutos de la aplicación de la masilla.

ALMACENAMIENTO

Sensible a bajas temperaturas	No
Temperatura de almacenamiento recomendada	10 y 20 °C
Caducidad	24 meses en su envase original

CLASIFICACIÓN

Por favor, consulte la Ficha de Seguridad e Higiene en vigor para obtener detalles sobre:

Riesgos

Normativas para el Transporte

Normativas sobre Seguridad

Exoneración de responsabilidad

Nota:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. El producto puede tener una gran variedad de aplicaciones y diferentes condiciones de trabajo y aplicación de acuerdo al medio en que se encuentre, las cuales se encuentran fuera de nuestro control. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto.

Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS y Henkel France SA tengan en cuenta también lo siguiente:

En el caso de que a pesar de ello Henkel fuera considerada responsable en virtud de cualquier fundamento jurídico, la responsabilidad de Henkel en ningún caso superará el importe de la entrega correspondiente.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Colombiana, S.A.S., será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

La información proporcionada en esta Hoja de Datos Técnicos (HDT), incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia con el producto a la fecha de elaboración de esta HDT. Por lo tanto, Henkel no será responsable de la idoneidad de nuestro producto en sus procesos y condiciones de producción para el cual se utilice, ni de las aplicaciones o resultados que se esperen del mismo. Recomendamos que lleve a cabo sus propias pruebas para confirmar el funcionamiento de nuestro producto. Se excluye cualquier responsabilidad sobre la información en la Hoja de Datos Técnicos o en cualquier otra recomendación oral o escrita relativa al producto en cuestión, excepto en los casos en que así se haya acordado expresamente o en caso de muerte o lesiones causados por nuestra negligencia o cualquier otra responsabilidad derivada de las leyes aplicables en materia de productos defectuosos.

En el caso de que los productos sean suministrados por Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., o Henkel Canada Corporation, será de aplicación el siguiente descargo de responsabilidad:

Los datos aquí contenidos se facilitan solo para información, y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines, y adoptar las precauciones que sean recomendables para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Corporation declina específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Corporation. Henkel Corporation declina específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que estos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Corporation, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se recomienda a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel Corporation en EE.UU. y en cualquier otro lugar. ® indica una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

Referencia 0.1